GAMMALT TEGEL FÖR FÖNSTERBÄNKAR OCH TRAPPOR

Fönsterbänk / trappkant, höger avslutning 3,5 cm

Vi erbjuder L-formade klinkerplattor: trappsteg/fönsterbänkar och sidoplattor * På vilka platser bör klinkerplattorna och fogen impregneras?

CEMENTPLATTA MED TEGELEFFEKT FÖR GOLV OCH TERRASS



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D11VX11**
Dartank-EAN	**3701839358122**
Material	**Cementplatta med tegeleffekt för golv och terrass**
Färger	**Staropolska grise**
Säljenhet	**Styck**

ÖVERSIKT

Översikt

Utseendet av ett hundraårigt tegelgolv utan vanligt tegels vittring utomhus: cementplattor och marksten för terrasser, gångar, trappsteg och fönsterbänkar.

FÖRDELAR

01
Gammalt tegel-utseende utan vittring utomhus

02
Väderbeständig

03
Två tjocklekar: 1,5 cm i nivå, 3,5 cm för terrasser och steg

04
Matchande steg-, trappnos- och fönsterbänksdelar

05
Inomhus och utomhus

06
Nyanser samordnade med väggstripsen

MATERIALET

Cementplatta med tegeleffekt för golv och terrass

Golvplattor och marksten i cement med gammalt tegel-utseende, 1,5 eller 3,5 cm, med steg-, trappnos- och fönsterbänkselement.

Sammansättning	**Gjutet cementbaserat element**
Tillverkning	**Hantverksmässigt, handgjuten**
Användning	**Golv, terrasser, ute- och innetrappor, fönsterbänkar**
Tjocklek	**15–35 mm**
Nominellt format	**Ca 13,5 × 27 cm (platta); marksten 6,5 × 27 och 6,5 × 13,5 cm**
Vikt per m²	**22 kg/m² env.**
Kapning	**Sten- eller betongkapskiva, eller ritsa framsidan och bryt för en naturligare kant**
Åtgång	**Ca 23,5 plattor/m² med ca 1,5 cm fog**
Fogbredd	**1,5 cm (golv)**
Åtgång fogbruk	**Ca 3 kg/m² vid 1,5 cm fog**
Rekommenderat spill	**3 % env.**

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
Väderbeständighet		**Tål temperaturväxlingar, fukt, nederbörd och UV (utomhusversion)**

MONTERING

Montering

1. **Underlag** Torrt, avfettat, rent underlag utan lösa partier, därefter primat.
2. **Rörelsefogar** Upprepa varje rörelsefog i väggen med en fog i beklädnaden på samma ställe.
3. **Limning** Välj fix efter användning: inomhus eller utomhus, vägg eller golv, eldstadsvägg, kök eller badrum.
4. **Kapning** Kapa med sten-/betongskiva, eller ritsa och bryt för en naturlig kant.
5. **Fogning** Foga med fogbruk i matchande kulör; en kollektion strips kan läggas utan fog.
6. **Impregnering** Impregnera efter läggning och fogning, när fogen härdat minst 24 h; rekommenderas utomhus, i kök, badrum, på eldstadsväggar och i hallar.

FÄRGER OCH ALTERNATIV

Färger

- Staropolska grise

VARNING

Hantverksgjuten produkt: varje element varierar i relief och nyans. Blanda element från flera kartonger vid läggning.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.