MADERA LAMINADA ENCOLADA (BSH)

100×280 MADERA CONSTRUCCIÓN Abeto BSH GL24 Si

Especie de madera: Abeto.

MADERA LAMINADA ENCOLADA GL24 | BOIS | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR | SI (VISUELLE)



IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D7L49**
EAN Dartank	**3701839312520**
Material	**Madera laminada encolada GL24**
Grosor	**100 mm**
Unidad de venta	**Metro lineal**

PRESENTACIÓN

Presentación

Madera laminada de pícea secada en cámara, encolada en capas y a lo largo, cepillada a 4 caras y biselada. Clase GL24h (todas las láminas conformes), calidad vista Si. Poco propensa al alabeo; para vigas vistas, pilares, cubiertas, pérgolas y carports.

PUNTOS FUERTES

01
Homogéneo
Clase GL24h: todas las láminas cumplen los requisitos de resistencia.

02
Indeformable
El encolado en capas limita mucho el alabeo.

03
Calidad vista
Calidad Si para obra vista y decorativa.

04
Acabado cuidado
Cepillado a 4 caras, aristas biseladas.

05
Marcado CE
Producto con certificación CE.

06
Grandes luces
Longitudes estándar hasta 12 m, otras bajo pedido.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	**Bois**
Especie de madera	**Épicéa**
Anchura	**280 mm**
Perfil	**S4S**
Clase	**Si (visuelle)**
Aplicación	**Intérieur et extérieur**
Longitud	**sur demande**
Protección	**Aucune**
Clase de resistencia	**BSH GL24**

EL MATERIAL

Madera laminada encolada GL24

Pícea laminada encolada GL24h, cepillada y biselada, calidad vista.

Especie	**Pícea común (Picea abies)**
Clases de aspecto	**Si (calidad vista) / NSi (calidad industrial)**

PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

Característica	Norma	Resultado
Clase resistente		**GL24h (láminas homogéneas)**

PUESTA EN OBRA

Almacenamiento

- **Apilado** Apilar las lamas en plano, flejadas y/o cargadas uniformemente, dejando circular el aire.
- **Resguardo** Almacenar en lugar seco, protegido del agua y de los UV.
- **Apilado** Un almacenamiento sin sujeción conlleva riesgo de abarquillado y alabeo.

CANTIDADES

MEDICIÓN POR METRO LINEAL — corte 5 %

LONGITUD	FACTURADO	BARRAS
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

ADVERTENCIAS

- **Tolerancias de aspecto** Profundidad de fenda de contracción admitida hasta 1/6 del ancho (1/8 por cara en elementos con tracción transversal).
- **Material natural** Madera 100 % natural e higroscópica: se hincha con la humedad y se contrae con el calor. Veta y color varían entre lamas.
- **Material natural** En exterior, pátina, deformaciones, fendas y variaciones dimensionales son fenómenos naturales y no son motivo de reclamación.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.