GELAMINEERD CONSTRUCTIEHOUT (BSH)

100×280 BOUWHOUT Vuren BSH GL24 Si

Houtsoort: Sparren. Dikte: 100 mm.

GELAMINEERD HOUT GL24 | BOIS | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR | SI (VISUELLE)



IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D7L49**
Dartank-EAN	**3701839312520**
Materiaal	**Gelamineerd hout GL24**
Dikte	**100 mm**
Verkoopeenheid	**Strekkende meter**

PRESENTATIE

Presentatie

Gelamineerd vurenhout, kamergedroogd, in lagen en in de lengte verlijmd, vierzijdig geschaafd en afgeschuind. Klasse GL24h (alle lamellen conform), zichtkwaliteit Si. Weinig gevoelig voor kromtrekken; voor zichtbalken, kolommen, daken, pergola's en carports.

STERKE PUNTEN

01
Homogeen
Klasse GL24h: alle lamellen voldoen aan de sterkte-eisen.

02
Vormvast
Laagsgewijs verlijmen beperkt kromtrekken sterk.

03
Zichtkwaliteit
Si-kwaliteit voor zichtbaar en decoratief werk.

04
Verzorgde afwerking
Vierzijdig geschaafd, afgeschuinde randen.

05
CE-gemarkeerd
CE-gecertificeerd product.

06
Grote overspanningen
Standaardlengtes tot 12 m, andere op bestelling.

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal	**Bois**
Houtsoort	**Épicéa**
Breedte	**280 mm**
Profiel	**S4S**
Klasse	**Si (visuelle)**
Toepassing	**Intérieur et extérieur**
Lengte	**sur demande**
Bescherming	**Aucune**
Sterkteklasse	**BSH GL24**

HET MATERIAAL

Gelamineerd hout GL24

Gelamineerd vuren GL24h, geschaafd en afgeschuind, zichtkwaliteit.

Houtsoort	**Fijnspar (Picea abies)**
Uitzichtklassen	**Si (zichtkwaliteit) / NSi (industriële kwaliteit)**

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Sterkteklasse		**GL24h (homogene lamellen)**

VERWERKING

Opslag

- **Stapelen** Planken vlak stapelen, omsjord en/of gelijkmatig verzwaard, met luchtcirculatie.
- **Beschutting** Droog bewaren, beschermd tegen water en UV.
- **Stapelen** Niet vastgezette opslag kan leiden tot schotelen en torderen.

HOEVEELHEDEN

METING PER STREKKENDE METER — 5% snijverlies

LENGTE	GEFACTUREERD	STAVEN
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

WAARSCHUWINGEN

- **Uitzichttoleranties** Krimpscheurdiepte toegestaan tot 1/6 van de breedte (1/8 per zijde bij elementen met dwarstrek).
- **Natuurlijk materiaal** 100% natuurlijk, hygroscopisch hout: zwelt bij nat weer en krimpt bij warmte. Tekening en kleur verschillen per plank.
- **Natuurlijk materiaal** Buiten zijn vergrijzing, vervorming, scheuren en maatveranderingen natuurlijk en geen reden tot klacht.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.