LEGNO LAMELLARE (BSH)

200×200 LEGNO DA COSTRUZIONE Abete rosso BSH GL24 Si

Specie legnose: Abete rosso.

LEGNO LAMELLARE GL24 | BOIS | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR | SI (VISUELLE)



IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D7L17**
EAN Dartank	**3701839312841**
Materiale	**Legno lamellare GL24**
Spessore	**200 mm**
Unità di vendita	**Metro lineare**

PRESENTAZIONE

Presentazione

Lamellare di abete essiccato in forno, incollato a strati e in lunghezza, piallato 4 lati e smussato. Classe GL24h (tutte le lamelle conformi), qualità a vista Si. Poco soggetto a deformazioni; per travi a vista, pilastri, coperture, pergole e carport.

PUNTI DI FORZA

01
Omogeneo
Classe GL24h: tutte le lamelle soddisfano i requisiti di resistenza.

02
Indeformabile
L'incollaggio a strati limita fortemente le deformazioni.

03
Qualità a vista
Qualità Si per opere a vista e decorative.

04
Finitura curata
Piallato 4 lati, spigoli smussati.

05
Marcatura CE
Prodotto certificato CE.

06
Grandi luci
Lunghezze standard fino a 12 m, altre su ordinazione.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Materiale	**Bois**
Essenza	**Épicéa**
Larghezza	**200 mm**
Profilo	**S4S**
Classe	**Si (visuelle)**
Applicazione	**Intérieur et extérieur**
Lunghezza	**sur demande**
Protezione	**Aucune**
Classe di resistenza	**BSH GL24**

IL MATERIALE

Legno lamellare GL24

Abete lamellare GL24h, piallato e smussato, qualità a vista.

Specie	**Abete rosso (Picea abies)**
Classi di aspetto	**Si (qualità a vista) / NSi (qualità industriale)**

PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

Caratteristica	Norma	Risultato
Classe di resistenza		**GL24h (lamelle omogenee)**

POSA IN OPERA

Stoccaggio

- **Accatastamento** Accatastare le doghe in piano, reggiate e/o caricate uniformemente, lasciando circolare l'aria.
- **Riparo** Conservare in luogo asciutto, al riparo da acqua e UV.
- **Accatastamento** Uno stoccaggio non vincolato espone a imbarcamento e svergolamento.

QUANTITÀ

METRATURA AL METRO LINEARE — taglio 5 %

LUNGHEZZA	FATTURATO	BARRE
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

AVVERTENZE

- **Tolleranze estetiche** Profondità delle fessure da ritiro ammessa fino a 1/6 della larghezza (1/8 per lato per elementi soggetti a trazione trasversale).
- **Materiale naturale** Legno 100% naturale e igroscopico: si gonfia con l'umidità e si ritira con il caldo. Venatura e colore variano da doga a doga.
- **Materiale naturale** All'esterno patina, deformazioni, fessurazioni e variazioni dimensionali sono fenomeni naturali e non costituiscono motivo di reclamo.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.