C14 / C24

45×195 Abeto escandinavo MADERA DE CONSTRUCCIÓN C24 C24 2,40-4,80 m

Especie de madera: abeto escandinavo.

MADERA ESTRUCTURAL C24 | BOIS | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D7W122**
EAN Dartank	**3701839311127**
Material	**Madera estructural C24**
Grosor	**45 mm**
Unidad de venta	**Metro lineal**

PRESENTACIÓN

Presentación

Pícea maciza secada en cámara al 15–18 % de humedad, cepillada y clasificada C24. Marcado CE en cada pieza. Para cubiertas, entramados, forjados y obras exteriores.

PUNTOS FUERTES

01
Clasificado C24
Resistencia característica a flexión de al menos 24 N/mm² al 12 % de humedad.

02
Marcado CE
Cada pieza lleva el marcado CE.

03
Secado en cámara
Humedad del 15–18 %; el secado elimina insectos y hongos.

04
Cepillado a 4 caras
Superficie lisa, lista para usar.

05
Secado en cámara
Pícea secada en cámara, superficie cepillada.

06
Usos
Cubiertas, entramados de madera, viguetas y casetas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	**Bois**
Especie de madera	**Épicéa scandinave**
Anchura	**20.0 cm**
Perfil	**S4S**
Aplicación	**Intérieur et extérieur**
Longitud	**2,40-4,80 mb**
Protección	**Aucune**
Clase de resistencia	**C24**

EL MATERIAL

Madera estructural C24

Pícea maciza clasificada C24, secada en cámara y cepillada.

Especie	**Pícea común (Picea abies)**
Humedad en la entrega	**15–18 %**

PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

Característica	Norma	Resultado
Clase resistente	EN 338	**C24**
Resistencia característica a flexión	EN 338	**24 N/mm²** (à 12 % d'humidité · exigencia ≥ 24)

PUESTA EN OBRA

Almacenamiento

- **Apilado** Apilar las lamas en plano, flejadas y/o cargadas uniformemente, dejando circular el aire.
- **Resguardo** Almacenar en lugar seco, protegido del agua y de los UV.
- **Apilado** Un almacenamiento sin sujeción conlleva riesgo de abarquillado y alabeo.

CANTIDADES

MEDICIÓN POR METRO LINEAL — corte 5 %

LONGITUD	FACTURADO	BARRAS
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

ADVERTENCIAS

- **Material natural** Madera 100 % natural e higroscópica: se hincha con la humedad y se contrae con el calor. Veta y color varían entre lamas.
- **Material natural** En exterior, pátina, deformaciones, fendas y variaciones dimensionales son fenómenos naturales y no son motivo de reclamación.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.