C14 / C24

45×195 Abete scandinavo LEGNO DA COSTRUZIONE C24 C24 2,40-4,80 m

Specie legnose: abete rosso scandinavo.

LEGNO STRUTTURALE C24 | BOIS | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D7W122**
EAN Dartank	**3701839311127**
Materiale	**Legno strutturale C24**
Spessore	**45 mm**
Unità di vendita	**Metro lineare**

PRESENTAZIONE

Presentazione

Abete massiccio essiccato in forno al 15–18% di umidità, piallato e classificato C24. Marcatura CE su ogni pezzo. Per coperture, telai, solai e opere esterne.

PUNTI DI FORZA

01
Classificato C24
Resistenza caratteristica a flessione di almeno 24 N/mm² al 12% di umidità.

02
Marcatura CE
Ogni pezzo reca la marcatura CE.

03
Essiccato in forno
Umidità 15–18%; l'essiccazione elimina insetti e funghi.

04
Piallato 4 lati
Superficie liscia, pronta all'uso.

05
Essiccato in forno
Abete essiccato in forno, superficie piallata.

06
Impieghi
Coperture, telai in legno, travetti e casette.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Materiale	**Bois**
Essenza	**Épicéa scandinave**
Larghezza	**20.0 cm**
Profilo	**S4S**
Applicazione	**Intérieur et extérieur**
Lunghezza	**2,40-4,80 mb**
Protezione	**Aucune**
Classe di resistenza	**C24**

IL MATERIALE

Legno strutturale C24
Abete massiccio classificato C24, essiccato in forno e piallato.

Specie	**Abete rosso (Picea abies)**
Umidità alla consegna	**15–18 %**

PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

Caratteristica	Norma	Risultato
Classe di resistenza	EN 338	**C24**
Resistenza caratteristica a flessione	EN 338	**24 N/mm²** (à 12 % d'humidité · requisito ≥ 24)

POSA IN OPERA

Stoccaggio

- **Accatastamento** Accatastare le doghe in piano, reggiate e/o caricate uniformemente, lasciando circolare l'aria.
- **Riparo** Conservare in luogo asciutto, al riparo da acqua e UV.
- **Accatastamento** Uno stoccaggio non vincolato espone a imbarcamento e svergolamento.

QUANTITÀ

METRATURA AL METRO LINEARE — taglio 5 %

LUNGHEZZA	FATTURATO	BARRE
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

AVVERTENZE

- **Materiale naturale** Legno 100% naturale e igroscopico: si gonfia con l'umidità e si ritira con il caldo. Venatura e colore variano da doga a doga.
- **Materiale naturale** All'esterno patina, deformazioni, fessurazioni e variazioni dimensionali sono fenomeni naturali e non costituiscono motivo di reclamo.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.