C14 / C24

45×195 Scandinavisch sparren BOUWHOUT C24 C24 2,40-4,80 m

Houtsoort: Scandinavisch sparrenhout.

CONSTRUCTIEHOUT C24 | BOIS | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D7W122**
Dartank-EAN	**3701839311127**
Materiaal	**Constructiehout C24**
Dikte	**45 mm**
Verkoopeenheid	**Strekkende meter**

PRESENTATIE

Presentatie

Massief vurenhout, kamergedroogd tot 15–18% vocht, geschaafd en gesorteerd C24. CE-markering op elk stuk. Voor daken, skeletbouw, balklagen en buitenwerken.

STERKE PUNTEN

01
Gesorteerd C24
Karakteristieke buigsterkte van minstens 24 N/mm² bij 12% vocht.

02
CE-gemarkeerd
Elk stuk draagt de CE-markering.

03
Kamergedroogd
15–18% vocht; drogen verwijdert insecten en schimmels.

04
Vierzijdig geschaafd
Glad oppervlak, klaar voor gebruik.

05
Kamergedroogd
Kamergedroogd vurenhout met geschaafd oppervlak.

06
Toepassingen
Daken, houtskeletbouw, balken en tuinhuizen.

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal	**Bois**
Houtsoort	**Épicéa scandinave**
Breedte	**20.0 cm**
Profiel	**S4S**
Toepassing	**Intérieur et extérieur**
Lengte	**2,40-4,80 mb**
Bescherming	**Aucune**
Sterkteklasse	**C24**

HET MATERIAAL

Constructiehout C24

Massief vuren gesorteerd C24, kamergedroogd en geschaafd.

Houtsoort	**Fijnspar (Picea abies)**
Vochtgehalte bij levering	**15–18 %**

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Sterkteklasse	EN 338	**C24**
Karakteristieke buigsterkte	EN 338	**24 N/mm²** (à 12 % d'humidité · eis ≥ 24)

VERWERKING

Opslag

- **Stapelen** Planken vlak stapelen, omsjord en/of gelijkmatig verzwaard, met luchtcirculatie.
- **Beschutting** Droog bewaren, beschermd tegen water en UV.
- **Stapelen** Niet vastgezette opslag kan leiden tot schotelen en torderen.

HOEVEELHEDEN

METING PER STREKKENDE METER — 5% snijverlies

LENGTE	GEFACTUREERD	STAVEN
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

WAARSCHUWINGEN

- **Natuurlijk materiaal** 100% natuurlijk, hygroscopisch hout: zwelt bij nat weer en krimpt bij warmte. Tekening en kleur verschillen per plank.
- **Natuurlijk materiaal** Buiten zijn vergrijzing, vervorming, scheuren en maatveranderingen natuurlijk en geen reden tot klacht.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.