KVH C24

100×120 KONSTRUKTIONSTIMMER Gran KVH C24 Nsi

Träslag: Gran. Tjocklek: 100 mm.

FINGERSKARVAT KONSTRUKTIONSVIRKE KVH C24 | BOIS



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D7W209**
Dartank-EAN	**3701839310175**
Material	**Fingerskarvat konstruktionsvirke KVH C24**
Tjocklek	**100 mm**
Säljenhet	**Löpmeter**

ÖVERSIKT

Översikt

Konstruktionsvirke av gran med fingerskarvade massiva lameller, kammartorkat till 15 % (±3 %), hyvlat runtom och fasat. Två kvaliteter: Si för synliga konstruktioner, NSi för dolda. CE-märkt.

FÖRDELAR

01
Formstabilt
Torkning, hyvling runtom och fasning ger formstabilitet.

02
Sorterat C24
Hållfasthetsklass C24 enligt EN 338.

03
Torrt
15 % ±3 % fuktkvot, vilket i stort sett gör träskyddsmedel onödiga.

04
Snäva toleranser
±1 mm upp till 10 cm, ±1,5 mm från 10 till 30 cm.

05
Två kvaliteter
Si för synliga, NSi för dolda konstruktioner.

06
Långa längder
Fingerskarvning ger standardlängder upp till 13 m.

PRODUKTEGENSKAPER

Material	**Bois**
Bredd	**120 mm**
Längd	**sur demande**
Profil	**S4S**
Skydd	**Aucune**
Träslag	**Épicéa**
Klass	**Nsi (industrielle)**
Hållfasthetsklass	**KVH C24**

MATERIALET

Fingerskarvat konstruktionsvirke KVH C24

Massiv gran, fingerskarvad, torkad, hyvlad och fasad.

Träslag	**Gran (Picea abies)**
Fuktkvot vid leverans	**15 % ±3**
Utseendeklasser	**Si (synlig) / NSi (ej synlig)**

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
Hållfasthetsklass	EN 338	**C24**
Tvärsnittstolerans	EN 336	**≤ 10 cm: ±1 mm; > 10 till 30 cm: ±1,5 mm (toleransklass 2) mm**

MONTERING

Lagring

- **Stapling** Stapla brädorna plant, spända och/eller jämnt belastade, med luftcirkulation.
- **Skydd** Förvara torrt, skyddat mot vatten och UV.
- **Stapling** Osäkrad lagring kan ge kupning och vridning.

MÄNGDER

MÄTNING PER LÖPMETER — 5 % kapspill

LÄNGD	FAKTURERAT	STÄNGER
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

VARNINGAR

- **Naturmaterial** 100 % naturligt, hygroskopiskt trä: sväller i fukt och krymper i värme. Ådring och färg varierar mellan brädorna.
- **Naturmaterial** Utomhus är patina, deformation, sprickor och måttförändringar naturliga för trä och inte grund för reklamation.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.