KVH C24

100×300 BOIS DE CONSTRUCTION Epicéa KVH C24 Nsi

Essence de bois : Épicéa.

BOIS MASSIF RECONSTITUÉ KVH C24 | BOIS | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR | NSI (INDUSTRIELLE)



IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D7W200**
EAN Dartank	**3701839310267**
Matériau	**Bois massif reconstitué KVH C24**
Épaisseur	**100 mm**
Unité de vente	**Mètre linéaire**

PRÉSENTATION

Présentation

Bois de structure en épicéa composé de lamelles massives aboutées par entures multiples, séché en séchoir à 15 % (±3 %), raboté 4 faces et chanfreiné. Deux qualités : Si pour les ouvrages apparents, NSi pour les structures cachées. Marquage CE.

POINTS FORTS

01
Stable

Séchage, rabotage 4 faces et chanfreinage garantissent une forme stable.

02
Classé C24

Classe de résistance C24 selon EN 338.

03
Sec

15 % ±3 % d'humidité, permettant de se passer largement de produits de préservation.

04
Tolérances serrées

±1 mm jusqu'à 10 cm, ±1,5 mm de 10 à 30 cm.

05
Deux qualités

Si pour ouvrages apparents, NSi pour structures cachées.

06
Grandes longueurs

Aboutage par entures multiples pour des longueurs standard jusqu'à 13 m.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matière	**Bois**
Essence	**Épicéa**
Largeur	**300 mm**
Profil	**S4S**
Classe	**Nsi (industrielle)**
Application	**Intérieur et extérieur**
Longueur	**sur demande**
Protection	**Aucune**
Classe de résistance	**KVH C24**

LE MATÉRIAU

Bois massif reconstitué KVH C24

Épicéa massif aboutés par entures multiples, séché, raboté et chanfreiné.

Essence	**Épicéa commun (Picea abies)**
Humidité à la livraison	**15 % ±3**
Classes d'aspect	**Si (visible) / NSi (non visible)**

PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

Caractéristique	Norme	Résultat
Classe de résistance	EN 338	**C24**
Tolérance de section	EN 336	**≤ 10 cm : ±1 mm ; > 10 à 30 cm : ±1,5 mm (classe de tolérance 2) mm**

MISE EN ŒUVRE

Stockage

- **Empilage** Empiler les lames à plat, sanglées et/ou chargées uniformément, en laissant circuler l'air.
- **Abri** Stocker dans un lieu sec, à l'abri de l'eau et des UV.
- **Empilage** Un stockage non maintenu expose à un risque de tuilage et de vrillage.

QUANTITÉS

MÉTRÉ AU MÈTRE LINÉAIRE — coupe 5 %

LONGUEUR	FACTURÉ	BARRES
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

AVERTISSEMENTS

- **Matériau naturel** Bois 100 % naturel et hygroscopique : il gonfle par temps humide et se rétracte par temps chaud. Veinage et teinte varient d'une lame à l'autre.
- **Matériau naturel** À l'extérieur, patine, déformations, fentes et variations dimensionnelles sont des phénomènes naturels du bois et ne relèvent pas de la réclamation.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.