BOIS LAMELLÉ-COLLÉ (BSH)

160×360 BOIS DE CONSTRUCTION Epicéa BSH GL24 Si

Essence de bois : Épicéa.

BOIS LAMELLÉ-COLLÉ GL24 | BOIS | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR | SI (VISUELLE)



IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D7L25**
EAN Dartank	**3701839312766**
Matériau	**Bois lamellé-collé GL24**
Épaisseur	**160 mm**
Unité de vente	**Mètre linéaire**

PRÉSENTATION

Présentation

Bois lamellé-collé d'épicéa, séché en séchoir, collé en couches et en longueur, raboté 4 faces et chanfreiné. Classe GL24h (toutes lamelles conformes), qualité visible Si. Peu sensible au voilement ; pour poutres apparentes, poteaux, charpentes, pergolas et carports.

POINTS FORTS

01
Homogène
Classe GL24h : toutes les lamelles satisfont aux exigences de résistance.

02
Indéformable
Le collage en couches limite fortement le voilement.

03
Qualité visible
Qualité Si destinée aux ouvrages apparents et décoratifs.

04
Fini soigné
Raboté 4 faces, arêtes chanfreinées.

05
Marquage CE
Produit certifié CE.

06
Grandes portées
Longueurs standard jusqu'à 12 m, autres longueurs sur commande.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matière	**Bois**
Essence	**Épicéa**
Largeur	**360 mm**
Profil	**S4S**
Classe	**Si (visuelle)**
Application	**Intérieur et extérieur**
Longueur	**sur demande**
Protection	**Aucune**
Classe de résistance	**BSH GL24**

LE MATÉRIAU

Bois lamellé-collé GL24

Épicéa lamellé-collé de classe GL24h, raboté et chanfreiné, qualité visible.

Essence	**Épicéa commun (Picea abies)**
Classes d'aspect	**Si (qualité visuelle) / NSi (qualité industrielle)**

PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

Caractéristique	Norme	Résultat
Classe de résistance		**GL24h (lamelles homogènes)**

MISE EN ŒUVRE

Stockage

- **Empilage** Empiler les lames à plat, sanglées et/ou chargées uniformément, en laissant circuler l'air.
- **Abri** Stocker dans un lieu sec, à l'abri de l'eau et des UV.
- **Empilage** Un stockage non maintenu expose à un risque de tuilage et de vrillage.

QUANTITÉS

MÉTRÉ AU MÈTRE LINÉAIRE — coupe 5 %

LONGUEUR	FACTURÉ	BARRES
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

AVERTISSEMENTS

- **Tolérances d'aspect** Profondeur de fente de retrait admise jusqu'à 1/6 de la largeur (1/8 par face pour les éléments sollicités en traction transversale).
- **Matériau naturel** Bois 100 % naturel et hygroscopique : il gonfle par temps humide et se rétracte par temps chaud. Veinage et teinte varient d'une lame à l'autre.
- **Matériau naturel** À l'extérieur, patine, déformations, fentes et variations dimensionnelles sont des phénomènes naturels du bois et ne relèvent pas de la réclamation.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.