LIMTRÄ (BSH)

180×240 Gran KONSTRUKTIONSTIMMER BSH GL24 Si

Träslag: Gran. Tjocklek: 180 mm.

LIMTRÄ GL24 | BOIS | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR | SI (VISUELLE)



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D7L22**
Dartank-EAN	**3701839312797**
Material	**Limträ GL24**
Tjocklek	**180 mm**
Säljenhet	**Löpmeter**

ÖVERSIKT

Översikt

Kammartorkat limträ av gran, limmat i skikt och på längden, hyvlat runtom och fasat. Klass GL24h (alla lameller uppfyller kraven), synlig kvalitet Si. Lite benäget att slå sig; för synliga balkar, pelare, tak, pergolor och carportar.

FÖRDELAR

01
Homogent
Klass GL24h: alla lameller uppfyller hållfasthetskraven.

02
Formstabilt
Skiktlimningen begränsar kraftigt att virket slår sig.

03
Synlig kvalitet
Si-kvalitet för synliga och dekorativa konstruktioner.

04
Prydlig finish
Hyvlat runtom, fasade kanter.

05
CE-märkt
CE-certifierad produkt.

06
Stora spännvidder
Standardlängder upp till 12 m, andra på beställning.

PRODUKTEGENSKAPER

Material	**Bois**
Träslag	**Épicéa**
Bredd	**240 mm**
Profil	**S4S**
Klass	**Si (visuelle)**
Användning	**Intérieur et extérieur**
Längd	**sur demande**
Skydd	**Aucune**
Hållfasthetsklass	**BSH GL24**

MATERIALET

Limträ GL24
Limträ av gran GL24h, hyvlat och fasat, synlig kvalitet.

Träslag	**Gran (Picea abies)**
Utseendeklasser	**Si (synlig kvalitet) / NSi (industrikvalitet)**

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
Hållfasthetsklass		**GL24h (homogena lameller)**

MONTERING

Lagring

- **Stapling** Stapla brädorna plant, spända och/eller jämnt belastade, med luftcirkulation.
- **Skydd** Förvara torrt, skyddat mot vatten och UV.
- **Stapling** Osäkrad lagring kan ge kupning och vridning.

MÄNGDER

MÄTNING PER LÖPMETER — 5 % kapspill

LÄNGD	FAKTURERAT	STÄNGER
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

VARNINGAR

- **Utseendetoleranser** Krympsprickdjup tillåts upp till 1/6 av bredden (1/8 per sida för element med tvärdrag).
- **Naturmaterial** 100 % naturligt, hygroskopiskt trä: sväller i fukt och krymper i värme. Ådring och färg varierar mellan brädorna.
- **Naturmaterial** Utomhus är patina, deformation, sprickor och måttförändringar naturliga för trä och inte grund för reklamation.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.