BRETTSCHICHTHOLZ (BSH)

80×100 BAUHOLZ Fichte BSH GL24 Si

Holzart: Fichte. Dicke: 80 mm.

BRETTSCHICHTHOLZ GL24 | BOIS



IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D7L63**
Dartank-EAN	**3701839312384**
Material	**Brettschichtholz GL24**
Stärke	**80 mm**
Verkaufseinheit	**Laufender Meter**

ÜBERBLICK

Überblick

Kammergetrocknetes Fichten-Brettschichtholz, schicht- und längsverleimt, vierseitig gehobelt und gefast. Klasse GL24h (alle Lamellen konform), Sichtqualität Si. Wenig verzugsanfällig; für sichtbare Balken, Stützen, Dächer, Pergolen und Carports.

VORTEILE

01
Homogen
Klasse GL24h: alle Lamellen erfüllen die Festigkeitsanforderungen.

02
Verzugsarm
Die Schichtverleimung verringert Verzug deutlich.

03
Sichtqualität
Qualität Si für sichtbare und dekorative Bauteile.

04
Saubere Oberfläche
Vierseitig gehobelt, gefaste Kanten.

05
CE-gekennzeichnet
CE-zertifiziertes Produkt.

06
Große Spannweiten
Standardlängen bis 12 m, andere Längen auf Bestellung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	**Bois**
Breite	**100 mm**
Länge	**sur demande**
Profil	**S4S**
Schutz	**Aucune**
Holzart	**Épicéa**
Klasse	**Si (visuelle)**
Festigkeitsklasse	**BSH GL24**

DAS MATERIAL

Brettschichtholz GL24

Fichten-Brettschichtholz GL24h, gehobelt und gefast, Sichtqualität.

Holzart	**Gemeine Fichte (Picea abies)**
Sortierklassen	**Si (Sichtqualität) / NSi (Industriequalität)**

LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
Festigkeitsklasse		**GL24h (homogener Aufbau)**

VERARBEITUNG

Lagerung

- **Stapelung** Bretter flach stapeln, gegurtet und/oder gleichmäßig beschwert, mit Luftzirkulation.
- **Schutz** Trocken, vor Wasser und UV geschützt lagern.
- **Stapelung** Ungesicherte Lagerung kann zu Schüsseln und Verdrehen führen.

MENGEN

AUFMASS PRO LAUFENDEN METER — 5 % Verschnitt

LÄNGE	BERECHNET	STÄBE
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

HINWEISE

- **Optische Toleranzen** Schwindrisstiefe bis 1/6 der Breite zulässig (1/8 je Seite bei querzugbeanspruchten Bauteilen).
- **Naturmaterial** 100 % natürliches, hygroskopisches Holz: quillt bei Nässe, schwindet bei Hitze. Maserung und Farbe variieren von Brett zu Brett.
- **Naturmaterial** Im Außenbereich sind Vergrauung, Verformung, Risse und Maßänderungen natürliche Holzeigenschaften und kein Reklamationsgrund.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.