LIMTRÄ (BSH)

# 80×100 KONSTRUKTIONSTIMMER Gran BSH GL24 Si

Träslag: Gran. Tjocklek: 80 mm.

LIMTRÄ GL24 BOIS




## IDENTIFIERING

| | |
|---|---|
| Dartank-referens | **D7L63** |
| Dartank-EAN | **3701839312384** |
| Material | **Limträ GL24** |
| Tjocklek | **80 mm** |
| Säljenhet | **Löpmeter** |

ÖVERSIKT

## Översikt

Kammartorkat limträ av gran, limmat i skikt och på längden, hyvlat runtom och fasat. Klass GL24h (alla lameller uppfyller kraven), synlig kvalitet Si. Lite benäget att slå sig; för synliga balkar, pelare, tak, pergolor och carportar.

## FÖRDELAR

**01**
### Homogent
Klass GL24h: alla lameller uppfyller hållfasthetskraven.

**02**
### Formstabilt
Skiktlimningen begränsar kraftigt att virket slår sig.

**03**
### Synlig kvalitet
Si-kvalitet för synliga och dekorativa konstruktioner.

**04**
### Prydlig finish
Hyvlat runtom, fasade kanter.

**05**
### CE-märkt
CE-certifierad produkt.

**06**
### Stora spännvidder
Standardlängder upp till 12 m, andra på beställning.

## PRODUKTEGENSKAPER

| | |
|---|---|
| Material | **Bois** |
| Bredd | **100 mm** |
| Längd | **sur demande** |
| Profil | **S4S** |
| Skydd | **Aucune** |
| Träslag | **Épicéa** |
| Klass | **Si (visuelle)** |
| Hållfasthetsklass | **BSH GL24** |

## MATERIALET

### Limträ GL24

Limträ av gran GL24h, hyvlat och fasat, synlig kvalitet.

| | |
|---|---|
| Träslag | **Gran (Picea abies)** |
| Utseendeklasser | **Si (synlig kvalitet) / NSi (industrikvalitet)** |

## PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

| Egenskap | Standard | Resultat |
|---|---|---|
| Hållfasthetsklass | | **GL24h (homogena lameller)** |

## MONTERING

### Lagring

- **Stapling** Stapla brädorna plant, spända och/eller jämnt belastade, med luftcirkulation.
- **Skydd** Förvara torrt, skyddat mot vatten och UV.
- **Stapling** Osäkrad lagring kan ge kupning och vridning.

## MÄNGDER

### MÄTNING PER LÖPMETER — 5 % kapspill

| LÄNGD | FAKTURERAT | STÄNGER |
|---|---|---|
| 2 ml | 2,1 ml | 2 |
| 6 ml | 6,3 ml | 4 |
| 12 ml | 12,6 ml | 7 |
| 24 ml | 25,2 ml | 13 |

## VARNINGAR

- **Utseendetoleranser** Krympsprickdjup tillåts upp till 1/6 av bredden (1/8 per sida för element med tvärdrag).
- **Naturmaterial** 100 % naturligt, hygroskopiskt trä: sväller i fukt och krymper i värme. Ådring och färg varierar mellan brädorna.
- **Naturmaterial** Utomhus är patina, deformation, sprickor och måttförändringar naturliga för trä och inte grund för reklamation.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.