KVH C24

140×160 BAUHOLZ Fichte KVH C24 Nsi

Holzart: Fichte. Dicke: 140 mm.

KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ KVH C24 | BOIS | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR | NSI (INDUSTRIELLE)



IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D7W188**
Dartank-EAN	**3701839310403**
Material	**Konstruktionsvollholz KVH C24**
Stärke	**140 mm**
Verkaufseinheit	**Laufender Meter**

ÜBERBLICK

Überblick

Fichten-Konstruktionsholz aus keilgezinkten Massivlamellen, kammergetrocknet auf 15 % (±3 %), vierseitig gehobelt und gefast. Zwei Qualitäten: Si für sichtbare, NSi für verdeckte Konstruktionen. CE-gekennzeichnet.

VORTEILE

01
Formstabil
Kammertrocknung, vierseitiges Hobeln und Fasen sichern die Formstabilität.

02
C24 sortiert
Festigkeitsklasse C24 nach EN 338.

03
Trocken
15 % ±3 % Feuchte, wodurch Holzschutzmittel weitgehend entfallen können.

04
Enge Toleranzen
±1 mm bis 10 cm, ±1,5 mm von 10 bis 30 cm.

05
Zwei Qualitäten
Si für Sichtbereiche, NSi für verdeckte Konstruktionen.

06
Große Längen
Keilzinkung ermöglicht Standardlängen bis 13 m.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	**Bois**
Holzart	**Épicéa**
Breite	**160 mm**
Profil	**S4S**
Klasse	**Nsi (industrielle)**
Anwendung	**Intérieur et extérieur**
Länge	**sur demande**
Schutz	**Aucune**
Festigkeitsklasse	**KVH C24**

DAS MATERIAL

Konstruktionsvollholz KVH C24

Fichten-Vollholz, keilgezinkt, kammergetrocknet, gehobelt und gefast.

Holzart	**Gemeine Fichte (Picea abies)**
Holzfeuchte bei Lieferung	**15 % ±3**
Sortierklassen	**Si (sichtbar) / NSi (nicht sichtbar)**

LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
Festigkeitsklasse	EN 338	**C24**
Querschnittstoleranz	EN 336	**≤ 10 cm: ±1 mm; > 10 bis 30 cm: ±1,5 mm (Toleranzklasse 2) mm**

VERARBEITUNG

Lagerung

- **Stapelung** Bretter flach stapeln, gegurtet und/oder gleichmäßig beschwert, mit Luftzirkulation.
- **Schutz** Trocken, vor Wasser und UV geschützt lagern.
- **Stapelung** Ungesicherte Lagerung kann zu Schüsseln und Verdrehen führen.

MENGEN

AUFMASS PRO LAUFENDEN METER — 5 % Verschnitt

LÄNGE	BERECHNET	STÄBE
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

HINWEISE

- **Naturmaterial** 100 % natürliches, hygroskopisches Holz: quillt bei Nässe, schwindet bei Hitze. Maserung und Farbe variieren von Brett zu Brett.
- **Naturmaterial** Im Außenbereich sind Vergrauung, Verformung, Risse und Maßänderungen natürliche Holzeigenschaften und kein Reklamationsgrund.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.