KVH C24

140×160 LEGNO DA COSTRUZIONE Abete rosso KVH C24 Nsi

Specie legnose: Abete rosso.

LEGNO MASSICCIO GIUNTATO KVH C24 | BOIS | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR | NSI (INDUSTRIELLE)



IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D7W188**
EAN Dartank	**3701839310403**
Materiale	**Legno massiccio giuntato KVH C24**
Spessore	**140 mm**
Unità di vendita	**Metro lineare**

PRESENTAZIONE

Presentazione

Legno strutturale di abete con lamelle massicce giuntate a pettine, essiccato al 15% (±3%), piallato 4 lati e smussato. Due qualità: Si per opere a vista, NSi per strutture nascoste. Marcatura CE.

PUNTI DI FORZA

01
Stabile
Essiccazione, piallatura 4 lati e smussatura garantiscono una forma stabile.

02
Classificato C24
Classe di resistenza C24 secondo EN 338.

03
Secco
15% ±3% di umidità, che consente di fare largamente a meno di preservanti.

04
Tolleranze ristrette
±1 mm fino a 10 cm, ±1,5 mm da 10 a 30 cm.

05
Due qualità
Si per opere a vista, NSi per strutture nascoste.

06
Grandi lunghezze
La giunzione a pettine consente lunghezze standard fino a 13 m.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Materiale	**Bois**
Essenza	**Épicéa**
Larghezza	**160 mm**
Profilo	**S4S**
Classe	**Nsi (industrielle)**
Applicazione	**Intérieur et extérieur**
Lunghezza	**sur demande**
Protezione	**Aucune**
Classe di resistenza	**KVH C24**

IL MATERIALE

Legno massiccio giuntato KVH C24

Abete massiccio giuntato a pettine, essiccato, piallato e smussato.

Specie	**Abete rosso (Picea abies)**
Umidità alla consegna	**15 % ±3**
Classi di aspetto	**Si (a vista) / NSi (non a vista)**

PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

Caratteristica	Norma	Risultato
Classe di resistenza	EN 338	**C24**
Tolleranza di sezione	EN 336	**≤ 10 cm: ±1 mm; > 10 a 30 cm: ±1,5 mm (classe di tolleranza 2) mm**

POSA IN OPERA

Stoccaggio

- **Accatastamento** Accatastare le doghe in piano, reggiate e/o caricate uniformemente, lasciando circolare l'aria.
- **Riparo** Conservare in luogo asciutto, al riparo da acqua e UV.
- **Accatastamento** Uno stoccaggio non vincolato espone a imbarcamento e svergolamento.

QUANTITÀ

METRATURA AL METRO LINEARE — taglio 5 %

LUNGHEZZA	FATTURATO	BARRE
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

AVVERTENZE

- **Materiale naturale** Legno 100% naturale e igroscopico: si gonfia con l'umidità e si ritira con il caldo. Venatura e colore variano da doga a doga.
- **Materiale naturale** All'esterno patina, deformazioni, fessurazioni e variazioni dimensionali sono fenomeni naturali e non costituiscono motivo di reclamo.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.