KVH C24

# 160×180 BOIS DE CONSTRUCTION Epicéa KVH C24 Nsi

Essence de bois : Épicéa.

BOIS MASSIF RECONSTITUÉ KVH C24 | BOIS | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR | NSI (INDUSTRIELLE)




## IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Référence Dartank | **D7W179** |
| EAN Dartank | **3701839310502** |
| Matériau | **Bois massif reconstitué KVH C24** |
| Épaisseur | **160 mm** |
| Unité de vente | **Mètre linéaire** |

## PRÉSENTATION

### Présentation

Bois de structure en épicéa composé de lamelles massives aboutées par entures multiples, séché en séchoir à 15 % (±3 %), raboté 4 faces et chanfreiné. Deux qualités : Si pour les ouvrages apparents, NSi pour les structures cachées. Marquage CE.

## POINTS FORTS

**01**
### Stable
Séchage, rabotage 4 faces et chanfreinage garantissent une forme stable.

**02**
### Classé C24
Classe de résistance C24 selon EN 338.

**03**
### Sec
15 % ±3 % d'humidité, permettant de se passer largement de produits de préservation.

**04**
### Tolérances serrées
±1 mm jusqu'à 10 cm, ±1,5 mm de 10 à 30 cm.

**05**
### Deux qualités
Si pour ouvrages apparents, NSi pour structures cachées.

**06**
### Grandes longueurs
Aboutage par entures multiples pour des longueurs standard jusqu'à 13 m.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | |
|---|---|
| Matière | **Bois** |
| Essence | **Épicéa** |
| Largeur | **180 mm** |
| Profil | **S4S** |
| Classe | **Nsi (industrielle)** |
| Application | **Intérieur et extérieur** |
| Longueur | **sur demande** |
| Protection | **Aucune** |
| Classe de résistance | **KVH C24** |

## LE MATÉRIAU

### Bois massif reconstitué KVH C24

Épicéa massif aboutés par entures multiples, séché, raboté et chanfreiné.

| | |
|---|---|
| Essence | **Épicéa commun (Picea abies)** |
| Humidité à la livraison | **15 % ±3** |
| Classes d'aspect | **Si (visible) / NSi (non visible)** |

## PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

| Caractéristique | Norme | Résultat |
|---|---|---|
| Classe de résistance | EN 338 | **C24** |
| Tolérance de section | EN 336 | **≤ 10 cm : ±1 mm ; > 10 à 30 cm : ±1,5 mm (classe de tolérance 2) mm** |

## MISE EN ŒUVRE

### Stockage

- **Empilage** Empiler les lames à plat, sanglées et/ou chargées uniformément, en laissant circuler l'air.
- **Abri** Stocker dans un lieu sec, à l'abri de l'eau et des UV.
- **Empilage** Un stockage non maintenu expose à un risque de tuilage et de vrillage.

## QUANTITÉS

### MÉTRÉ AU MÈTRE LINÉAIRE — coupe 5 %

| LONGUEUR | FACTURÉ | BARRES |
|---|---|---|
| 2 ml | 2,1 ml | 2 |
| 6 ml | 6,3 ml | 4 |
| 12 ml | 12,6 ml | 7 |
| 24 ml | 25,2 ml | 13 |

### AVERTISSEMENTS

- **Matériau naturel** Bois 100 % naturel et hygroscopique : il gonfle par temps humide et se rétracte par temps chaud. Veinage et teinte varient d'une lame à l'autre.
- **Matériau naturel** À l'extérieur, patine, déformations, fentes et variations dimensionnelles sont des phénomènes naturels du bois et ne relèvent pas de la réclamation.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.