C14 / C24

45×220 skandinavische Fichte BAUHOLZ C24 2,40-4,80 m

Holzart: Skandinavische Fichte.

KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ C24 | BOIS | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D7W121**
Dartank-EAN	**3701839311134**
Material	**Konstruktionsvollholz C24**
Stärke	**45 mm**
Verkaufseinheit	**Laufender Meter**

ÜBERBLICK

Überblick

Fichten-Vollholz, kammergetrocknet auf 15–18 % Feuchte, gehobelt und nach C24 festigkeitssortiert. CE-Kennzeichnung auf jedem Stück. Für Dachstühle, Holzrahmenbau, Balkenlagen und Außenbauten.

VORTEILE

01
C24 sortiert
Charakteristische Biegefestigkeit von mindestens 24 N/mm² bei 12 % Feuchte.

02
CE-gekennzeichnet
Jedes Stück trägt die CE-Kennzeichnung.

03
Kammergetrocknet
15–18 % Feuchte; die Trocknung beseitigt Insekten und Pilze.

04
Vierseitig gehobelt
Glatte, gebrauchsfertige Oberfläche.

05
Kammergetrocknet
Kammergetrocknete Fichte mit gehobelter Oberfläche.

06
Einsatz
Dachstuhl, Holzrahmenbau, Balken und Gartenbauten.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	**Bois**
Holzart	**Épicéa scandinave**
Breite	**220 mm**
Profil	**S4S**
Anwendung	**Intérieur et extérieur**
Länge	**2,40-4,80 mb**
Schutz	**Aucune**
Festigkeitsklasse	**C24**

DAS MATERIAL

Konstruktionsvollholz C24

Nach C24 festigkeitssortierte Massivfichte, kammergetrocknet und gehobelt.

Holzart	**Gemeine Fichte (Picea abies)**
Holzfeuchte bei Lieferung	**15–18 %**

LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
Festigkeitsklasse	EN 338	**C24**
Charakteristische Biegefestigkeit	EN 338	**24 N/mm²** (à 12 % d'humidité · Anforderung ≥ 24)

VERARBEITUNG

Lagerung

- **Stapelung** Bretter flach stapeln, gegurtet und/oder gleichmäßig beschwert, mit Luftzirkulation.
- **Schutz** Trocken, vor Wasser und UV geschützt lagern.
- **Stapelung** Ungesicherte Lagerung kann zu Schüsseln und Verdrehen führen.

MENGEN

AUFMASS PRO LAUFENDEN METER — 5 % Verschnitt

LÄNGE	BERECHNET	STÄBE
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

HINWEISE

- **Naturmaterial** 100 % natürliches, hygroskopisches Holz: quillt bei Nässe, schwindet bei Hitze. Maserung und Farbe variieren von Brett zu Brett.
- **Naturmaterial** Im Außenbereich sind Vergrauung, Verformung, Risse und Maßänderungen natürliche Holzeigenschaften und kein Reklamationsgrund.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.