C14 / C24

45×220 Skandinavisk gran KONSTRUKTIONSTIMMER C24 2,40-4,80 m

Träslag: Skandinavisk gran.

KONSTRUKTIONSVIRKE C24 | BOIS | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D7W121**
Dartank-EAN	**3701839311134**
Material	**Konstruktionsvirke C24**
Tjocklek	**45 mm**
Säljenhet	**Löpmeter**

ÖVERSIKT

Översikt

Massiv gran, kammartorkad till 15–18 % fuktkvot, hyvlad och hållfasthetssorterad C24. CE-märkning på varje bit. För takstolar, stommar, bjälklag och utomhusbyggen.

FÖRDELAR

01
Sorterat C24
Karakteristisk böjhållfasthet på minst 24 N/mm² vid 12 % fuktkvot.

02
CE-märkt
Varje bit är CE-märkt.

03
Kammartorkat
15–18 % fuktkvot; torkningen eliminerar insekter och svamp.

04
Hyvlat runtom
Slät yta, klar att använda.

05
Kammartorkat
Kammartorkad gran med hyvlad yta.

06
Användning
Takstolar, regelstommar, bjälkar och förråd.

PRODUKTEGENSKAPER

Material	**Bois**
Träslag	**Épicéa scandinave**
Bredd	**220 mm**
Profil	**S4S**
Användning	**Intérieur et extérieur**
Längd	**2,40-4,80 mb**
Skydd	**Aucune**
Hållfasthetsklass	**C24**

MATERIALET

Konstruktionsvirke C24
Massiv gran hållfasthetssorterad C24, kammartorkad och hyvlad.

Träslag	**Gran (Picea abies)**
Fuktkvot vid leverans	**15–18 %**

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
Hållfasthetsklass	EN 338	**C24**
Karakteristisk böjhållfasthet	EN 338	**24 N/mm²** (à 12 % d'humidité · krav ≥ 24)

MONTERING

Lagring

- **Stapling** Stapla brädorna plant, spända och/eller jämnt belastade, med luftcirkulation.
- **Skydd** Förvara torrt, skyddat mot vatten och UV.
- **Stapling** Osäkrad lagring kan ge kupning och vridning.

MÄNGDER

MÄTNING PER LÖPMETER — 5 % kapspill

LÄNGD	FAKTURERAT	STÄNGER
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

VARNINGAR

- **Naturmaterial** 100 % naturligt, hygroskopiskt trä: sväller i fukt och krymper i värme. Ådring och färg varierar mellan brädorna.
- **Naturmaterial** Utomhus är patina, deformation, sprickor och måttförändringar naturliga för trä och inte grund för reklamation.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.