C14 / C24

45×95 Pino impregnado a presión NTR MADERA DE CONSTRUCCIÓN C24

Especie de madera: Pino.

PINO TRATADO EN AUTOCLAVE | BOIS | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D7W117**
EAN Dartank	**3701839311189**
Material	**Pino tratado en autoclave**
Grosor	**45 mm**
Unidad de venta	**Metro lineal**

PRESENTACIÓN

Especie de madera: Pino. Grosor: 45 mm. Ancho: 95 mm. Longitud: bajo petición. Clase de resistencia: C24. Perfil: S4S. Método de protección: impregnación a presión NTR. Precio por: 1 m lineal bruto.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	**Bois**
Especie de madera	**Pin**
Anchura	**95 mm**
Perfil	**S4S**
Aplicación	**Intérieur et extérieur**
Longitud	**sur demande**
Protección	**Imprégnation sous pression NTR**
Clase de resistencia	**C24**

EL MATERIAL

Pino tratado en autoclave

Pino impregnado a presión para uso exterior.

PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

Característica	Norma	Resultado
Protección superficial		**Impregnación en autoclave**

PUESTA EN OBRA

Puesta en obra

1. **Soporte** Colocación sin contacto con el suelo y con ventilación suficiente.
2. **Junta entre lamas** Dejar unos 4–7 mm entre lamas (más en las especies más nerviosas).
3. **Junta en testa** Prever unos 2–3 mm entre las testas de las lamas.
4. **Atornillado** Tornillos de longitud igual al doble del espesor de la lama, a 90°, cabeza enrasada (ni sobresaliente ni hundida).
5. **Pretaladrado** Pretaladrar siempre, incluso con tornillos autoperforantes para terraza.
6. **Control previo** Iniciar la colocación supone aceptar el estado del producto: comunicar cualquier defecto antes de cortar, taladrar o tratar.
7. **Ejecución** Colocación por un profesional, según las reglas del oficio.

Almacenamiento

- **Apilado** Apilar las lamas en plano, flejadas y/o cargadas uniformemente, dejando circular el aire.
- **Resguardo** Almacenar en lugar seco, protegido del agua y de los UV.
- **Apilado** Un almacenamiento sin sujeción conlleva riesgo de abarquillado y alabeo.

CANTIDADES

MEDICIÓN POR METRO LINEAL — corte 5 %

LONGITUD	FACTURADO	BARRAS
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

ADVERTENCIAS

- **Material natural** Madera 100 % natural e higroscópica: se hincha con la humedad y se contrae con el calor. Veta y color varían entre lamas.
- **Dimensiones** El ancho y el espesor reales pueden diferir aprox. un 10 % de las cotas facturadas.
- **Material natural** En exterior, pátina, deformaciones, fendas y variaciones dimensionales son fenómenos naturales y no son motivo de reclamación.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.