GOLV I GAMLA TEGELPLATTOR

# Antikt terrasstegel beigebrunt – L: 6,5 cm x H: 27 cm x Tj: 3,5 cm

**CEMENTPLATTA MED TEGELEFFEKT FÖR GOLV OCH TERRASS**



## IDENTIFIERING

| | |
|---|---|
| Dartank-referens | **D11SO31** |
| Dartank-EAN | **3701839358481** |
| Material | **Cementplatta med tegeleffekt för golv och terrass** |
| Säljenhet | **Styck** |

## ÖVERSIKT

### Översikt

Utseendet av ett hundraårigt tegelgolv utan vanligt tegels vittring utomhus: cementplattor och marksten för terrasser, gångar, trappsteg och fönsterbänkar.

## FÖRDELAR

**01**
Gammalt tegel-utseende utan vittring utomhus

**02**
Väderbeständig

**03**
Två tjocklekar: 1,5 cm i nivå, 3,5 cm för terrasser och steg

**04**
Matchande steg-, trappnos- och fönsterbänksdelar

**05**
Inomhus och utomhus

**06**
Nyanser samordnade med väggstripsen

## MATERIALET

### Cementplatta med tegeleffekt för golv och terrass

Golvplattor och marksten i cement med gammalt tegel-utseende, 1,5 eller 3,5 cm, med steg-, trappnos- och fönsterbänkselement.

| | |
|---|---|
| Sammansättning | **Gjutet cementbaserat element** |
| Tillverkning | **Hantverksmässigt, handgjuten** |
| Användning | **Golv, terrasser, ute- och innetrappor, fönsterbänkar** |
| Tjocklek | **15–35 mm** |
| Nominellt format | **Ca 13,5 × 27 cm (platta); marksten 6,5 × 27 och 6,5 × 13,5 cm** |
| Vikt per m² | **22 kg/m² env.** |
| Kapning | **Sten- eller betongkapskiva, eller ritsa framsidan och bryt för en naturligare kant** |
| Åtgång | **Ca 23,5 plattor/m² med ca 1,5 cm fog** |
| Fogbredd | **1,5 cm (golv)** |
| Åtgång fogbruk | **Ca 3 kg/m² vid 1,5 cm fog** |
| Rekommenderat spill | **3 % env.** |

## PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

| Egenskap | Standard | Resultat |
|---|---|---|
| Väderbeständighet | | **Tål temperaturväxlingar, fukt, nederbörd och UV (utomhusversion)** |

## MONTERING

### Montering

1. **Underlag** Torrt, avfettat, rent underlag utan lösa partier, därefter primat.
2. **Rörelsefogar** Upprepa varje rörelsefog i väggen med en fog i beklädnaden på samma ställe.
3. **Limning** Välj fix efter användning: inomhus eller utomhus, vägg eller golv, eldstadsvägg, kök eller badrum.
4. **Kapning** Kapa med sten-/betongskiva, eller ritsa och bryt för en naturlig kant.
5. **Fogning** Foga med fogbruk i matchande kulör; en kollektion strips kan läggas utan fog.
6. **Impregnering** Impregnera efter läggning och fogning, när fogen härdat minst 24 h; rekommenderas utomhus, i kök, badrum, på eldstadsväggar och i hallar.

> **VARNING**
>
> Hantverksgjuten produkt: varje element varierar i relief och nyans. Blanda element från flera kartonger vid läggning.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.