ROMERSKA PLATTOR

# Romersk kakel, naturlig färg

Plattor skapade i samarbete med arkitekten Hernan Gomez.

**TEGELSTRIP I CEMENT, GAMMALT TEGEL-EFFEKT**



## IDENTIFIERING

| | |
|---|---|
| Dartank-referens | **D11CF01** |
| Dartank-EAN | **3701839359013** |
| Material | **Tegelstrip i cement, gammalt tegel-effekt** |
| Färger | **Naturel** |
| Säljenhet | **Styck** |

ÖVERSIKT

## Översikt

Charmen hos en hundraårig tegelvägg utan massivt tegels tjocklek och vikt: strips gjutna efter originaltegel från 1800-talet för innerväggar, fasader, eldstäder och trappor.

FÖRDELAR

**01**
Äkta relief gjuten efter originaltegel från 1800-talet

**02**
Över 100 mönster: en vägg utan synlig upprepning

**03**
Liten tjocklek (ca 1,5 cm) och ca 24 kg/m²

**04**
Inomhus och på fasad

**05**
Matchande hörnstycken och element för snygga avslut

**06**
Brett färgutbud, från vitt till grafit

## MATERIALET

### Tegelstrip i cement, gammalt tegel-effekt

Väggstrips gjutna efter originaltegel från 1800-talet: karaktäristiska repor, gropar och avslag, för innerväggar och fasader.

| | |
|---|---|
| Sammansättning | **Gjutet cementbaserat element** |
| Tillverkning | **Hantverksmässigt, handgjuten** |
| Användning | **Inomhus och utomhus** |
| Ytfinish | **Åldrad relief efter 1800-talstegel, över 100 mönster** |
| Tjocklek | **15–15 mm env.** |
| Nominellt format | **Långsida ca 6,5 × 27 cm; halv sida ca 6,5 × 13,5 cm** |
| Vikt per m² | **24 kg/m² env.** |
| Kapning | **Sten- eller betongkapskiva, eller ritsa framsidan och bryt för en naturligare kant** |
| Åtgång | **Ca 50 strips/m² med 1 cm fog** |
| Fogbredd | **1 cm (vägg)** |
| Åtgång fogbruk | **Ca 2,5 kg/m² vid 1 cm fog** |
| Rekommenderat spill | **3 % env.** |
| Förpackning | **Kartong 0,5 m² (25 strips, ca 12 kg), på plastad pall** |

## PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

| Egenskap | Standard | Resultat |
|---|---|---|
| Väderbeständighet | | **Tål temperaturväxlingar, fukt, nederbörd och UV (utomhusversion)** |

## MONTERING

### Montering

1. **Underlag** Torrt, avfettat, rent underlag utan lösa partier, därefter primat.
2. **Rörelsefogar** Upprepa varje rörelsefog i väggen med en fog i beklädnaden på samma ställe.
3. **Limning** Välj fix efter användning: inomhus eller utomhus, vägg eller golv, eldstadsvägg, kök eller badrum.
4. **Kapning** Kapa med sten-/betongskiva, eller ritsa och bryt för en naturlig kant.
5. **Fogning** Foga med fogbruk i matchande kulör; en kollektion strips kan läggas utan fog.
6. **Impregnering** Impregnera efter läggning och fogning, när fogen härdat minst 24 h; rekommenderas utomhus, i kök, badrum, på eldstadsväggar och i hallar.

## FÄRGER OCH ALTERNATIV

### Färger

- Naturel

> **VARNING**
>
> Hantverksgjuten produkt: varje element varierar i relief och nyans. Blanda element från flera kartonger vid läggning.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.