
CORNICHES DÉCORATIVES

Carton de 60 mètres Corniche Plafond D6CR358 - 30 pièces

Matériau : Polystyrène.

POLYSTYRÈNE EXPANSÉ | POLYSTYRÈNE



IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D6CR358**
EAN Dartank	**3701839317471**
Matériau	**Polystyrène expansé**
Coloris	**Blanc**
Conditionnement	**Carton de 60 m linéaires (30 pièces)**
Unité de vente	**Carton**

PRÉSENTATION

Présentation

Le polystyrène expansé permet des corniches ornementales très légères, faciles à couper et à coller, à peindre dans la teinte du plafond.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matière	**Polystyrène**

LE MATÉRIAU

Polystyrène expansé

Polystyrène expansé moulé pour corniches et ornements de plafond : très léger, il se colle facilement et se peint à l'acrylique.

Application	**Intérieur**
Composition	**Polystyrène expansé (EPS) moulé**
Méthode de pose	**Collage**
Peintures compatibles	**Peinture acrylique à l'eau**

PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

Caractéristique	Norme	Résultat
Attestation d'hygiène		**Attestation d'hygiène PZH**

MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre

1. **Support** Le support doit être sec, propre, dépoussiéré et dégraissé. Un mur qui s'effrite est primairisé au préalable.
2. **1. Mesurer et couper** Mesurer avec soin, puis couper à la boîte à onglets avec une scie à denture fine (coupes de 45° à 90°). Prévoir environ 10 % de longueur supplémentaire pour les coupes.
3. **2. Poncer et présenter** Ébavurer les coupes au papier abrasif fin, puis présenter les éléments à blanc pour contrôler le contact avec le mur et l'ajustement des onglets.
4. **3. Encoller** Appliquer la colle de montage sur toute la surface de contact. Coller aussi les jonctions entre éléments, avec la colle de jointoiement lorsqu'elle est prévue pour la gamme (jeu d'au moins 1 mm).
5. **4. Presser et nettoyer** Presser l'élément sur toute sa longueur. Il reste ajustable quelques minutes. Retirer l'excédent de colle à la spatule ou à l'éponge humide.
6. **5. Joints et raccords** Laisser sécher les joints 24 h. Reboucher le raccord mur/moulure avec la colle ou un enduit de rebouchage, puis poncer. Ne pas utiliser de mastic silicone : il ne se ponce pas et ne se peint pas.
7. **6. Peindre** Peindre avec une peinture à l'eau, sans solvant, en deux couches, en respectant les temps de séchage indiqués sur la peinture. En salle de bains, choisir une peinture à l'eau adaptée aux pièces humides.

ENTRETIEN

Entretien

Courant	**Aucun entretien particulier. Dépoussiérer au balai ou à l'aspirateur muni d'une brosse souple et propre.**
Surfaces laquées	**Les versions à finition laquée d'usine se nettoient au chiffon humide, à l'eau ou avec un nettoyant sans alcool.**

COLORIS ET OPTIONS

Coloris

- Blanc

> **AVERTISSEMENT**
>
> Peintures à solvant proscrites : utiliser une peinture à l'eau. Ne pas utiliser de mastic silicone aux raccords.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.