
CORNISA DE TECHO

Cornisa de techo – D4CR49

Cornisa de techo D4CR49 es una cornisa de techo de poliuretano, acabado imprimado.

POLIURETANO IMPRIMADO | POLYURÉTHANE | INTÉRIEUR | COLLAGE



IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D4CR49**
EAN Dartank	**3701839329504**
Material	**Poliuretano imprimado**
Colores	**Blanc**
Grosor	**8,7 cm**
Unidad de venta	**Pieza**

PRESENTACIÓN

Presentación

Un poliuretano ligero y duro, entregado blanco e imprimado: se pega a la pared o al techo y después se pinta en el color elegido.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	**Polyuréthane**
Acabado	**Apprêt**
Aplicación	**Intérieur**
Instalación	**collage**

EL MATERIAL

Poliuretano imprimado

Molduras de poliuretano entregadas blancas con una capa de imprimación: cornisas, molduras de pared, rodapiés, rosetones y cubre-rieles, pegados y luego pintados.

Aplicación	**Interior**
Composición	**Poliuretano**
Acabado de fábrica	**Blanco, imprimación de fábrica, para pintar**
Método de colocación	**Pegado**
Pinturas compatibles	**Pintura al agua sin disolventes**

PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

Característica	Norma	Resultado
Resistencia al agua		**Resistente al agua**

PUESTA EN OBRA

Colocación

1. **Soporte** El soporte debe estar seco, limpio, sin polvo y desengrasado. Una pared que se desmorona se imprima previamente.
2. **1. Medir y cortar** Medir con cuidado y cortar con caja de ingletes y sierra de dientes finos (cortes de 45° a 90°). Prever un 10 % de longitud adicional para los cortes.
3. **2. Lijar y presentar** Desbarbar los cortes con lija fina y presentar las piezas en seco para comprobar el contacto con la pared y los ingletes.
4. **3. Encolar** Aplicar el adhesivo de montaje en toda la superficie de contacto. Pegar también las uniones entre piezas, con adhesivo de juntas cuando la gama lo prevé (holgura mínima de 1 mm).
5. **4. Presionar y limpiar** Presionar la pieza en toda su longitud; puede ajustarse durante unos minutos. Retirar el exceso de adhesivo con espátula o esponja húmeda.
6. **5. Juntas y remates** Dejar secar las juntas 24 h. Rellenar la unión pared/moldura con adhesivo o masilla y lijar. No usar silicona: no se lija ni se pinta.
7. **6. Pintar** Pintar con pintura al agua sin disolventes, en dos manos, respetando los tiempos del fabricante. En baños, elegir una pintura al agua para locales húmedos.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento

Habitual	**Sin mantenimiento especial. Quitar el polvo con escoba o aspiradora con cepillo suave y limpio.**
Superficies lacadas	**Las versiones con lacado de fábrica se limpian con un paño húmedo, agua o un limpiador sin alcohol.**

COLORES Y OPCIONES

Colores

- Blanc

> **ADVERTENCIA**
>
> Pinturas con disolvente prohibidas: usar pintura al agua. No usar silicona en las uniones.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.