PLAFONDKROONLIJST

Plafondlijst D6CR392 "2 m" - doos van 20 strekkende meter (10 stuks)

Materiaal: Polystyreen (XPS).

GEËXTRUDEERD POLYSTYREEN



IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D6CR392**
Dartank-EAN	**3701839317136**
Materiaal	**Geëxtrudeerd polystyreen**
Verpakking	**Carton de 20 m linéaires (10 pièces)**
Verkoopeenheid	**Strekkende meter**

PRESENTATIE

Presentatie

Extrusie geeft een glad, gelijkmatig oppervlak voor sobere, eigentijdse lijsten.

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal	**Polystyrène (XPS)**
Hoogte	**11,8 cm**
Breedte	**3,7 cm**
Lengte	**200 cm**
Overschilderbaar	**Oui**

HET MATERIAAL

Geëxtrudeerd polystyreen

Geëxtrudeerd polystyreen met glad, gesloten oppervlak voor strakke plafondlijsten, met acryl te schilderen.

Toepassing	**Binnen**
Samenstelling	**Geëxtrudeerd polystyreen (XPS)**
Plaatsingsmethode	**Verlijmen**
Geschikte verven	**Acrylverf op waterbasis**

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Hygiënecertificaat		**PZH-hygiënecertificaat**

VERWERKING

Plaatsing

1. **Ondergrond** De ondergrond moet droog, schoon, stofvrij en ontvet zijn. Een afbrokkelende muur eerst voorstrijken.
2. **1. Meten en zagen** Nauwkeurig meten en in een verstekbak zagen met een fijngetande zaag (45° tot 90°). Reken op ongeveer 10 % extra lengte voor zaagverlies.
3. **2. Schuren en passen** Zaagsneden ontbramen met fijn schuurpapier en de delen droog passen om muurcontact en verstekken te controleren.
4. **3. Lijmen** Montagelijm op het volledige contactvlak aanbrengen. Ook de naden tussen de delen verlijmen, met voeglijm waar de reeks die voorziet (minstens 1 mm ruimte).
5. **4. Aandrukken en reinigen** Het element over de volle lengte aandrukken; het blijft enkele minuten verstelbaar. Overtollige lijm verwijderen met een spatel of vochtige spons.
6. **5. Voegen en aansluitingen** Voegen 24 u laten drogen. De aansluiting muur/lijst vullen met lijm of vulmiddel en schuren. Geen siliconenkit gebruiken: die is niet schuur- of overschilderbaar.
7. **6. Schilderen** Schilderen met oplosmiddelvrije verf op waterbasis in twee lagen, volgens de droogtijden van de verffabrikant. In de badkamer een watergedragen verf voor vochtige ruimten kiezen.

ONDERHOUD

Onderhoud

Dagelijks	**Geen bijzonder onderhoud. Afstoffen met een bezem of stofzuiger met schone zachte borstel.**
Gelakte oppervlakken	**Uitvoeringen met fabriekslak reinigen met een vochtige doek, water of een alcoholvrij reinigingsmiddel.**

HOEVEELHEDEN

METING PER STREKKENDE METER — 5% snijverlies

LENGTE	GEFACTUREERD	STAVEN
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

WAARSCHUWING

Verf op oplosmiddelbasis is verboden: gebruik verf op waterbasis. Geen siliconenkit bij aansluitingen.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.