CORNICHES DÉCORATIVES

# Corniche de Plafond D14CR06 - Carton de 100 m linéaires (50 pièces)

Matériau : Polystyrène.

POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ POLYSTYRÈNE



## IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Référence Dartank | **D14CR06** |
| EAN Dartank | **3701839356111** |
| Matériau | **Polystyrène extrudé** |
| Coloris | **Blanc** |
| Conditionnement | **Carton de 100 m linéaires (50 pièces)** |
| Unité de vente | **Mètre linéaire** |

## PRÉSENTATION

## Présentation

L'extrusion donne une surface lisse et régulière, adaptée aux corniches sobres et contemporaines.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | |
|---|---|
| Matière | **Polystyrène** |
| Hauteur | **6,5 cm** |
| Largeur | **6,5 cm** |
| Longueur | **200 cm** |
| Peinturable | **Oui** |

## LE MATÉRIAU

### Polystyrène extrudé

Polystyrène extrudé à surface lisse et serrée pour corniches de plafond aux lignes sobres, à peindre à l'acrylique.

| | |
|---|---|
| Application | **Intérieur** |
| Composition | **Polystyrène extrudé (XPS)** |
| Méthode de pose | **Collage** |
| Peintures compatibles | **Peinture acrylique à l'eau** |

## PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

| Caractéristique | Norme | Résultat |
|---|---|---|
| Attestation d'hygiène | | **Attestation d'hygiène PZH** |

## MISE EN ŒUVRE

### Mise en œuvre

1. **Support** Le support doit être sec, propre, dépoussiéré et dégraissé. Un mur qui s'effrite est primairisé au préalable.
2. **1. Mesurer et couper** Mesurer avec soin, puis couper à la boîte à onglets avec une scie à denture fine (coupes de 45° à 90°). Prévoir environ 10 % de longueur supplémentaire pour les coupes.
3. **2. Poncer et présenter** Ébavurer les coupes au papier abrasif fin, puis présenter les éléments à blanc pour contrôler le contact avec le mur et l'ajustement des onglets.
4. **3. Encoller** Appliquer la colle de montage sur toute la surface de contact. Coller aussi les jonctions entre éléments, avec la colle de jointoiement lorsqu'elle est prévue pour la gamme (jeu d'au moins 1 mm).
5. **4. Presser et nettoyer** Presser l'élément sur toute sa longueur. Il reste ajustable quelques minutes. Retirer l'excédent de colle à la spatule ou à l'éponge humide.
6. **5. Joints et raccords** Laisser sécher les joints 24 h. Reboucher le raccord mur/moulure avec la colle ou un enduit de rebouchage, puis poncer. Ne pas utiliser de mastic silicone : il ne se ponce pas et ne se peint pas.
7. **6. Peindre** Peindre avec une peinture à l'eau, sans solvant, en deux couches, en respectant les temps de séchage indiqués sur la peinture. En salle de bains, choisir une peinture à l'eau adaptée aux pièces humides.

## ENTRETIEN

### Entretien

| | |
|---|---|
| Courant | **Aucun entretien particulier. Dépoussiérer au balai ou à l'aspirateur muni d'une brosse souple et propre.** |
| Surfaces laquées | **Les versions à finition laquée d'usine se nettoient au chiffon humide, à l'eau ou avec un nettoyant sans alcool.** |

## QUANTITÉS

### DÉCLINAISONS — 4

| VARIANTE | RÉF. |
|---|---|
| 150 | D14CR08 |
| 35 | D14CR04 |
| 50 | D14CR05 |
| 80 | D14CR07 |

## COLORIS ET OPTIONS

### Coloris

- Blanc

> **AVERTISSEMENT**
>
> Peintures à solvant proscrites : utiliser une peinture à l'eau. Ne pas utiliser de mastic silicone aux raccords.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.