MODERNA GESIMSER

# Modernistisk taklist 200 × 25 × 14 cm

Modernistisk taklist — polystyren list, redo att installera och måla.

EPS 100 POLYSTYREN MED POLYMER-KVARTSBELÄGGNING | POLYSTYRÈNE

BETEENDE VID BRAND SJÄLVSLOCKNANDE



## IDENTIFIERING

| | |
|---|---|
| Dartank-referens | **D8CR334** |
| Dartank-EAN | **3701839307304** |
| Material | **EPS 100 polystyren med polymer-kvartsbeläggning** |
| Säljenhet | **Löpmeter** |

ÖVERSIKT

## Presentation

Dessa fasadelement kombinerar en lätt, självslocknande kärna av härdad expanderad polystyren med en fabriksapplicerad, kvartsfylld polymer-akrylmassa. Limmade på puts eller tilläggsisolering och sedan målade återskapar de taklister, band, fönsteromfattningar, slutstenar, fönsterbänkar och ornament.

## FÖRDELAR

### 01
**Lätt**

Kärna av expanderad polystyren: enkel hantering och limning utan bärande stomme.

### 02
**Skyddad**

Elastisk, hård kvartsfylld polymer-akrylmassa, applicerad i fabrik.

### 03
**Färdig att måla**

Målas med elastisk akryl- eller silikonfasadfärg i valfri kulör.

### 04
**Kompatibel med tilläggsisolering**

Limmas på puts eller på tilläggsisolering med tunnputs.

### 05
**Flexibel**

Kapas och sätts ihop på plats till taklister, band, omfattningar och hörn.

### 06
**Klassisk stil**

Återskapar klassiska eller moderna fasaddetaljer utan tungt murverk.

## PRODUKTEGENSKAPER

| | |
|---|---|
| Material | **Polystyrène** |

## MATERIALET

### EPS 100 polystyren med polymer-kvartsbeläggning

Fasadlister, taklister, omfattningar, slutstenar, fönsterbänkar, hörnkedjor och ornament: härdad EPS-kärna, fabriksskyddad med kvartsfylld polymer-akrylmassa, klar att limma och måla.

| | |
|---|---|
| Sammansättning | **Härdad EPS-kärna, polymer-akrylbeläggning med kvarts** |
| Densitet | **≤ 18 kg/m³** |
| Standardlängder | **120 / 160 / 200 / 240 cm** |

KÄRNA

### Expanderad polystyren EPS 100 (kärna)

Härdad, självslocknande kärna av expanderad polystyren med densitet upp till 18 kg/m³.

| | |
|---|---|
| Densitet | **≤ 18 kg/m³** |

YTSKIKT

### Polymer-akrylbeläggning med kvartsfyllmedel

Skyddsmassa av polymer-akrylhartser med kvartsballast, fabriksapplicerad på EPS-kärnan; elastisk och hård.

| | |
|---|---|
| Sammansättning | **Polymer-akrylhartser och kvartsballast** |

## PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

| Egenskap | Standard | Resultat |
|---|---|---|
| EPS-klass | EN 13163 | **EPS 100 / EPS 70** |
| Beteende vid brand | | **Självslocknande** |
| Väderbeständighet | | **Väderbeständig** |
| Längdtolerans | | **± 1 cm** |

| Egenskap | Standard | Resultat |
|---|---|---|
| Farliga ämnen | | **Giftfri (tillverkarens uppgift)** |
| EPS-klass | EN 13163 | **EPS 100 / EPS 70** |
| Beteende vid brand | | **Självslocknande** |

## TEKNISKA DOKUMENT

**BIM**
**Fichiers BIM/CAO DWG · DXF · OBJ**
På begäran

**NOTICE**
**Notice de pose des éléments de façade**
På begäran

## MONTERING

### Montering

1. **Temperatur** Från +5 °C till +30 °C, i torrt väder.
2. **1. Underlag** Förbered underlaget enligt limtillverkarens krav.
3. **2. Indelning** Mät, kapa och placera profilerna på fasaden.
4. **3. Limning** Limma mot underlaget och mot varandra med lågexpanderande PU-limskum för EPS eller elastiskt armeringslim; stötta tunga element tillfälligt tills limmet härdat.
5. **4. Fogar** Lämna 0,5–0,8 cm mellan profilerna, limmade med elastisk limfog; rörelsefogar var 10–15 m för taklister högre än 20 cm.
6. **5. Tätning** När limmet härdat, täta kanterna mot väggen, särskilt övre horisontella kanter, mot vatteninträngning och rinnmärken.
7. **6. Spackling** Damma av fogarna, prima endast fogarna och fyll sedan med reparationsmassa; slipa efter 6–8 h och lägg ett andra skikt.
8. **7. Målning** På ren, torr och dammfri yta; vänta minst 12 h vid fuktigt väder; endast elastisk fasadfärg; måla aldrig ett fuktigt element.

### Förvaring

- **Förhållanden** Plant, på jämnt underlag, inomhus och torrt fram till montering; borta från element och direkt sol.
- **Stapling** Belasta inte staplade profiler: risk för deformation eller att de klistras ihop.
- **Primer och reparationsmassa** Mellan +5 °C och +30 °C, 6 månader i oöppnad originalförpackning.

## MÄNGDER

### MÄTNING PER LÖPMETER — 5 % kapspill

| LÄNGD | FAKTURERAT | STÄNGER |
|---|---|---|
| 2 ml | 2,1 ml | 2 |
| 6 ml | 6,3 ml | 4 |
| 12 ml | 12,6 ml | 7 |
| 24 ml | 25,2 ml | 13 |

### VARNING

- **Färger** Silikat- och lösningsmedelsburna färger förbjudna; undvik kulörer med HBW under 30.
- **Tillhörande produkter** Olämpliga lim, fogmassor eller färger kan ge sprickor, repor eller blåsor; följ produkternas tekniska datablad.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.