MARCOS DE PUERTAS

Frontón D8ML534

Frontón — Moldura de poliestireno, lista para instalar y pintar.

POLIESTIRENO EXPANDIDO REVESTIDO | POLYSTYRÈNE

COMPORTAMIENTO AL FUEGO AUTOEXTINGUIBLE



IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D8ML534**
EAN Dartank	**3701839304839**
Material	**Poliestireno expandido revestido**
Unidad de venta	**Metro lineal**

PRESENTACIÓN

Presentación

Un núcleo de poliestireno expandido endurecido, revestido en fábrica con un enlucido liso polímero-cuarzo que lo protege y lo deja listo para pintar. Ligero, se pega sin fijación mecánica.

PUNTOS FUERTES

01
Ligero
Núcleo EPS: colocación solo con adhesivo.

02
Superficie protegida
Revestimiento polímero-cuarzo liso y resistente.

03
Autoextinguible
El núcleo no propaga la llama.

04
No tóxico
Material seguro para interiores.

05
Listo para pintar
Pintura elástica al agua, dos manos.

06
A medida
Perfiles bajo pedido.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	**Polystyrène**

EL MATERIAL

Poliestireno expandido revestido

Núcleo de poliestireno expandido muy endurecido (EPS 100) protegido por un revestimiento liso polímero-cuarzo: molduras ligeras y robustas, también a medida.

Aplicación	**Interior**
Revestimiento	**Revestimiento liso polímero-cuarzo**
Método de colocación	**Pegado**
Pinturas compatibles	**Pintura elástica al agua, dos manos; prohibidas pinturas al silicato y con disolvente**

PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

Característica	Norma	Resultado
Clase de poliestireno expandido	EN 13163	**EPS 100**
Comportamiento al fuego		**Autoextinguible**
Sustancias excluidas		**No tóxico**

PUESTA EN OBRA

Colocación

1. **Soporte** El soporte debe estar seco, limpio, sin polvo y desengrasado. Una pared que se desmorona se imprima previamente.
2. **1. Medir y cortar** Medir con cuidado y cortar con caja de ingletes y sierra de dientes finos (cortes de 45° a 90°). Prever un 10 % de longitud adicional para los cortes.
3. **2. Lijar y presentar** Desbarbar los cortes con lija fina y presentar las piezas en seco para comprobar el contacto con la pared y los ingletes.
4. **3. Encolar** Aplicar el adhesivo de montaje en toda la superficie de contacto. Pegar también las uniones entre piezas, con adhesivo de juntas cuando la gama lo prevé (holgura mínima de 1 mm).
5. **4. Presionar y limpiar** Presionar la pieza en toda su longitud; puede ajustarse durante unos minutos. Retirar el exceso de adhesivo con espátula o esponja húmeda.
6. **5. Juntas y remates** Dejar secar las juntas 24 h. Rellenar la unión pared/moldura con adhesivo o masilla y lijar. No usar silicona: no se lija ni se pinta.
7. **6. Pintar** Pintar con pintura al agua sin disolventes, en dos manos, respetando los tiempos del fabricante. En baños, elegir una pintura al agua para locales húmedos.

MANTENIMIENTO

Mantenimiento

Habitual	**Sin mantenimiento especial. Quitar el polvo con escoba o aspiradora con cepillo suave y limpio.**
Superficies lacadas	**Las versiones con lacado de fábrica se limpian con un paño húmedo, agua o un limpiador sin alcohol.**

CANTIDADES

MEDICIÓN POR METRO LINEAL — corte 5 %

LONGITUD	FACTURADO	BARRAS
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

ADVERTENCIA

Prohibidas pinturas al silicato y con disolvente; imprimación desaconsejada sobre el revestimiento. Cortar a baja velocidad para no fundir el núcleo. Sin silicona en las uniones.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.