SET DECORATIVI

# Set decorativo D8NS18

Set decorativo - — Modanatura in polistirolo, pronta per l'installazione e la verniciatura.

**POLISTIRENE EPS 100 RIVESTITO POLIMERO-QUARZO**

**COMPORTAMENTO AL FUOCO AUTOESTINGUENTE**



## IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Riferimento Dartank | **D8NS18** |
| EAN Dartank | **3701839304242** |
| Materiale | **Polistirene EPS 100 rivestito polimero-quarzo** |
| Spessore | **3 cm** |
| Unità di vendita | **Metro lineare** |

PRESENTAZIONE

## Presentazione

Questi elementi di facciata uniscono un'anima in polistirene espanso indurito, leggera e autoestinguente, a una massa protettiva polimero-acrilica caricata al quarzo applicata in fabbrica. Incollati su intonaco o cappotto e poi verniciati, ricreano cornici, fasce, contorni finestra, chiavi di volta, davanzali e ornamenti.

## PUNTI DI FORZA

**01**
### Leggero
Anima in polistirene espanso: movimentazione e incollaggio senza struttura portante.

**02**
### Protetto
Massa polimero-acrilica al quarzo, elastica e dura, applicata in fabbrica.

**03**
### Pronto da verniciare
Si vernicia con pittura per facciate elastica acrilica o silossanica, nella tinta desiderata.

**04**
### Compatibile con cappotto
Si incolla su intonaco o su sistema a cappotto con rasatura sottile.

**05**
### Modulabile
Si taglia e si assembla in cantiere per cornici, fasce, contorni e angoli.

**06**
### Stile classico
Restituisce modanature classiche o contemporanee senza murature pesanti.

## IL MATERIALE

### Polistirene EPS 100 rivestito polimero-quarzo

Modanature, cornici, contorni, chiavi di volta, davanzali, cantonali e ornamenti di facciata: anima EPS indurita protetta in fabbrica da una massa polimero-acrilica caricata al quarzo, pronti da incollare e verniciare.

| | |
|---|---|
| Composizione | **Anima EPS indurita, rivestimento polimero-acrilico al quarzo** |
| Massa volumica | **≤ 18 kg/m³** |
| Lunghezze standard | **120 / 160 / 200 / 240 cm** |

ANIMA

### Polistirene espanso EPS 100 (anima)

Anima in polistirene espanso indurito, autoestinguente, con massa volumica fino a 18 kg/m³.

| | |
|---|---|
| Massa volumica | **≤ 18 kg/m³** |

RIVESTIMENTO

### Rivestimento polimero-acrilico con carica di quarzo

Massa protettiva a base di resine polimero-acriliche con aggregato di quarzo, applicata in fabbrica sull'anima EPS; elastica e dura.

| | |
|---|---|
| Composizione | **Resine polimero-acriliche e aggregato di quarzo** |

## PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

| Caratteristica | Norma | Risultato |
|---|---|---|
| Classe di polistirene espanso | EN 13163 | **EPS 100 / EPS 70** |
| Comportamento al fuoco | | **Autoestinguente** |
| Resistenza agli agenti atmosferici | | **Resistente agli agenti atmosferici** |
| Tolleranza sulla lunghezza | | **± 1 cm** |
| Sostanze pericolose | | **Atossico (dichiarazione del produttore)** |
| Classe di polistirene espanso | EN 13163 | **EPS 100 / EPS 70** |
| Comportamento al fuoco | | **Autoestinguente** |

## DOCUMENTI TECNICI

BIM
**Fichiers BIM/CAO DWG · DXF · OBJ**
Su richiesta

NOTICE
**Notice de pose des éléments de façade**
Su richiesta

## POSA IN OPERA

### Posa in opera

1. **Temperatura** Da +5 °C a +30 °C, con tempo asciutto.
2. **1. Supporto** Preparare il supporto secondo le indicazioni del produttore dell'adesivo.
3. **2. Tracciamento** Misurare, tagliare e posizionare i profili in facciata.
4. **3. Incollaggio** Incollare al supporto e tra loro con schiuma adesiva poliuretanica a bassa pressione per EPS o adesivo elastico da rasatura; sostenere provvisoriamente gli elementi pesanti fino alla presa.
5. **4. Giunti** Lasciare 0,5–0,8 cm tra i profili, incollati con adesivo-sigillante elastico; giunti di dilatazione ogni 10–15 m per cornici alte più di 20 cm.
6. **5. Tenuta** Dopo l'indurimento dell'adesivo, sigillare i bordi a contatto con il muro, soprattutto quelli orizzontali superiori, per evitare infiltrazioni e colature.
7. **6. Stuccatura** Spolverare i giunti, applicare il primer solo nei giunti, poi la massa di riparazione; carteggiare dopo 6–8 h e dare una seconda mano.
8. **7. Pittura** Su superficie pulita, asciutta e senza polvere; attendere almeno 12 h con tempo umido; solo pittura per facciate elastica; non verniciare elementi umidi.

### Stoccaggio

- **Condizioni** In piano, su superficie livellata, al coperto e all'asciutto fino alla posa; lontano da radiatori e sole diretto.
- **Impilamento** Non caricare i profili impilati: rischio di deformazione o adesione reciproca.
- **Primer e massa di riparazione** Tra +5 °C e +30 °C, 6 mesi nella confezione originale chiusa.

## QUANTITÀ

## VARIANTI — 10

| VARIANTE | RIF. |
|---|---|
| Ensemble décoratif D8NS10 | D8NS10 |
| Ensemble décoratif D8NS11 | D8NS11 |
| Ensemble décoratif D8NS12 | D8NS12 |
| Ensemble décoratif D8NS13 | D8NS13 |
| Ensemble décoratif D8NS14 | D8NS14 |
| Ensemble décoratif D8NS15 | D8NS15 |
| Ensemble décoratif D8NS16 | D8NS16 |
| Ensemble décoratif D8NS17 | D8NS17 |
| Ensemble décoratif D8NS19 | D8NS19 |
| Ensemble décoratif D8NS20 | D8NS20 |

### AVVERTENZA

- **Pitture** Vietate le pitture ai silicati e a solvente; evitare tinte con HBW inferiore a 30.
- **Prodotti associati** L'uso di adesivi, sigillanti o pitture non idonei può causare crepe, graffi o bolle; seguire le schede tecniche dei prodotti.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.