MADERA LAMINADA ENCOLADA (BSH)

# 240×260 MADERA CONSTRUCCIÓN Abeto BSH GL24 Si

Especie de madera: Abeto.

MADERA LAMINADA ENCOLADA GL24 | BOIS




## IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| Referencia Dartank | **D7L10** |
| EAN Dartank | **3701839312919** |
| Material | **Madera laminada encolada GL24** |
| Grosor | **240 mm** |
| Unidad de venta | **Metro lineal** |

## PRESENTACIÓN

### Presentación

Madera laminada de pícea secada en cámara, encolada en capas y a lo largo, cepillada a 4 caras y biselada. Clase GL24h (todas las láminas conformes), calidad vista Si. Poco propensa al alabeo; para vigas vistas, pilares, cubiertas, pérgolas y carports.

## PUNTOS FUERTES

**01**
### Homogéneo
Clase GL24h: todas las láminas cumplen los requisitos de resistencia.

**02**
### Indeformable
El encolado en capas limita mucho el alabeo.

**03**
### Calidad vista
Calidad Si para obra vista y decorativa.

**04**
### Acabado cuidado
Cepillado a 4 caras, aristas biseladas.

**05**
### Marcado CE
Producto con certificación CE.

**06**
### Grandes luces
Longitudes estándar hasta 12 m, otras bajo pedido.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| Material | **Bois** |
| Anchura | **260 mm** |
| Longitud | **sur demande** |
| Perfil | **S4S** |
| Protección | **Aucune** |
| Especie de madera | **Épicéa** |
| Clase | **Si (visuelle)** |
| Clase de resistencia | **BSH GL24** |

## EL MATERIAL

### Madera laminada encolada GL24

Pícea laminada encolada GL24h, cepillada y biselada, calidad vista.

| | |
|---|---|
| Especie | **Pícea común (Picea abies)** |
| Clases de aspecto | **Si (calidad vista) / NSi (calidad industrial)** |

## PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

| Característica | Norma | Resultado |
|---|---|---|
| Clase resistente | | **GL24h (láminas homogéneas)** |

## PUESTA EN OBRA

### Almacenamiento

- **Apilado** Apilar las lamas en plano, flejadas y/o cargadas uniformemente, dejando circular el aire.
- **Resguardo** Almacenar en lugar seco, protegido del agua y de los UV.
- **Apilado** Un almacenamiento sin sujeción conlleva riesgo de abarquillado y alabeo.

## CANTIDADES

### MEDICIÓN POR METRO LINEAL — corte 5 %

| LONGITUD | FACTURADO | BARRAS |
|---|---|---|
| 2 ml | 2,1 ml | 2 |
| 6 ml | 6,3 ml | 4 |
| 12 ml | 12,6 ml | 7 |
| 24 ml | 25,2 ml | 13 |

### ADVERTENCIAS

- **Tolerancias de aspecto** Profundidad de fenda de contracción admitida hasta 1/6 del ancho (1/8 por cara en elementos con tracción transversal).
- **Material natural** Madera 100 % natural e higroscópica: se hincha con la humedad y se contrae con el calor. Veta y color varían entre lamas.
- **Material natural** En exterior, pátina, deformaciones, fendas y variaciones dimensionales son fenómenos naturales y no son motivo de reclamación.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.