GEGROEFD

27×142 Siberisch lariks, gegroefde plaat, klasse AB

Houtsoort: Siberische lariks.

LARIKS BOIS EXTÉRIEUR



IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D7W91**
Dartank-EAN	**3701839307526**
Materiaal	**Lariks**
Dikte	**27 mm**
Verkoopeenheid	**Vierkante meter (m²)**

PRESENTATIE

Presentatie

Siberische lariks (Larix sibirica) en westelijke lariks, met goudhoningkleurig kernhout. Dicht, van nature resistent naaldhout, geleverd op ca. 18% vocht, voor terrassen, gevels, steigers en omheiningen.

STERKE PUNTEN

01
Dicht
570–710 kg/m³ bij 12% vocht.

02
Sterk
Buigsterkte 99 N/mm² en elasticiteitsmodulus 13.800 N/mm².

03
Van nature duurzaam
Natuurlijke duurzaamheidsklasse 3–4 afhankelijk van blootstelling.

04
Gouden tint
Goudhoningkleurig kernhout dat zilvergrijs vergrijst.

05
Buitengebruik
Terrassen, gevels, steigers, omheiningen en buitenschrijnwerk.

06
Gecontroleerde sortering
Klassen Premium, A+, AB en C op de zichtzijde; sorteertolerantie 5%.

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal	**Bois**
Breedte	**142 mm**
Profiel	**Rainuré**
Toepassing	**Extérieur**
Lengte	**3,0m – 6,0m**
Bescherming	**Aucune**
Houtsoort	**Mélèze de Sibérie**
Klasse	**AB**

HET MATERIAAL

Lariks

Siberische of Canadese lariks, dicht en harsrijk, voor terrassen en gevels.

Houtsoort	**Siberische lariks (Larix sibirica); ook Dahurische lariks (Larix gmelinii) en westelijke lariks (Larix occidentalis)**
Herkomst	**West-, Midden- en Zuid-Siberië**
Volumieke massa	**570–710 kg/m³**
Kleur	**Goudhoning**
Draad en textuur	**Rechte draad, middelfijne textuur**
Vochtgehalte bij levering	**18 % ±2**
Tangentiële krimp	**8,2 %**
Maattolerantie	**6 %**
Radiale krimp	**4,2 %**
Vezelverzadigingspunt	**26 %**
Uitzichtklassen	**Premium / A+ / AB / C**

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Druksterkte		**55 N/mm²**
Buigsterkte		**99 N/mm²**
Elasticiteitsmodulus		**13800 N/mm²**
Natuurlijke duurzaamheid (klasse)	EN 350	**3–4**
Weerstand tegen schimmels		**Matig duurzaam**
Weerstand tegen insecten		**Matig duurzaam**
Weerstand tegen termieten		**Matig duurzaam**

VERWERKING

Plaatsing

1. **Ondergrond** Plaatsen zonder bodemcontact en met voldoende ventilatie.
2. **Voeg tussen planken** Laat ongeveer 4–7 mm tussen de planken (meer bij sterk werkende houtsoorten).
3. **Kopse voeg** Voorzie ongeveer 2–3 mm tussen de kopse kanten.
4. **Schroeven** Schroeven twee keer zo lang als de plankdikte, onder 90° ingedraaid, kop gelijk met het oppervlak.
5. **Voorboren** Altijd voorboren, ook met zelfborende terrasschroeven.
6. **Bevestigingsmiddelen** Roestvrijstalen A2-schroeven voor tropisch hardhout en lariks.
7. **Bewerking** Zagen en afwerken: goed; nagelen met voorboren; drogen met kans op vervorming en scheuren.
8. **Acclimatisatie** Planken passen zich tot 12 maanden aan hun omgeving aan, wat de akoestiek kan beïnvloeden.
9. **Controle vóór plaatsing** Met de start van de plaatsing aanvaardt u de staat van het product: meld gebreken vóór zagen, boren of behandelen.
10. **Uitvoering** Plaatsing door een vakman volgens de regels van de kunst.

Opslag

- **Stapelen** Planken vlak stapelen, omsjord en/of gelijkmatig verzwaard, met luchtcirculatie.
- **Beschutting** Droog bewaren, beschermd tegen water en UV.
- **Stapelen** Niet vastgezette opslag kan leiden tot schotelen en torderen.

ONDERHOUD

Onderhoud

Vergrijzing	**Buiten vergrijst het hout zilverachtig zonder technische eigenschappen te verliezen.**
Renovatie	**Om de oorspronkelijke kleur te behouden regelmatig een onderhoudsolie voor buitenhout aanbrengen.**
Renovatie	**Het terras twee keer per jaar renoveren (voor en na de winter).**

HOEVEELHEDEN

METING PER M² — 8% snijverlies

OPPERVLAK	GEFACTUREERD
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

WAARSCHUWINGEN

- **Natuurlijk materiaal** 100% natuurlijk, hygroscopisch hout: zwelt bij nat weer en krimpt bij warmte. Tekening en kleur verschillen per plank.
- **Afmetingen** Werkelijke breedte en dikte kunnen ca. 10% afwijken van de gefactureerde maten.
- **Natuurlijk materiaal** Natuurlijke oliën en looistoffen kunnen vlekken, verkleuringen en geuren veroorzaken.
- **Natuurlijk materiaal** Buiten zijn vergrijzing, vervorming, scheuren en maatveranderingen natuurlijk en geen reden tot klacht.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.