SKANDINAVISCHE KIEFER

Druckimprägnierte braune Terrassendiele aus skandinavischer Kiefer 2,8 × 12 cm AB geriffelt

Holzart: Skandinavische Kiefer.

KESSELDRUCKIMPRÄGNIERTE KIEFER | BOIS | EXTÉRIEUR | AB



IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D7W326**
Dartank-EAN	**3701839308882**
Material	**Kesseldruckimprägnierte Kiefer**
Verkaufseinheit	**Stück**

ÜBERBLICK

Holzart: Skandinavische Kiefer. Stärke: 28 mm. Breite: 120 mm. Länge: auf Anfrage. Klasse: AB. Profil: Genutet. Schutzmethode: Druckimprägnierung Braun. Preis für: 1 m² brutto.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	**Bois**
Holzart	**Pin scandinave**
Breite	**12 cm**
Klasse	**AB**
Anwendung	**Extérieur**

DAS MATERIAL

Kesseldruckimprägnierte Kiefer

Kesseldruckimprägnierte Kiefer für den Außenbereich.

LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
Oberflächenschutz		**Kesseldruckimprägnierung**

VERARBEITUNG

Verarbeitung

1. **Unterkonstruktion** Verlegung ohne Erdkontakt mit ausreichender Belüftung.
2. **Fugenabstand** Etwa 4–7 mm Abstand zwischen den Dielen lassen (bei stark arbeitenden Holzarten mehr).
3. **Stoßfuge** Etwa 2–3 mm zwischen den Stirnseiten vorsehen.
4. **Verschraubung** Schrauben mit doppelter Dielenstärke als Länge, im 90°-Winkel eindrehen, Kopf bündig (weder überstehend noch versenkt).
5. **Vorbohren** Immer vorbohren, auch bei selbstbohrenden Terrassenschrauben.
6. **Kontrolle vor der Verlegung** Mit Verlegebeginn gilt der Zustand als akzeptiert: Mängel vor Zuschnitt, Bohren oder Behandlung melden.
7. **Ausführung** Verlegung durch einen Fachbetrieb nach den Regeln der Technik.

Lagerung

- **Stapelung** Bretter flach stapeln, gegurtet und/oder gleichmäßig beschwert, mit Luftzirkulation.
- **Schutz** Trocken, vor Wasser und UV geschützt lagern.
- **Stapelung** Ungesicherte Lagerung kann zu Schüsseln und Verdrehen führen.

HINWEISE

- **Naturmaterial** 100 % natürliches, hygroskopisches Holz: quillt bei Nässe, schwindet bei Hitze. Maserung und Farbe variieren von Brett zu Brett.
- **Abmessungen** Tatsächliche Breite und Stärke können um etwa 10 % von den berechneten Maßen abweichen.
- **Naturmaterial** Im Außenbereich sind Vergrauung, Verformung, Risse und Maßänderungen natürliche Holzeigenschaften und kein Reklamationsgrund.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.