PINO ESCANDINAVO

Tabla de terraza de pino escandinavo marrón impregnado a presión 2,8 × 12 cm AB ranurada

Especie de madera: Pino escandinavo.

PINO TRATADO EN AUTOCLAVE | BOIS | EXTÉRIEUR | AB



IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D7W326**
EAN Dartank	**3701839308882**
Material	**Pino tratado en autoclave**
Unidad de venta	**Pieza**

PRESENTACIÓN

Especie de madera: Pino escandinavo. Espesor: 28 mm. Anchura: 120 mm. Longitud: bajo pedido. Clase: AB. Perfil: Ranurado. Método de protección: Impregnación a presión Marrón. Precio por: 1 m² bruto.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	**Bois**
Especie de madera	**Pin scandinave**
Anchura	**12 cm**
Clase	**AB**
Aplicación	**Extérieur**

EL MATERIAL

Pino tratado en autoclave

Pino impregnado a presión para uso exterior.

PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

Característica	Norma	Resultado
Protección superficial		**Impregnación en autoclave**

PUESTA EN OBRA

Puesta en obra

1. **Soporte** Colocación sin contacto con el suelo y con ventilación suficiente.
2. **Junta entre lamas** Dejar unos 4–7 mm entre lamas (más en las especies más nerviosas).
3. **Junta en testa** Prever unos 2–3 mm entre las testas de las lamas.
4. **Atornillado** Tornillos de longitud igual al doble del espesor de la lama, a 90°, cabeza enrasada (ni sobresaliente ni hundida).
5. **Pretaladrado** Pretaladrar siempre, incluso con tornillos autoperforantes para terraza.
6. **Control previo** Iniciar la colocación supone aceptar el estado del producto: comunicar cualquier defecto antes de cortar, taladrar o tratar.
7. **Ejecución** Colocación por un profesional, según las reglas del oficio.

Almacenamiento

- **Apilado** Apilar las lamas en plano, flejadas y/o cargadas uniformemente, dejando circular el aire.
- **Resguardo** Almacenar en lugar seco, protegido del agua y de los UV.
- **Apilado** Un almacenamiento sin sujeción conlleva riesgo de abarquillado y alabeo.

ADVERTENCIAS

- **Material natural** Madera 100 % natural e higroscópica: se hincha con la humedad y se contrae con el calor. Veta y color varían entre lamas.
- **Dimensiones** El ancho y el espesor reales pueden diferir aprox. un 10 % de las cotas facturadas.
- **Material natural** En exterior, pátina, deformaciones, fendas y variaciones dimensionales son fenómenos naturales y no son motivo de reclamación.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.