KEUKENMOZAÏEKEN

D4M226

D4M226 is een decoratief mozaïek, Carat-collectie, glanzende afwerking.

GEGLAZUURDE WANDKERAMIEK | INTÉRIEUR | COLLAGE | BRANDREACTIE A1

IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D4M226**
Dartank-EAN	**3701839327869**
Materiaal	**Geglazuurde wandkeramiek**
Kleuren	**Blanc**
Formaat	**10×10 cm**
Dikte	**7 mm**
Verkoopeenheid	**Stuk**

PRESENTATIE

Overzicht

Glanzende of matte geglazuurde wandkeramiek: facettegels, mozaïek, bijpassende plinten, hoeken en kwartronden voor nette afwerking in keuken en badkamer.

STERKE PUNTEN

01
Onbrandbaar
Brandklasse A1.

02
Decoratief glazuur
Glanzend of mat.

03
Afwerkstukken
Bijpassende plinten, hoeken, kwartronden.

04
Binnenwanden
Keukens, badkamers, woonkamers.

05
Eenvoudig zagen
Te snijden met tegelsnijder.

06
Geharmoniseerde norm
Prestaties verklaard volgens EN 14411.

PRODUCTKENMERKEN

Afwerking	**Brillant**
Toepassing	**Intérieur**
Installatie	**collage**
Absorptie	**≤10%**

HET MATERIAAL

Geglazuurde wandkeramiek

Droog geperste geglazuurde keramische tegels en mozaïek, absorptie ≥ 10 % (groep BIII), voor binnenwanden.

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Materiaal	EN 14411	**Droog geperste geglazuurde keramiek (GL)**
Brandreactie	EN 14411	**A1**
Absorptiegroep (EN 14411)	EN 14411	**BIII (Eb ≥ 10 %)**
Gebruik binnen	EN 14411	**Ja, binnenwanden**
Vloertoepassing	EN 14411	**Nee**

TECHNISCHE DOCUMENTEN

DoP

Prestatieverklaring

EN 14411 · 2020

Op aanvraag

VERWERKING

PLAATSER	ONDERGROND	PRIMER	PARTIJ
Plaatsing door een gekwalificeerde vakman, volgens de regels van het vak.	Droog, vlak, schoon, ontvet en stofvrij.	Primer aanbrengen met roller of kwast; in zeer vochtige ruimtes een afdichtende primer gebruiken.	Bestel de oppervlakte van één ruimte uit één partij en controleer kwaliteit, formaat en tint vóór plaatsing.

Plaatsing

1. **1** Zagen met tegelsnijder of haakse slijper met diamantschijf; boren met diamant-, hardmetaal- of wolfraamboor.
2. **2** Lijmen met witte flexibele lijm voor keramische tegels en mozaïek; geen grijze lijm gebruiken.
3. **3** Facet-basistegels stuik plaatsen; vierkanten, plinten, hoeken en kwartronden met kruisjes.
4. **4** Bij reliëfelementen ook de binnenranden insmeren voor optimale hechting.
5. **5** Lijm met getande spaan aanbrengen (dikte volgens lijmfabrikant) in evenwijdige ribbels; in verse lijm leggen en gelijkmatig aandrukken. Niet puntsgewijs lijmen.
6. **6** Hoeken, aansluitingen wand/vloer en doorvoeren (kranen) afdichten met een elastische voeg (silicone, polymeer) of profiel; uitzetvoegen van de ondergrond volgen en op grote vlakken dilatatieprofielen plaatsen.
7. **7** Vóór volledige uitharding kruisjes en overtollige lijm van de randen verwijderen. 24 u niet belasten.
8. **8** Alleen fijne voegmortel voor keramiek; eerst op klein vlak testen, sterk gekleurde voegen kunnen het glazuur verkleuren.
9. **9** Ten vroegste 24 u na het lijmen voegen met een rubberen spaan, in meerdere richtingen om alle voegen te vullen; voeg vlak of licht verdiept.
10. **10** Oppervlak reinigen met een schone vochtige spons. 24 u niet belasten.

KLEUREN EN OPTIES

Kleuren

- Blanc

> **WAARSCHUWING**
>
> Alleen binnenwandbekleding: niet voor vloeren of buiten.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.