WANDMOZAÏEKEN

# D4M45

D4M45 is een decoratief mozaïek, Carat-collectie, glanzende afwerking.

GEGLAZUURDE WANDKERAMIEK | INTÉRIEUR | COLLAGE | BRANDREACTIE A1



## IDENTIFICATIE

| | |
|---|---|
| Dartank-referentie | **D4M45** |
| Dartank-EAN | **3701839325582** |
| Materiaal | **Geglazuurde wandkeramiek** |
| Kleuren | **Blanc** |
| Formaat | **2×2 cm** |
| Dikte | **7 mm** |
| Verkoopeenheid | **Stuk** |

## PRESENTATIE

### Overzicht

Glanzende of matte geglazuurde wandkeramiek: facettegels, mozaïek, bijpassende plinten, hoeken en kwartronden voor nette afwerking in keuken en badkamer.

## STERKE PUNTEN

**01**
**Onbrandbaar**
Brandklasse A1.

**02**
**Decoratief glazuur**
Glanzend of mat.

**03**
**Afwerkstukken**
Bijpassende plinten, hoeken, kwartronden.

**04**
**Binnenwanden**
Keukens, badkamers, woonkamers.

**05**
**Eenvoudig zagen**
Te snijden met tegelsnijder.

**06**
**Geharmoniseerde norm**
Prestaties verklaard volgens EN 14411.

## PRODUCTKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Afwerking | **Brillant** |
| Toepassing | **Intérieur** |
| Installatie | **collage** |
| Absorptie | **≤10%** |

## HET MATERIAAL

### Geglazuurde wandkeramiek

Droog geperste geglazuurde keramische tegels en mozaïek, absorptie ≥ 10 % (groep BIII), voor binnenwanden.

## PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

| Eigenschap | Norm | Resultaat |
|---|---|---|
| Materiaal | EN 14411 | **Droog geperste geglazuurde keramiek (GL)** |
| Brandreactie | EN 14411 | **A1** |
| Absorptiegroep (EN 14411) | EN 14411 | **BIII (Eb ≥ 10 %)** |
| Gebruik binnen | EN 14411 | **Ja, binnenwanden** |
| Vloertoepassing | EN 14411 | **Nee** |

## TECHNISCHE DOCUMENTEN

DoP

**Prestatieverklaring**

EN 14411 · 2020

Op aanvraag

## VERWERKING

| PLAATSER | ONDERGROND | PRIMER | PARTIJ |
|---|---|---|---|
| Plaatsing door een gekwalificeerde vakman, volgens de regels van het vak. | Droog, vlak, schoon, ontvet en stofvrij. | Primer aanbrengen met roller of kwast; in zeer vochtige ruimtes een afdichtende primer gebruiken. | Bestel de oppervlakte van één ruimte uit één partij en controleer kwaliteit, formaat en tint vóór plaatsing. |

### Plaatsing

1. **1** Zagen met tegelsnijder of haakse slijper met diamantschijf; boren met diamant-, hardmetaal- of wolfraamboor.
2. **2** Lijmen met witte flexibele lijm voor keramische tegels en mozaïek; geen grijze lijm gebruiken.
3. **3** Facet-basistegels stuik plaatsen; vierkanten, plinten, hoeken en kwartronden met kruisjes.
4. **4** Bij reliëfelementen ook de binnenranden insmeren voor optimale hechting.
5. **5** Lijm met getande spaan aanbrengen (dikte volgens lijmfabrikant) in evenwijdige ribbels; in verse lijm leggen en gelijkmatig aandrukken. Niet puntsgewijs lijmen.
6. **6** Hoeken, aansluitingen wand/vloer en doorvoeren (kranen) afdichten met een elastische voeg (silicone, polymeer) of profiel; uitzetvoegen van de ondergrond volgen en op grote vlakken dilatatieprofielen plaatsen.
7. **7** Vóór volledige uitharding kruisjes en overtollige lijm van de randen verwijderen. 24 u niet belasten.
8. **8** Alleen fijne voegmortel voor keramiek; eerst op klein vlak testen, sterk gekleurde voegen kunnen het glazuur verkleuren.
9. **9** Ten vroegste 24 u na het lijmen voegen met een rubberen spaan, in meerdere richtingen om alle voegen te vullen; voeg vlak of licht verdiept.
10. **10** Oppervlak reinigen met een schone vochtige spons. 24 u niet belasten.

## KLEUREN EN OPTIES

### Kleuren

- Blanc

> **WAARSCHUWING**
>
> Alleen binnenwandbekleding: niet voor vloeren of buiten.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.