VÄGGMOSAIK

D4M45

D4M45 är en dekorativ mosaik, Carat-kollektion, blank finish.

GLASERAD VÄGGKERAMIK | INTÉRIEUR | COLLAGE | REAKTION VID BRAND A1

IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D4M45**
Dartank-EAN	**3701839325582**
Material	**Glaserad väggkeramik**
Färger	**Blanc**
Format	**2×2 cm**
Tjocklek	**7 mm**
Säljenhet	**Styck**

ÖVERSIKT

Översikt

Blank eller matt glaserad väggkeramik: fasade plattor, mosaik, matchande sockel, hörn och kvartsrundlister för snygga avslut i kök och badrum.

FÖRDELAR

01
Obrännbar
Brandklass A1.

02
Dekorativ glasyr
Blank eller matt.

03
Avslutningsdetaljer
Matchande sockel, hörn, kvartsrundlister.

04
Innerväggar
Kök, badrum, vardagsrum.

05
Lätt att kapa
Kapas med kakelskärare.

06
Harmoniserad standard
Prestanda deklarerad enligt EN 14411.

PRODUKTEGENSKAPER

Ytbehandling	**Brillant**
Användning	**Intérieur**
Installation	**collage**
Absorption	**≤10%**

MATERIALET

Glaserad väggkeramik

Torrpressade glaserade keramikplattor och mosaik, absorption ≥ 10 % (grupp BIII), för innerväggar.

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
Material	EN 14411	**Torrpressad glaserad keramik (GL)**
Reaktion vid brand	EN 14411	**A1**
Absorptionsgrupp (EN 14411)	EN 14411	**BIII (Eb ≥ 10 %)**
Inomhusbruk	EN 14411	**Ja, innerväggar**
Golvläggning	EN 14411	**Nej**

TEKNISKA DOKUMENT

DoP
Prestandadeklaration
EN 14411 · 2020
På begäran

MONTERING

MONTÖR	UNDERLAG	PRIMER	PARTI
Montering av behörig yrkesperson enligt god byggsed.	Torrt, plant, rent, avfettat och dammfritt.	Applicera primer med roller eller pensel; i mycket fuktiga rum, använd tätande primer.	Beställ ytan för ett rum ur samma parti och kontrollera kvalitet, format och nyans före montering.

Montering

1. **1** Kapa med kakelskärare eller vinkelslip med diamantklinga; borra med diamant-, hårdmetall- eller volframborr.
2. **2** Fäst med vitt flexibelt fästbruk för keramiska plattor och mosaik; använd inte grått bruk.
3. **3** Lägg de fasade grundplattorna kant i kant; kvadrater, sockel, hörn och kvartsrundlister med distanskryss.
4. **4** För reliefplattor, stryk även lim på de inre kanterna för bästa vidhäftning.
5. **5** Bred ut fästmassan med tandad spackel (tjocklek enligt tillverkaren) i parallella räfflor; lägg i färsk massa och tryck jämnt. Ingen punktlimning.
6. **6** Täta hörn, anslutningar vägg/golv och genomföringar (blandare) med elastisk fog (silikon, polymer) eller profil; följ underlagets rörelsefogar och använd dilatationsprofiler på stora ytor.
7. **7** Före full härdning, ta bort distanskryss och överflödigt lim från kanterna. Belasta inte under 24 h.
8. **8** Använd endast fin fog för keramik; testa först på en liten yta, starkt färgade fogar kan färga glasyren.
9. **9** Foga tidigast 24 h efter limning med gummiskrapa, i flera riktningar så att alla fogar fylls; fogen kan vara i liv eller något försänkt.
10. **10** Rengör ytan med ren fuktig svamp. Belasta inte under 24 h.

FÄRGER OCH ALTERNATIV

Färger

- Blanc

> **VARNING**
>
> Endast invändig väggbeklädnad: inte för golv eller utomhus.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.