KÖKSMOSAIK

Ek D4M322

Ek är en dekorativ trämosaik, Etn!k kollektion, matt finish.

MASSIVT TRÄ | BOIS | INTÉRIEUR | COLLAGE



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D4M322**
Dartank-EAN	**3701839326800**
Material	**Massivt trä**
Färger	**Beige**
Format	**31,7×31,7 cm**
Tjocklek	**7 mm**
Säljenhet	**Styck**

ÖVERSIKT

Översikt

Tesserae i naturligt massivt trä, oljade eller lackade, som ger värme och relief åt väggar och golv. Varje bit behåller träslagets ådring och nyanser.

FÖRDELAR

01
Massivt trä
Naturmaterial, varje bit är unik.

02
Väggar och golv
För innerväggar och golv.

03
Värme och relief
Naturlig ådring och tredimensionell effekt.

04
Hållbar yta
Oljad eller lackad, kan förnyas genom slipning.

05
Komplett system
Tillhörande lim, fog, lösningsmedel och olja.

06
Fuktiga rum
Kan användas i badrum och kök beroende på yta.

PRODUKTEGENSKAPER

Material	**Bois**
Ytbehandling	**Mat**
Användning	**Intérieur**
Installation	**collage**
Fog	**1,5 mm**
Element	**25×25 mm**
Vikt	**0,5 kg**

MATERIALET

Massivt trä

Mosaik i massivt naturträ, oljat eller lackat, för innerväggar och golv.

Material	**Naturligt massivt trä, impregnerat tidigt i produktionen**
Måttolerans	**± 2 mm (naturmaterial, variationer kan förekomma) mm**
Golvläggning	**Ja**

MONTERING

MONTÖR
Montering av behörig yrkesperson enligt god byggsed.

RUMSKLIMAT
Cirka 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet.

UNDERLAG
Torrt, plant, rent, avfettat och dammfritt.

PRIMER
Applicera primer med roller eller pensel; i mycket fuktiga rum, använd tätande primer.

PARTI
Beställ ytan för ett rum ur samma parti och kontrollera kvalitet, format och nyans före montering.

Montering

1. **1** Kapa med handsåg eller sticksåg och slipa kanterna; borra med träborr. Planera för att undvika kapning.
2. **2** Bred ut särskilt snabbhärdande lim för trämosaik med tandad spackel (max 3 mm) och lägg i färskt lim utan punktlimning; använd aldrig traditionellt fästbruk eller silikon.
3. **3** Lägg inte kant i kant; separera mattorna med distanskryss. Täta hörn, anslutningar och genomföringar med tillhörande elastisk fog eller profil; respektera rörelsefogar.
4. **4** Ta genast bort lim från yta, verktyg och händer (härdar snabbt; rengör med lösningsmedel). Belasta inte under 24 h.
5. **5** Foga tidigast efter 24 h med elastisk fog för trämosaik (aldrig traditionellt bruk eller silikon), i ytor om max 0,5 m².
6. **6** Skrapa bort överskott med gummiskrapa och rengör genast med tillhörande lösningsmedel (eller lacknafta/nitroförtunning efter test), med handskar. Intorkade rester kan endast slipas bort (korn 240).
7. **7** Fogen kan vara i liv eller försänkt för att framhäva reliefen. Belasta inte under 48 h.
8. **8** Endast oljade mosaiker: rengör och applicera impregneringsolja med bomullstrasa eller pensel; nästa lager efter 24 h; kan användas efter 48 h. Olja inte lackade.

SKÖTSEL

Skötsel

Medel	**Endast träprodukter enligt anvisning; aldrig frätande eller silikonhaltiga medel.**
Fläckar	**Lämna inte vatten, heta eller färgade vätskor (vin, juice) på ytan.**
Renovering	**Oljad: minst 1 lager olja; lackad: minst 2 lager lack. Repor: slipning av fackman och ny ytbehandling.**

FÄRGER OCH ALTERNATIV

Färger

- Beige

> **VARNING**
>
> Naturmaterial: tjocklek, mått (± 2 mm) och nyans varierar; beställ ett rum ur samma parti. Traditionellt bruk/fog eller silikon får inte användas.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.