LAMINATGOLV — KOLLEKTION 7

Honung Oak laminerad panel

Honung Oak laminatpanel — Ultra collection laminatgolv, klass AC5, klickinstallation.

LAMINAT AC5 8 MM MED LACKERADE FASAR | STRATIFIÉ | REAKTION VID BRAND CFL-S1



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D12SO49P**
Dartank-EAN	**3701839357361**
Material	**Laminat AC5 8 mm med lackerade fasar**
Färger	**Marron**
Säljenhet	**Kvadratmeter (m²)**

ÖVERSIKT

Presentation

8 mm laminatbräda, klass AC5 (≥ 6000 cykler), lackerade fasar på 4 sidor och 24 h vattentålighet.

FÖRDELAR

01
Nötningsklass AC5
Klass AC5 (≥ 6000 cykler) enligt EN 13329: sortimentets högsta slitstyrka.

02
Tål vatten i 24 h
Spill kan ligga kvar på ytan i upp till 24 h utan att skada golvet.

03
Limfri klickläggning
Klickfog för flytande läggning: snabbt, rent och demonterbart.

04
Brandklass Cfl-s1
Klassning Cfl-s1 enligt EN 13501-1.

05
Golvvärme
Lämplig för lågtempererad golvvärme, vatten eller el, ingjuten i avjämningen.

06
25 års garanti
25 års tillverkargaranti i bostad, 10 år vid kommersiell användning.

PRODUKTEGENSKAPER

Material	**Stratifié**

MATERIALET

Laminat AC5 8 mm med lackerade fasar

8 mm laminatbräda, klass AC5 (≥ 6000 cykler), lackerade fasar på 4 sidor och 24 h vattentålighet.

Typ av golvbeläggning	**Laminat (HDF)**
Tjocklek	**8 mm**
Fas	**4 sidor, lackerad**

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
Användningsklass	EN 13329	**21-22-23 / 31-32**
Reaktion vid brand	EN 13501-1	**Cfl-s1**
Vattentålighet		**24 h (vätska på ytan)**
Nötningsklass	EN 13329	**AC5**
Nötningsbeständighet	EN 13329	**≥ 6000 cykler**
Slagtålighet	EN 13329 ; EN 17368	**Liten kula ≥ 35 mm; stor kula ≥ 750 mm**
Reptålighet	EN 438-2	**Last ≥ 3 N**
Kontorsstolshjul	ISO 4918	**Typ W, 25 000 cykler: ingen förändring**
Möbelben	EN 424	**Inga synliga skador (fot typ 0)**
Låsningens hållfasthet	ISO 24334	**Långsida ≥ 1 kN/m; kortsida ≥ 2 kN/m**
Svällning efter 24 h	ISO 24336	**≤ 18 %** (immersion 24 h à 20 °C · krav ≤ 18 %)
Värmemotstånd	EN 12996	**0,055 m²·K/W**
Fläckbeständighet	EN 438	**Klass 5 (grupp 1 och 2); klass 4 (grupp 3)**
Ljusäkthet	EN ISO 105-B02	**Klass 4 (gråskala)**
Formaldehydemission	EN 717-1	**E1 (< 0,01 ppm)**
Halkmotstånd	EN 13893	**DS (μ ≥ 0,30)**

TEKNISKA DOKUMENT

CE

CE-märkning

EN 14041:2004/AC:2006 ; EN 13329

På begäran

GARANTIE

Tillverkarens garantivillkor — laminatgolv

2025

På begäran

GARANTI

Garanti

25 år Bostadsanvändnin	**10 år** Kommersiell användning	**Spill torkat inom 24 h: 5 år** Vattentålighet
Läggning enligt anvisningen med godkända tillbehör; garantin gäller endast förste köparen, mot faktura. Villkor	**Synliga fel före läggning, onormalt slitage, repor och slag, vattenskador (läckor, översvämning), fukt i underlaget.** Undantag	

GOLVVÄRME

Golvvärme

Tillåtna system	Lågtempererad vatten- eller elvärme ingjuten i avjämningen; endast flytande läggning.
Värmemotstånd	Golvets totala värmemotstånd (beläggning + underlag) ≤ 0,15 m²·K/W.
Temperaturer	Högst 27 °C på ytan; högst 50 °C framledning; ändringar på högst 5 °C per dygn.
Uppvärmning	Avjämning minst 21 dagar; värm upp gradvis minst 2 veckor före läggning och stäng sedan av tills golvet är under 18 °C.
Efter läggning	Höj temperaturen med 5 °C per dygn; håll minst 50 % relativ luftfuktighet under eldningssäsongen; undvik tjocka mattor som samlar värme.
Läggningsyta	Sammanhängande längd och bredd ≤ 12 m på golvvärme.
Golvkyla	Tillåtet med daggpunktsstyrning: framledning aldrig under 18–22 °C beroende på klimat; rekommenderat värmemotstånd ≤ 0,09 m²·K/W.

MONTERING

UNDERLAG
Torrt, rent, plant och stabilt; planhet ≤ 2 mm under 1 m rätskiva.

FUKT I AVJÄMNING
≤ 1,5 % (cementavjämning) eller ≤ 0,3 % (anhydrit), genom hela tjockleken.

ACKLIMATISERING
48 h i rummet, förpackningarna oöppnade, vid 18–22 °C och 40–65 % relativ luftfuktighet.

UNDERLAG
Underlag enligt EN 16354; på mineralisk avjämning PE-folie ≥ 0,2 mm, 20 cm överlapp och tejpad.

RÖRELSEFOGAR
8–10 mm längs väggar, runt rör, trösklar och fasta delar; avdelningsfogar under dörrar och efter 10 m.

FLYTANDE GOLV
Golvet får aldrig fästas i underlaget: inga köksöar eller tunga möbler fastskruvade ovanpå.

Läggning

1. **1** Kontrollera varje bräda i dagsljus före läggning: en bräda med synligt fel ska inte läggas (läggning innebär godkännande).
2. **2** Rulla ut PE-folien och sedan underlaget kant mot kant, utan att underlaget överlappar.
3. **3** Lägg första raden med 8–10 mm distanskilar mot väggarna.
4. **4** Klicka ihop brädorna, kortsida och sedan långsida, och förskjut ändfogarna mellan raderna.
5. **5** Lämna 8–10 mm spel runt rör, stolpar och karmar; gör en avdelningsfog vid dörröppningar.
6. **6** Ta bort kilarna och fäst sockel och profiler i vägg eller underlag, aldrig i golvet.
7. **7** Våtrum (vattentåliga serier): fyll rörelsefogar med kompressibel PE-bottningslist och elastisk silikon; täta sockel, profiler och rörmanschetter.

Förvaring

- **Rumsklimat** Optimala förhållanden: 18–22 °C och 40–65 % relativ luftfuktighet, före, under och efter läggning.
- **Acklimatisering** Låt paketen ligga oöppnade 48 h i rummet.

SKÖTSEL

Skötsel och underhåll

Torrt	**Mjuk borste, dammsugare eller mikrofibermopp till daglig städning.**
Fuktigt	**Väl urvriden mopp och ljummet vatten; vid behov laminatrengöring utan vax eller tvål.**
Undvik	**Ångtvätt, outspädda medel direkt på golvet, organiska rengöringsmedel, vax, lack, polish och stålull.**
Skydd	**Dörrmatta vid entrén, filttassar under möbler, skyddsmatta under kontorsstolar.**
Fläckar	**Kaffe, vin, fett: urvriden trasa och lite syntetiskt rengöringsmedel. Bläck, lack, tjära: rödsprit eller aceton (inte i fasarna). Vax, tuggummi: låt hårdna och skrapa med plastskrapa.**
Statisk elektricitet	**En relativ luftfuktighet på cirka 50 % eller mer minskar statisk laddning.**

MÄNGDER

VARIANTER — 12

VARIANT	REF.
Panneau stratifié Chêne Arctique	D12SO41P
Panneau stratifié Chêne Atelier	D12SO47P
Panneau stratifié Chêne Aurelia	D12SO66P
Panneau stratifié Chêne Authentique	D12SO36P
Panneau stratifié Chêne Beige	D12SO52P
Panneau stratifié Chêne Belweder	D12CL286P
Panneau stratifié Chêne Biscuit	D12SO67P
Panneau stratifié Chêne blanc	D12SO58P
Panneau stratifié Chêne Cottage	D12SO59P
Panneau stratifié Chêne Deluxe	D12SO43P
Panneau stratifié Chêne Finezyjny	D12SO54P
Panneau stratifié Chêne Flamboyant	D12SO38P

FÄRGER OCH ALTERNATIV

Färger

- Marron

> **VIKTIGT**
>
> Utom de vattentåliga serierna får laminat inte läggas i våta eller mycket fuktiga rum (badrum, bastu). Ingen serie passar för duschar i golvnivå, bastur, pooler eller rum med golvbrunn.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.