SOL STRATIFIÉ — COLLECTION 6

Panneau stratifié Chêne Naturel

Panneau stratifié Chêne Naturel — sol stratifié collection Ultra, classe AC4, pose clic.

STRATIFIÉ AC4 8 MM À CHANFREINS LAQUÉS | STRATIFIÉ | RÉACTION AU FEU CFL-S1



IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D12SO64P**
EAN Dartank	**3701839357217**
Matériau	**Stratifié AC4 8 mm à chanfreins laqués**
Coloris	**Marron**
Unité de vente	**Mètre carré (m²)**

PRÉSENTATION

Présentation

Lame stratifiée de 8 mm, classe AC4, chanfreins laqués sur 4 côtés et résistance à l'eau 24 h.

POINTS FORTS

01
Abrasion AC4
Classe AC4 selon EN 13329 : adaptée aux pièces de vie à fort passage.

02
Résiste 24 h à l'eau
Un liquide renversé peut rester jusqu'à 24 h en surface sans abîmer le sol.

03
Pose clic sans colle
Assemblage par clic en pose flottante : rapide, propre et démontable.

04
Antistatique
Charge électrostatique ≤ 2,0 kV (EN 1815) : moins de décharges au contact.

05
Chauffage au sol
Compatible avec le chauffage au sol basse température, à eau ou électrique intégré à la chape.

06
Garantie 25 ans
Garantie de 25 ans en usage résidentiel, 10 ans en usage commercial (conditions sur demande).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matière	**Stratifié**

LE MATÉRIAU

Stratifié AC4 8 mm à chanfreins laqués

Lame stratifiée de 8 mm, classe AC4, chanfreins laqués sur 4 côtés et résistance à l'eau 24 h.

Type de revêtement	**Stratifié (HDF)**
Épaisseur	**8 mm**
Chanfrein	**4 côtés, laqué**
Système d'assemblage	**Clic**

PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

Caractéristique	Norme	Résultat
Classe d'usage	EN 13329	**21-22-23 / 31-32**
Réaction au feu	EN 13501-1	**Cfl-s1**
Résistance à l'eau		**24 h (liquide en surface)**
Classe d'abrasion	EN 13329	**AC4**
Résistance à l'abrasion	EN 13329	**≥ 4000 cycles**
Résistance au choc	EN 13329 ; EN 17368	**Petite bille ≥ 35 mm ; grande bille ≥ 750 mm**
Résistance à la rayure	EN 438-2	**Charge ≥ 3 N**
Chaise à roulettes	ISO 4918	**Type W, 25 000 cycles : aucun changement**
Pied de meuble	EN 424	**Aucun dommage visible (pied type 0)**
Résistance du verrouillage	ISO 24334	**Grand côté ≥ 1 kN/m ; petit côté ≥ 2 kN/m**
Charge électrostatique	EN 1815	**≤ 2 kV** (exigence ≤ 2,0 kV)
Gonflement après 24 h	ISO 24336	**≤ 18 %** (immersion 24 h à 20 °C · exigence ≤ 18 %)
Résistance thermique	EN 12996	**0,055 m²·K/W**
Résistance aux taches	EN 438	**Classe 5 (groupes 1 et 2) ; classe 4 (groupe 3)**
Solidité à la lumière	EN ISO 4892-2	**Classe 4 (échelle de gris)**
Émission de formaldéhyde	EN 717-1	**E1 (< 0,01 ppm)**
Glissance	EN 13893	**DS (μ ≥ 0,30)**

DOCUMENTS TECHNIQUES

CE

Marquage CE

EN 14041:2004/AC:2006 ; EN 13329

Sur demande

GARANTIE

Conditions de garantie — sols stratifiés

2025

Sur demande

GARANTIE

Garantie

25 ans Usage résidentiel	**10 ans** Usage commercial	**Liquide en surface essuyé sous 24 h : 5 ans** Résistance à l'eau

Pose conforme à la notice avec des accessoires agréés ; garantie réservée au premier acquéreur, sur facture. Conditions	**Défauts d'aspect visibles avant la pose, usure anormale, rayures et chocs, dégâts des eaux (fuites, inondation), humidité du support.** Exclusions

CHAUFFAGE AU SOL

Chauffage au sol

Systèmes admis	**Chauffage basse température à eau chaude ou électrique, noyé dans la chape ; pose flottante uniquement.**
Résistance thermique	**Résistance thermique totale du sol (revêtement + sous-couche) ≤ 0,15 m²·K/W.**
Températures	**27 °C maximum en surface ; 50 °C maximum en départ d'eau ; variations de 5 °C par jour au plus.**
Mise en chauffe	**Chape d'au moins 21 jours ; chauffer progressivement au moins 2 semaines avant la pose, puis couper le chauffage jusqu'à ce que le sol descende sous 18 °C pour poser.**
Après la pose	**Remonter la température de 5 °C par jour ; maintenir au moins 50 % d'humidité relative en période de chauffe ; éviter les tapis épais qui accumulent la chaleur.**
Surface de pose	**Longueur et largeur d'un seul tenant ≤ 12 m sur sol chauffant.**
Rafraîchissement	**Admis avec régulation du point de rosée : eau de départ jamais sous 18–22 °C selon le climat ; résistance thermique conseillée ≤ 0,09 m²·K/W.**

MISE EN ŒUVRE

SUPPORT
Sec, propre, plan et stable ; planéité ≤ 2 mm sous la règle de 1 m.

HUMIDITÉ DE LA CHAPE
≤ 1,5 % (chape ciment) ou ≤ 0,3 % (chape anhydrite), sur toute l'épaisseur.

ACCLIMATATION
48 h dans la pièce de pose, emballages fermés, à 18–22 °C et 40–65 % d'humidité relative.

SOUS-COUCHE
Sous-couche conforme à EN 16354 ; sur chape minérale, film PE ≥ 0,2 mm, lés chevauchés de 20 cm et adhésivés.

JOINTS DE DILATATION
8 à 10 mm le long des murs, autour des tuyaux, seuils et éléments fixes ; fractionnement sous les portes et au-delà de 10 m.

POSE FLOTTANTE
Le sol ne doit jamais être fixé au support : pas d'îlot de cuisine ni de meuble lourd vissé dessus.

Mise en œuvre

1. **1** Contrôler chaque lame à la lumière du jour avant la pose : une lame présentant un défaut visible ne doit pas être posée (la pose vaut acceptation).
2. **2** Dérouler le film PE puis la sous-couche, lés bord à bord, sans chevauchement de la sous-couche.
3. **3** Poser la première rangée avec des cales de 8 à 10 mm contre les murs.
4. **4** Emboîter les lames par clic, côté court puis côté long, en décalant les joints d'about d'une rangée à l'autre.
5. **5** Réserver un jeu de 8 à 10 mm autour des tuyaux, poteaux et huisseries ; créer un joint de fractionnement aux passages de porte.
6. **6** Retirer les cales, puis fixer plinthes et profils au mur ou au support, jamais au revêtement.
7. **7** Pièces humides (gammes résistantes à l'eau) : garnir les joints de dilatation d'un fond de joint PE compressible et d'un mastic silicone élastique ; étancher plinthes, profils et rosaces.

Stockage

- **Ambiance** Conditions optimales : 18–22 °C et 40–65 % d'humidité relative, avant, pendant et après la pose.
- **Acclimatation** Laisser les paquets fermés 48 h dans la pièce de pose.

ENTRETIEN

Entretien

À sec	**Brosse douce, aspirateur ou balai microfibre au quotidien.**
À l'humide	**Serpillière bien essorée et eau tiède ; si besoin, nettoyant pour stratifié sans cire ni savon.**
À proscrire	**Nettoyeur vapeur, produit pur versé sur le sol, détergents organiques, cires, vernis, lustrants et laine d'acier.**
Protection	**Paillasson à l'entrée, patins feutre sous les meubles, tapis de protection sous les sièges à roulettes.**
Taches	**Café, vin, graisse : chiffon essoré et un peu de détergent synthétique. Encre, vernis, goudron : alcool à brûler ou acétone (hors chanfreins). Cire, chewing-gum : laisser durcir puis gratter au grattoir plastique.**
Électricité statique	**Maintenir une humidité relative d'environ 50 % ou plus réduit les charges statiques.**

QUANTITÉS

DÉCLINAISONS — 12

VARIANTE	RÉF.
Panneau stratifié Chêne Arctique	D12SO41P
Panneau stratifié Chêne Atelier	D12SO47P
Panneau stratifié Chêne Aurelia	D12SO66P
Panneau stratifié Chêne Authentique	D12SO36P
Panneau stratifié Chêne Beige	D12SO52P
Panneau stratifié Chêne Belweder	D12CL286P
Panneau stratifié Chêne Biscuit	D12SO67P
Panneau stratifié Chêne blanc	D12SO58P
Panneau stratifié Chêne Cottage	D12SO59P
Panneau stratifié Chêne Deluxe	D12SO43P
Panneau stratifié Chêne Finezyjny	D12SO54P
Panneau stratifié Chêne Flamboyant	D12SO38P

COLORIS ET OPTIONS

Coloris

- Marron

À SAVOIR

Hors gammes résistantes à l'eau, le stratifié ne se pose pas dans les pièces mouillées ou très humides (salle de bain, sauna). Aucune gamme ne convient aux douches à l'italienne, saunas, piscines ou pièces avec siphon de sol.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.