SOL STRATIFIÉ — COLLECTION 6

Panneau stratifié Chêne Palony

Panneau stratifié Chêne Palony — sol stratifié collection Ultra, classe AC4, pose clic.

STRATIFIÉ AC4 8 MM À CHANFREINS LAQUÉS | STRATIFIÉ | RÉACTION AU FEU CFL-S1



IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D12SO51P**
EAN Dartank	**3701839357347**
Matériau	**Stratifié AC4 8 mm à chanfreins laqués**
Coloris	**Marron**
Unité de vente	**Mètre carré (m²)**

PRÉSENTATION

Présentation

Lame stratifiée de 8 mm, classe AC4, chanfreins laqués sur 4 côtés et résistance à l'eau 24 h.

POINTS FORTS

01
Abrasion AC4
Classe AC4 selon EN 13329 : adaptée aux pièces de vie à fort passage.

02
Résiste 24 h à l'eau
Un liquide renversé peut rester jusqu'à 24 h en surface sans abîmer le sol.

03
Pose clic sans colle
Assemblage par clic en pose flottante : rapide, propre et démontable.

04
Antistatique
Charge électrostatique ≤ 2,0 kV (EN 1815) : moins de décharges au contact.

05
Chauffage au sol
Compatible avec le chauffage au sol basse température, à eau ou électrique intégré à la chape.

06
Garantie 25 ans
Garantie de 25 ans en usage résidentiel, 10 ans en usage commercial (conditions sur demande).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matière	**Stratifié**

LE MATÉRIAU

Stratifié AC4 8 mm à chanfreins laqués

Lame stratifiée de 8 mm, classe AC4, chanfreins laqués sur 4 côtés et résistance à l'eau 24 h.

Type de revêtement	**Stratifié (HDF)**
Épaisseur	**8 mm**
Chanfrein	**4 côtés, laqué**
Système d'assemblage	**Clic**

PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

Caractéristique	Norme	Résultat
Classe d'usage	EN 13329	**21-22-23 / 31-32**
Réaction au feu	EN 13501-1	**Cfl-s1**
Résistance à l'eau		**24 h (liquide en surface)**
Classe d'abrasion	EN 13329	**AC4**
Résistance à l'abrasion	EN 13329	**≥ 4000 cycles**
Résistance au choc	EN 13329 ; EN 17368	**Petite bille ≥ 35 mm ; grande bille ≥ 750 mm**
Résistance à la rayure	EN 438-2	**Charge ≥ 3 N**
Chaise à roulettes	ISO 4918	**Type W, 25 000 cycles : aucun changement**
Pied de meuble	EN 424	**Aucun dommage visible (pied type 0)**
Résistance du verrouillage	ISO 24334	**Grand côté ≥ 1 kN/m ; petit côté ≥ 2 kN/m**
Charge électrostatique	EN 1815	**≤ 2 kV** (exigence ≤ 2,0 kV)
Gonflement après 24 h	ISO 24336	**≤ 18 %** (immersion 24 h à 20 °C · exigence ≤ 18 %)
Résistance thermique	EN 12996	**0,055 m²·K/W**
Résistance aux taches	EN 438	**Classe 5 (groupes 1 et 2) ; classe 4 (groupe 3)**
Solidité à la lumière	EN ISO 4892-2	**Classe 4 (échelle de gris)**
Émission de formaldéhyde	EN 717-1	**E1 (< 0,01 ppm)**
Glissance	EN 13893	**DS (μ ≥ 0,30)**

DOCUMENTS TECHNIQUES

CE

Marquage CE

EN 14041:2004/AC:2006 ; EN 13329

Sur demande

GARANTIE

Conditions de garantie — sols stratifiés

2025

Sur demande

GARANTIE

Garantie

25 ans Usage résidentiel	**10 ans** Usage commercial	**Liquide en surface essuyé sous 24 h : 5 ans** Résistance à l'eau

Pose conforme à la notice avec des accessoires agréés ; garantie réservée au premier acquéreur, sur facture. Conditions	**Défauts d'aspect visibles avant la pose, usure anormale, rayures et chocs, dégâts des eaux (fuites, inondation), humidité du support.** Exclusions

CHAUFFAGE AU SOL

Chauffage au sol

Systèmes admis	**Chauffage basse température à eau chaude ou électrique, noyé dans la chape ; pose flottante uniquement.**
Résistance thermique	**Résistance thermique totale du sol (revêtement + sous-couche) ≤ 0,15 m²·K/W.**
Températures	**27 °C maximum en surface ; 50 °C maximum en départ d'eau ; variations de 5 °C par jour au plus.**
Mise en chauffe	**Chape d'au moins 21 jours ; chauffer progressivement au moins 2 semaines avant la pose, puis couper le chauffage jusqu'à ce que le sol descende sous 18 °C pour poser.**
Après la pose	**Remonter la température de 5 °C par jour ; maintenir au moins 50 % d'humidité relative en période de chauffe ; éviter les tapis épais qui accumulent la chaleur.**
Surface de pose	**Longueur et largeur d'un seul tenant ≤ 12 m sur sol chauffant.**
Rafraîchissement	**Admis avec régulation du point de rosée : eau de départ jamais sous 18–22 °C selon le climat ; résistance thermique conseillée ≤ 0,09 m²·K/W.**

MISE EN ŒUVRE

SUPPORT
Sec, propre, plan et stable ; planéité ≤ 2 mm sous la règle de 1 m.

HUMIDITÉ DE LA CHAPE
≤ 1,5 % (chape ciment) ou ≤ 0,3 % (chape anhydrite), sur toute l'épaisseur.

ACCLIMATATION
48 h dans la pièce de pose, emballages fermés, à 18–22 °C et 40–65 % d'humidité relative.

SOUS-COUCHE
Sous-couche conforme à EN 16354 ; sur chape minérale, film PE ≥ 0,2 mm, lés chevauchés de 20 cm et adhésivés.

JOINTS DE DILATATION
8 à 10 mm le long des murs, autour des tuyaux, seuils et éléments fixes ; fractionnement sous les portes et au-delà de 10 m.

POSE FLOTTANTE
Le sol ne doit jamais être fixé au support : pas d'îlot de cuisine ni de meuble lourd vissé dessus.

Mise en œuvre

1. **1** Contrôler chaque lame à la lumière du jour avant la pose : une lame présentant un défaut visible ne doit pas être posée (la pose vaut acceptation).
2. **2** Dérouler le film PE puis la sous-couche, lés bord à bord, sans chevauchement de la sous-couche.
3. **3** Poser la première rangée avec des cales de 8 à 10 mm contre les murs.
4. **4** Emboîter les lames par clic, côté court puis côté long, en décalant les joints d'about d'une rangée à l'autre.
5. **5** Réserver un jeu de 8 à 10 mm autour des tuyaux, poteaux et huisseries ; créer un joint de fractionnement aux passages de porte.
6. **6** Retirer les cales, puis fixer plinthes et profils au mur ou au support, jamais au revêtement.
7. **7** Pièces humides (gammes résistantes à l'eau) : garnir les joints de dilatation d'un fond de joint PE compressible et d'un mastic silicone élastique ; étancher plinthes, profils et rosaces.

Stockage

- **Ambiance** Conditions optimales : 18–22 °C et 40–65 % d'humidité relative, avant, pendant et après la pose.
- **Acclimatation** Laisser les paquets fermés 48 h dans la pièce de pose.

ENTRETIEN

Entretien

À sec	**Brosse douce, aspirateur ou balai microfibre au quotidien.**
À l'humide	**Serpillière bien essorée et eau tiède ; si besoin, nettoyant pour stratifié sans cire ni savon.**
À proscrire	**Nettoyeur vapeur, produit pur versé sur le sol, détergents organiques, cires, vernis, lustrants et laine d'acier.**
Protection	**Paillasson à l'entrée, patins feutre sous les meubles, tapis de protection sous les sièges à roulettes.**
Taches	**Café, vin, graisse : chiffon essoré et un peu de détergent synthétique. Encre, vernis, goudron : alcool à brûler ou acétone (hors chanfreins). Cire, chewing-gum : laisser durcir puis gratter au grattoir plastique.**
Électricité statique	**Maintenir une humidité relative d'environ 50 % ou plus réduit les charges statiques.**

QUANTITÉS

MÉTRÉ AU M² — découpe 8 %

SURFACE	FACTURÉ
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

COLORIS ET OPTIONS

Coloris

- Marron

> **À SAVOIR**
>
> Hors gammes résistantes à l'eau, le stratifié ne se pose pas dans les pièces mouillées ou très humides (salle de bain, sauna). Aucune gamme ne convient aux douches à l'italienne, saunas, piscines ou pièces avec siphon de sol.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.