REVÊTEMENTS DE SOL STRATIFIÉ

# Panneau stratifié Chêne Versailles+ - D12SO83P

Panneau stratifié Chêne Versailles+ - D12SO83P — sol stratifié collection Maison, classe AC5, pose clic.

STRATIFIÉ AC5 8 MM À BÂTONS ROMPUS | STRATIFIÉ | RÉACTION AU FEU CFL-S1




## IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Référence Dartank | **D12SO83P** |
| EAN Dartank | **3701839357026** |
| Matériau | **Stratifié AC5 8 mm à bâtons rompus** |
| Unité de vente | **Mètre carré (m²)** |

PRÉSENTATION

## Présentation

Lames stratifiées de 8 mm en format 504 × 84 mm (lames A et B) pour pose à bâtons rompus, classe AC5, usage 23 / 33, résistance à l'eau 24 h.

## POINTS FORTS

### 01
**Pose à bâtons rompus**

Lames A et B pour composer un motif à bâtons rompus, sans colle.

### 02
**Abrasion AC5**

Classe AC5 (≥ 6000 cycles) selon EN 13329 : la résistance à l'usure la plus élevée de la gamme.

### 03
**Classe d'usage 33**

Classe 33 : supporte un usage commercial intensif.

### 04
**Résiste 24 h à l'eau**

Un liquide renversé peut rester jusqu'à 24 h en surface sans abîmer le sol.

### 05
**Garantie à vie en habitat**

Garantie à vie en usage résidentiel (conditions sur demande).

### 06
**Réaction au feu Cfl-s1**

Classement Cfl-s1 selon EN 13501-1.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | |
|---|---|
| Matière | **Stratifié** |

## LE MATÉRIAU

### Stratifié AC5 8 mm à bâtons rompus

Lames stratifiées de 8 mm en format 504 × 84 mm (lames A et B) pour pose à bâtons rompus, classe AC5, usage 23 / 33, résistance à l'eau 24 h.

| | |
|---|---|
| Type de revêtement | **Stratifié (HDF)** |
| Classe d'usage | **23 / 33** |
| Épaisseur | **8 mm** |
| Chanfrein | **4 côtés** |
| Système d'assemblage | **Clic, lames A et B** |

## PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

| Caractéristique | Norme | Résultat |
|---|---|---|
| Masse volumique | EN 323 | **900 kg/m³** |
| Réaction au feu | EN 13501-1 | **Cfl-s1** |
| Résistance à l'eau | | **24 h (liquide en surface)** |
| Classe d'abrasion | EN 13329 | **AC5** |
| Résistance à l'abrasion | EN 13329 | **≥ 6000 cycles** |
| Résistance au choc | EN 13329 | **Petite bille 70 mm ; grande bille 1000 mm** |
| Chaise à roulettes | EN 425 | **Roulettes type W : aucun dommage** |

| Caractéristique | Norme | Résultat |
|---|---|---|
| Pied de meuble | EN 16581 | **Aucun dommage visible (pied type 0)** |
| Gonflement après 24 h | ISO 24336 | **12 %** (exigence ≤ 15 %) |
| Résistance thermique | ISO 8302 | **0,08 m²·K/W** (avec sous-couche adaptée) |
| Résistance aux taches | EN 438 | **Classe 5 (groupes 1 et 2) ; classe 4 (groupe 3)** |
| Émission de formaldéhyde | EN 717-1 | **E1** |
| Émissions dans l'air intérieur | | **A+** |
| Glissance | EN 13893 | **DS** |
| Bois certifié | | **PEFC** |

## COMPOSITION

### Structure de la lame

| | |
|---|---|
| **01 Surface** | Papier décor imprégné de résine mélamine, stratifié en direct. |
| **02 Support** | Panneau de fibres haute densité (HDF) résistant à l'humidité, traité hydrofuge. |
| **03 Contre-face** | Papier imprégné de résine mélamine (équilibrage). |

## DOCUMENTS TECHNIQUES

CE
**Marquage CE**
EN 14041:2004/AC:2006 ; EN 13329
Sur demande

DoP
**Déclaration des performances**
EN 14041 · 2018
Sur demande

GARANTIE
**Conditions de garantie — sols stratifiés**
2025
Sur demande

## GARANTIE

### Garantie

| | | |
|---|---|---|
| **À vie**<br>Usage résidentiel | **10 ans**<br>Usage commercial | **Liquide en surface essuyé sous 24 h : à vie en habitat**<br>Résistance à l'eau |

| | |
|---|---|
| **Pose conforme à la notice avec des accessoires agréés ; garantie réservée au premier acquéreur, sur facture.**<br>Conditions | **Défauts d'aspect visibles avant la pose, usure anormale, rayures et chocs, dégâts des eaux (fuites, inondation), humidité du support.**<br>Exclusions |

## CHAUFFAGE AU SOL

### Chauffage au sol

| | |
|---|---|
| Systèmes admis | **Chauffage basse température à eau chaude ou électrique, noyé dans la chape ; pose flottante uniquement.** |
| Résistance thermique | **Résistance thermique totale du sol (revêtement + sous-couche) ≤ 0,15 m²·K/W.** |
| Températures | **27 °C maximum en surface ; 50 °C maximum en départ d'eau ; variations de 5 °C par jour au plus.** |
| Mise en chauffe | **Chape d'au moins 21 jours ; chauffer progressivement au moins 2 semaines avant la pose, puis couper le chauffage jusqu'à ce que le sol descende sous 18 °C pour poser.** |
| Après la pose | **Remonter la température de 5 °C par jour ; maintenir au moins 50 % d'humidité relative en période de chauffe ; éviter les tapis épais qui accumulent la chaleur.** |
| Surface de pose | **Longueur et largeur d'un seul tenant ≤ 12 m sur sol chauffant.** |
| Rafraîchissement | **Admis avec régulation du point de rosée : eau de départ jamais sous 18–22 °C selon le climat ; résistance thermique conseillée ≤ 0,09 m²·K/W.** |

## MISE EN ŒUVRE

### SUPPORT
Sec, propre, plan et stable ; planéité ≤ 2 mm sous la règle de 1 m.

### HUMIDITÉ DE LA CHAPE
≤ 1,5 % (chape ciment) ou ≤ 0,3 % (chape anhydrite), sur toute l'épaisseur.

### ACCLIMATATION
48 h dans la pièce de pose, emballages fermés, à 18–22 °C et 40–65 % d'humidité relative.

### SOUS-COUCHE
Sous-couche conforme à EN 16354 ; sur chape minérale, film PE ≥ 0,2 mm, lés chevauchés de 20 cm et adhésivés.

### JOINTS DE DILATATION
8 à 10 mm le long des murs, autour des tuyaux, seuils et éléments fixes ; fractionnement sous les portes et au-delà de 10 m.

### POSE FLOTTANTE
Le sol ne doit jamais être fixé au support : pas d'îlot de cuisine ni de meuble lourd vissé dessus.

### Mise en œuvre

1. **1** Contrôler chaque lame à la lumière du jour avant la pose : une lame présentant un défaut visible ne doit pas être posée (la pose vaut acceptation).
2. **2** Dérouler le film PE puis la sous-couche, lés bord à bord, sans chevauchement de la sous-couche.
3. **3** Poser la première rangée avec des cales de 8 à 10 mm contre les murs.
4. **4** Emboîter les lames par clic, côté court puis côté long, en décalant les joints d'about d'une rangée à l'autre.
5. **5** Réserver un jeu de 8 à 10 mm autour des tuyaux, poteaux et huisseries ; créer un joint de fractionnement aux passages de porte.
6. **6** Retirer les cales, puis fixer plinthes et profils au mur ou au support, jamais au revêtement.
7. **7** Pièces humides (gammes résistantes à l'eau) : garnir les joints de dilatation d'un fond de joint PE compressible et d'un mastic silicone élastique ; étancher plinthes, profils et rosaces.

### Stockage

- **Ambiance** Conditions optimales : 18–22 °C et 40–65 % d'humidité relative, avant, pendant et après la pose.
- **Acclimatation** Laisser les paquets fermés 48 h dans la pièce de pose.

## ENTRETIEN

### Entretien

| | |
|---|---|
| À sec | **Brosse douce, aspirateur ou balai microfibre au quotidien.** |
| À l'humide | **Serpillière bien essorée et eau tiède ; si besoin, nettoyant pour stratifié sans cire ni savon.** |
| À proscrire | **Nettoyeur vapeur, produit pur versé sur le sol, détergents organiques, cires, vernis, lustrants et laine d'acier.** |
| Protection | **Paillasson à l'entrée, patins feutre sous les meubles, tapis de protection sous les sièges à roulettes.** |
| Taches | **Café, vin, graisse : chiffon essoré et un peu de détergent synthétique. Encre, vernis, goudron : alcool à brûler ou acétone (hors chanfreins). Cire, chewing-gum : laisser durcir puis gratter au grattoir plastique.** |
| Électricité statique | **Maintenir une humidité relative d'environ 50 % ou plus réduit les charges statiques.** |

## QUANTITÉS

**MÉTRÉ AU M²** — découpe 8 %

| SURFACE | FACTURÉ |
|---|---|
| 5 m² | 5,4 m² |
| 10 m² | 10,8 m² |
| 20 m² | 21,6 m² |
| 50 m² | 54 m² |

### À SAVOIR

Hors gammes résistantes à l'eau, le stratifié ne se pose pas dans les pièces mouillées ou très humides (salle de bain, sauna). Aucune gamme ne convient aux douches à l'italienne, saunas, piscines ou pièces avec siphon de sol.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.