SUELOS LAMINADOS

Panel laminado Versalles+ Roble - D12SO83P

Panel laminado Versalles+ Roble - D12SO83P — suelo laminado de la colección Maison, clase AC5, instalación clic.

LAMINADO AC5 8 MM EN ESPIGA | STRATIFIÉ | REACCIÓN AL FUEGO CFL-S1



IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D12SO83P**
EAN Dartank	**3701839357026**
Material	**Laminado AC5 8 mm en espiga**
Unidad de venta	**Metro cuadrado (m²)**

PRESENTACIÓN

Presentación

Lamas laminadas de 8 mm en formato 504 × 84 mm (lamas A y B) para instalación en espiga, clase AC5, uso 23 / 33, resistencia al agua 24 h.

PUNTOS FUERTES

01
Espiga
Lamas A y B para componer un diseño en espiga, sin cola.

02
Abrasión AC5
Clase AC5 (≥ 6000 ciclos) según EN 13329: la mayor resistencia al desgaste de la gama.

03
Clase de uso 33
Clase 33: soporta un uso comercial intenso.

04
Resiste 24 h al agua
Un líquido derramado puede permanecer hasta 24 h en la superficie sin dañar el suelo.

05
Garantía de por vida en vivienda
Garantía del fabricante de por vida en uso residencial, bajo condiciones.

06
Reacción al fuego Cfl-s1
Clasificación Cfl-s1 según EN 13501-1.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	**Stratifié**

EL MATERIAL

Laminado AC5 8 mm en espiga

Lamas laminadas de 8 mm en formato 504 × 84 mm (lamas A y B) para instalación en espiga, clase AC5, uso 23 / 33, resistencia al agua 24 h.

Tipo de revestimiento	**Laminado (HDF)**
Clase de uso	**23 / 33**
Espesor	**8 mm**
Bisel	**4 lados**
Sistema de unión	**Clic, lamas A y B**

PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

Característica	Norma	Resultado
Densidad	EN 323	**900 kg/m³**
Reacción al fuego	EN 13501-1	**Cfl-s1**
Resistencia al agua		**24 h (líquido en superficie)**
Clase de abrasión	EN 13329	**AC5**
Resistencia a la abrasión	EN 13329	**≥ 6000 ciclos**
Resistencia al impacto	EN 13329	**Bola pequeña 70 mm; bola grande 1000 mm**
Silla con ruedas	EN 425	**Ruedas tipo W: sin daños**

Característica	Norma	Resultado
Pata de mueble	EN 16581	**Sin daños visibles (pata tipo 0)**
Hinchamiento tras 24 h	ISO 24336	**12 %** (exigencia ≤ 15 %)
Resistencia térmica	ISO 8302	**0,08 m²·K/W** (avec sous-couche adaptée)
Resistencia a las manchas	EN 438	**Clase 5 (grupos 1 y 2); clase 4 (grupo 3)**
Emisión de formaldehído	EN 717-1	**E1**
Emisiones al aire interior		**A+**
Resbaladicidad	EN 13893	**DS**
Madera certificada		**PEFC**

COMPOSICIÓN

Estructura de la lama

01 Superficie	Papel decorativo impregnado con resina de melamina, laminado directo.
02 Soporte	Tablero de fibras de alta densidad (HDF) resistente a la humedad, con tratamiento hidrófugo.
03 Contracara	Papel impregnado con resina de melamina (equilibrado).

DOCUMENTOS TÉCNICOS

CE
Marcado CE
EN 14041:2004/AC:2006 ; EN 13329
Bajo petición

DoP
Declaración de prestaciones
EN 14041 · 2018
Bajo petición

GARANTIE
Condiciones de garantía del fabricante — suelos laminados
2025
Bajo petición

GARANTÍA

Garantía

De por vida Uso residencial	**10 años** Uso comercial	**Líquido retirado en menos de 24 h: de por vida en vivienda** Resistencia al agua
Instalación conforme a las instrucciones con accesorios homologados; garantía solo para el primer comprador, con factura. Condiciones	**Defectos de aspecto visibles antes de instalar, desgaste anormal, rayas y golpes, daños por agua (fugas, inundación), humedad del soporte.** Exclusiones	

SUELO RADIANTE

Suelo radiante

Sistemas admitidos	Calefacción de baja temperatura por agua caliente o eléctrica embebida en el recrecido; solo instalación flotante.
Resistencia térmica	Resistencia térmica total del suelo (revestimiento + base) ≤ 0,15 m²·K/W.
Temperaturas	27 °C máximo en superficie; 50 °C máximo en impulsión; variaciones de 5 °C por día como máximo.
Puesta en marcha	Recrecido de al menos 21 días; calentar progresivamente al menos 2 semanas antes de instalar y apagar hasta que el suelo baje de 18 °C.
Tras la instalación	Subir la temperatura 5 °C al día; mantener al menos un 50 % de humedad relativa en invierno; evitar alfombras gruesas que acumulan calor.
Superficie de colocación	Longitud y anchura continuas ≤ 12 m sobre suelo radiante.
Refrigeración por suelo	Admitido con control del punto de rocío: agua de impulsión nunca por debajo de 18–22 °C según el clima; resistencia térmica recomendada ≤ 0,09 m²·K/W.

PUESTA EN OBRA

SOPORTE
Seco, limpio, plano y estable; planitud ≤ 2 mm bajo regla de 1 m.

HUMEDAD DEL RECRECIDO
≤ 1,5 % (recrecido de cemento) o ≤ 0,3 % (recrecido de anhidrita), en todo el espesor.

ACLIMATACIÓN
48 h en la estancia, embalajes cerrados, a 18–22 °C y 40–65 % de humedad relativa.

BASE
Base conforme a EN 16354; sobre recrecido mineral, film de PE ≥ 0,2 mm solapado 20 cm y encintado.

JUNTAS DE DILATACIÓN
8 a 10 mm junto a muros, tuberías, umbrales y elementos fijos; juntas de fraccionamiento bajo las puertas y a partir de 10 m.

INSTALACIÓN FLOTANTE
El suelo nunca debe fijarse al soporte: ni isla de cocina ni muebles pesados atornillados encima.

Instalación

1. **1** Revisar cada lama con luz natural antes de colocarla: una lama con defecto visible no debe instalarse (la instalación implica aceptación).
2. **2** Extender el film de PE y después la base, a tope, sin solapar la base.
3. **3** Colocar la primera hilera con cuñas de 8 a 10 mm contra los muros.
4. **4** Unir las lamas por clic, lado corto y después lado largo, desfasando las juntas de testa entre hileras.
5. **5** Dejar una holgura de 8 a 10 mm alrededor de tuberías, pilares y marcos; crear una junta de fraccionamiento en los pasos de puerta.
6. **6** Retirar las cuñas y fijar rodapiés y perfiles al muro o al soporte, nunca al revestimiento.
7. **7** Estancias húmedas (gamas resistentes al agua): rellenar las juntas de dilatación con fondo de junta de PE compresible y silicona elástica; sellar rodapiés, perfiles y embellecedores.

Almacenamiento

- **Ambiente** Condiciones óptimas: 18–22 °C y 40–65 % de humedad relativa, antes, durante y después de la instalación.
- **Aclimatación** Dejar los paquetes cerrados 48 h en la estancia.

MANTENIMIENTO

Cuidado y mantenimiento

En seco	**Cepillo suave, aspiradora o mopa de microfibra a diario.**
En húmedo	**Fregona bien escurrida y agua tibia; si es necesario, limpiador para laminado sin cera ni jabón.**
Evitar	**Limpiadores de vapor, producto puro sobre el suelo, detergentes orgánicos, ceras, barnices, abrillantadores y estropajo de acero.**
Protección	**Felpudo en la entrada, fieltros bajo los muebles, alfombrilla protectora bajo las sillas con ruedas.**
Manchas	**Café, vino, grasa: paño escurrido y un poco de detergente sintético. Tinta, barniz, alquitrán: alcohol de quemar o acetona (no en los biseles). Cera, chicle: dejar endurecer y raspar con rasqueta de plástico.**
Electricidad estática	**Mantener una humedad relativa de un 50 % o más reduce las cargas estáticas.**

CANTIDADES

MEDICIÓN POR M² — corte 8 %

SUPERFICIE	FACTURADO
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

IMPORTANTE

Salvo las gamas resistentes al agua, el laminado no se instala en estancias mojadas o muy húmedas (baño, sauna). Ninguna gama es apta para duchas de obra, saunas, piscinas o estancias con sumidero.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.