PAVIMENTI IN LAMINATO

Pannello laminato Versailles+ Rovere - D12SO83P

Pannello laminato Versailles+ Rovere - D12SO83P — pavimento in laminato della collezione Maison, classe AC5, installazione a clic.

LAMINATO AC5 8 MM A SPINA DI PESCE | STRATIFIÉ | REAZIONE AL FUOCO CFL-S1



IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D12SO83P**
EAN Dartank	**3701839357026**
Materiale	**Laminato AC5 8 mm a spina di pesce**
Unità di vendita	**Metro quadrato (m²)**

PRESENTAZIONE

Presentazione

Doghe in laminato da 8 mm formato 504 × 84 mm (doghe A e B) per posa a spina di pesce, classe AC5, uso 23 / 33, resistenza all'acqua 24 h.

PUNTI DI FORZA

01
Spina di pesce

Doghe A e B per comporre una spina di pesce, senza colla.

02
Abrasione AC5

Classe AC5 (≥ 6000 cicli) secondo EN 13329: la massima resistenza all'usura della gamma.

03
Classe d'uso 33

Classe 33: sopporta un uso commerciale intenso.

04
Resiste 24 h all'acqua

Un liquido versato può restare fino a 24 h in superficie senza danneggiare il pavimento.

05
Garanzia a vita in ambito residenziale

Garanzia del produttore a vita per uso residenziale, a determinate condizioni.

06
Reazione al fuoco Cfl-s1

Classificazione Cfl-s1 secondo EN 13501-1.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Materiale	**Stratifié**

IL MATERIALE

Laminato AC5 8 mm a spina di pesce

Doghe in laminato da 8 mm formato 504 × 84 mm (doghe A e B) per posa a spina di pesce, classe AC5, uso 23 / 33, resistenza all'acqua 24 h.

Tipo di rivestimento	**Laminato (HDF)**
Classe d'uso	**23 / 33**
Spessore	**8 mm**
Bisello	**4 lati**
Sistema di giunzione	**Click, doghe A e B**

PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

Caratteristica	Norma	Risultato
Massa volumica	EN 323	**900 kg/m³**
Reazione al fuoco	EN 13501-1	**Cfl-s1**
Resistenza all'acqua		**24 h (liquido in superficie)**
Classe di abrasione	EN 13329	**AC5**
Resistenza all'abrasione	EN 13329	**≥ 6000 cicli**
Resistenza all'urto	EN 13329	**Sfera piccola 70 mm; sfera grande 1000 mm**
Sedia a rotelle	EN 425	**Rotelle tipo W: nessun danno**

Caratteristica	Norma	Risultato
Piede di mobile	EN 16581	**Nessun danno visibile (piede tipo 0)**
Rigonfiamento dopo 24 h	ISO 24336	**12 %** (requisito ≤ 15 %)
Resistenza termica	ISO 8302	**0,08 m²·K/W** (avec sous-couche adaptée)
Resistenza alle macchie	EN 438	**Classe 5 (gruppi 1 e 2); classe 4 (gruppo 3)**
Emissione di formaldeide	EN 717-1	**E1**
Emissioni nell'aria interna		**A+**
Scivolosità	EN 13893	**DS**
Legno certificato		**PEFC**

COMPOSIZIONE

Struttura della doga

01 Superficie	Carta decorativa impregnata di resina melaminica, laminata direttamente.
02 Supporto	Pannello in fibra ad alta densità (HDF) resistente all'umidità, trattato idrorepellente.
03 Controbilanciatura	Carta impregnata di resina melaminica (bilanciatura).

DOCUMENTI TECNICI

CE

Marcatura CE

EN 14041:2004/AC:2006 ; EN 13329

Su richiesta

DoP

Dichiarazione di prestazione

EN 14041 · 2018

Su richiesta

GARANTIE

Condizioni di garanzia del produttore — pavimenti in laminato

2025

Su richiesta

GARANZIA

Garanzia

A vita Uso residenziale	**10 anni** Uso commerciale	**Liquido rimosso entro 24 h: a vita in ambito residenziale** Resistenza all'acqua
Posa conforme alle istruzioni con accessori approvati; garanzia riservata al primo acquirente, su fattura. Condizioni	**Difetti estetici visibili prima della posa, usura anomala, graffi e urti, danni da acqua (perdite, allagamenti), umidità del supporto.** Esclusioni	

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Riscaldamento a pavimento

Sistemi ammessi	Riscaldamento a bassa temperatura ad acqua calda o elettrico annegato nel massetto; solo posa flottante.
Resistenza termica	Resistenza termica totale (rivestimento + materassino) ≤ 0,15 m²·K/W.
Temperature	27 °C massimo in superficie; 50 °C massimo di mandata; variazioni non oltre 5 °C al giorno.
Messa in funzione	Massetto di almeno 21 giorni; riscaldare gradualmente per almeno 2 settimane prima della posa, poi spegnere finché il pavimento scende sotto i 18 °C.
Dopo la posa	Aumentare la temperatura di 5 °C al giorno; mantenere almeno il 50% di umidità relativa nel periodo di riscaldamento; evitare tappeti spessi che accumulano calore.
Superficie di posa	Lunghezza e larghezza continue ≤ 12 m su pavimento riscaldato.
Raffrescamento a pavimento	Ammesso con regolazione del punto di rugiada: acqua di mandata mai sotto 18–22 °C secondo il clima; resistenza termica consigliata ≤ 0,09 m²·K/W.

POSA IN OPERA

SUPPORTO
Asciutto, pulito, planare e stabile; planarità ≤ 2 mm sotto staggia da 1 m.

UMIDITÀ DEL MASSETTO
≤ 1,5% (massetto cementizio) o ≤ 0,3% (massetto in anidrite), su tutto lo spessore.

ACCLIMATAZIONE
48 h nel locale di posa, confezioni chiuse, a 18–22 °C e 40–65% di umidità relativa.

MATERASSINO
Materassino conforme a EN 16354; su massetto minerale, film PE ≥ 0,2 mm sormontato di 20 cm e nastrato.

GIUNTI DI DILATAZIONE
Da 8 a 10 mm lungo le pareti, attorno a tubi, soglie ed elementi fissi; giunti di frazionamento sotto le porte e oltre 10 m.

POSA FLOTTANTE
Il pavimento non va mai fissato al supporto: niente isole cucina o mobili pesanti avvitati sopra.

Posa

1. **1** Controllare ogni doga alla luce del giorno prima della posa: una doga con difetti visibili non va posata (la posa vale come accettazione).
2. **2** Stendere il film PE e poi il materassino, accostati, senza sormontare il materassino.
3. **3** Posare la prima fila con distanziatori da 8 a 10 mm contro le pareti.
4. **4** Unire le doghe a click, lato corto poi lato lungo, sfalsando i giunti di testa tra le file.
5. **5** Lasciare un gioco di 8–10 mm attorno a tubi, pilastri e telai; creare un giunto di frazionamento nei passaggi porta.
6. **6** Rimuovere i distanziatori, poi fissare battiscopa e profili alla parete o al supporto, mai al rivestimento.
7. **7** Ambienti umidi (gamme resistenti all'acqua): riempire i giunti con cordone PE comprimibile e silicone elastico; sigillare battiscopa, profili e rosoni.

Stoccaggio

- **Ambiente** Condizioni ottimali: 18–22 °C e 40–65% di umidità relativa, prima, durante e dopo la posa.
- **Acclimatazione** Lasciare le confezioni chiuse 48 h nel locale di posa.

MANUTENZIONE

Cura e manutenzione

A secco	**Scopa morbida, aspirapolvere o mop in microfibra ogni giorno.**
A umido	**Mop ben strizzato e acqua tiepida; se serve, detergente per laminato senza cere né saponi.**
Da evitare	**Pulitori a vapore, prodotti puri versati a terra, detergenti organici, cere, vernici, lucidanti e lana d'acciaio.**
Protezione	**Zerbino all'ingresso, feltrini sotto i mobili, tappetino protettivo sotto le sedie a rotelle.**
Macchie	**Caffè, vino, grasso: panno strizzato e poco detergente sintetico. Inchiostro, smalto, catrame: alcol denaturato o acetone (non nei bisellature). Cera, gomma: lasciare indurire e raschiare con raschietto in plastica.**
Elettricità statica	**Mantenere un'umidità relativa intorno al 50% o superiore riduce le cariche statiche.**

QUANTITÀ

METRATURA AL M² — taglio 8 %

SUPERFICIE	FATTURATO
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

> **IMPORTANTE**
>
> Salvo le gamme resistenti all'acqua, il laminato non va posato in ambienti bagnati o molto umidi (bagno, sauna). Nessuna gamma è adatta a docce a filo pavimento, saune, piscine o locali con scarico a pavimento.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.