LAMINAATVLOEREN

Versailles+ Eiken laminaatpaneel - D12SO83P

Versailles+ Eiken laminaatpaneel - D12SO83P — laminaatvloer uit de Maison collectie, klasse AC5, klikinstallatie.

LAMINAAT AC5 8 MM VISGRAAT | STRATIFIÉ | BRANDREACTIE CFL-S1



IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D12SO83P**
Dartank-EAN	**3701839357026**
Materiaal	**Laminaat AC5 8 mm visgraat**
Verkoopeenheid	**Vierkante meter (m²)**

PRESENTATIE

Presentatie

Laminaatplanken van 8 mm, formaat 504 × 84 mm (A- en B-planken) voor visgraatplaatsing, klasse AC5, gebruik 23 / 33, 24 u waterbestendig.

STERKE PUNTEN

01
Visgraatpatroon
A- en B-planken voor een visgraatpatroon, zonder lijm.

02
Slijtklasse AC5
Klasse AC5 (≥ 6000 cycli) volgens EN 13329: de hoogste slijtvastheid van het assortiment.

03
Gebruiksklasse 33
Klasse 33: bestand tegen intensief commercieel gebruik.

04
24 u waterbestendig
Gemorste vloeistof mag tot 24 u op het oppervlak blijven zonder de vloer te beschadigen.

05
Levenslange garantie bij woongebruik
Levenslange fabrieksgarantie bij woongebruik, onder voorwaarden.

06
Brandklasse Cfl-s1
Classificatie Cfl-s1 volgens EN 13501-1.

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal	**Stratifié**

HET MATERIAAL

Laminaat AC5 8 mm visgraat

Laminaatplanken van 8 mm, formaat 504 × 84 mm (A- en B-planken) voor visgraatplaatsing, klasse AC5, gebruik 23 / 33, 24 u waterbestendig.

Type vloerbekleding	**Laminaat (HDF)**
Gebruiksklasse	**23 / 33**
Dikte	**8 mm**
V-groef	**4 zijden**
Verbindingssysteem	**Klik, A- en B-planken**

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Volumieke massa	EN 323	**900 kg/m³**
Brandreactie	EN 13501-1	**Cfl-s1**
Waterbestendigheid		**24 u (vloeistof op het oppervlak)**
Slijtklasse	EN 13329	**AC5**
Slijtvastheid	EN 13329	**≥ 6000 cycli**
Slagvastheid	EN 13329	**Kleine kogel 70 mm; grote kogel 1000 mm**
Bureaustoelwieltjes	EN 425	**Wieltjes type W: geen schade**

Eigenschap	Norm	Resultaat
Meubelpoot	EN 16581	**Geen zichtbare schade (poot type 0)**
Zwelling na 24 u	ISO 24336	**12 %** (eis ≤ 15 %)
Warmteweerstand	ISO 8302	**0,08 m²·K/W** (avec sous-couche adaptée)
Vlekbestendigheid	EN 438	**Klasse 5 (groepen 1 en 2); klasse 4 (groep 3)**
Formaldehyde-emissie	EN 717-1	**E1**
Emissies in binnenlucht		**A+**
Slipweerstand	EN 13893	**DS**
Gecertificeerd hout		**PEFC**

SAMENSTELLING

Opbouw van de plank

01 Toplaag	Decorpapier geïmpregneerd met melaminehars, direct gelamineerd.
02 Kern	Vochtbestendige hogedichtheidsvezelplaat (HDF), waterafstotend behandeld.
03 Tegenlaag	Met melaminehars geïmpregneerd papier (balanslaag).

TECHNISCHE DOCUMENTEN

CE

CE-markering

EN 14041:2004/AC:2006 ; EN 13329

Op aanvraag

DoP

Prestatieverklaring

EN 14041 · 2018

Op aanvraag

GARANTIE

Garantievoorwaarden van de fabrikant — laminaatvloeren

2025

Op aanvraag

GARANTIE

Garantie

Levenslang
Woongebruik

10 jaar
Commercieel gebruik

Vloeistof binnen 24 u verwijderd: levenslang bij woongebruik
Waterbestendigheid

Plaatsing volgens de handleiding met goedgekeurde accessoires garantie alleen voor de eerste koper, op factuur.
Voorwaarden

Zichtbare gebreken vóór plaatsing, abnormale slijtage, krassen en stoten, waterschade (lekken, overstroming), vocht in de ondergrond.
Uitsluitingen

VLOERVERWARMING

Vloerverwarming

Toegelaten systemen	Lagetemperatuurverwarming met warm water of elektrisch, ingebed in de dekvloer; alleen zwevende plaatsing.
Warmteweerstand	Totale warmteweerstand van de vloer (bekleding + ondervloer) ≤ 0,15 m²·K/W.
Temperaturen	Maximaal 27 °C aan het oppervlak; maximaal 50 °C aanvoertemperatuur; wijzigingen van hooguit 5 °C per dag.
Opstoken	Dekvloer minstens 21 dagen oud; minstens 2 weken vóór plaatsing geleidelijk opstoken, daarna uitzetten tot de vloer onder 18 °C is.
Na plaatsing	Verhoog de temperatuur met 5 °C per dag; houd in het stookseizoen minstens 50% relatieve vochtigheid aan; vermijd dikke tapijten die warmte vasthouden.
Plaatsingsoppervlak	Doorlopende lengte en breedte ≤ 12 m op verwarmde vloeren.
Vloerkoeling	Toegestaan met dauwpuntregeling: aanvoerwater nooit onder 18–22 °C afhankelijk van het klimaat; aanbevolen warmteweerstand ≤ 0,09 m²·K/W.

VERWERKING

ONDERGROND
Droog, schoon, vlak en stabiel; vlakheid ≤ 2 mm onder een rei van 1 m.

VOCHT IN DE DEKVLOER
≤ 1,5% (cementdekvloer) of ≤ 0,3% (anhydrietdekvloer), over de volledige dikte.

ACCLIMATISATIE
48 u in de ruimte, pakken gesloten, bij 18–22 °C en 40–65% relatieve vochtigheid.

ONDERVLOER
Ondervloer volgens EN 16354; op minerale dekvloer PE-folie ≥ 0,2 mm, 20 cm overlappend en afgeplakt.

UITZETVOEGEN
8 tot 10 mm langs muren, rond leidingen, dorpels en vaste elementen; scheidingsvoegen onder deuren en vanaf 10 m.

ZWEVENDE VLOER
De vloer mag nooit aan de ondergrond worden bevestigd: geen kookeiland of zware meubels erop vastschroeven.

Plaatsing

1. **1** Controleer elke plank bij daglicht vóór plaatsing: een plank met een zichtbaar gebrek niet leggen (plaatsing geldt als aanvaarding).
2. **2** Rol de PE-folie en daarna de ondervloer uit, naad aan naad, zonder de ondervloer te overlappen.
3. **3** Leg de eerste rij met afstandsblokjes van 8 tot 10 mm tegen de muren.
4. **4** Klik de planken in elkaar, eerst kopse kant dan lange zijde, en verspring de kopse naden per rij.
5. **5** Laat 8 tot 10 mm speling rond leidingen, palen en kozijnen; maak een scheidingsvoeg bij doorgangen.
6. **6** Verwijder de blokjes en bevestig plinten en profielen aan muur of ondergrond, nooit aan de vloer.
7. **7** Natte ruimtes (waterbestendige reeksen): vul uitzetvoegen met samendrukbaar PE-rugvulling en elastische siliconen; dicht plinten, profielen en rozetten af.

Opslag

- **Omgeving** Optimale omstandigheden: 18–22 °C en 40–65% relatieve vochtigheid, vóór, tijdens en na plaatsing.
- **Acclimatisatie** Laat de pakken 48 u gesloten in de ruimte liggen.

ONDERHOUD

Onderhoud

Droog	**Zachte borstel, stofzuiger of microvezelmop voor dagelijks onderhoud.**
Vochtig	**Goed uitgewrongen mop en lauw water; zo nodig laminaatreiniger zonder was of zeep.**
Vermijden	**Stoomreinigers, onverdund product op de vloer, organische reinigers, was, lak, glansmiddelen en staalwol.**
Bescherming	**Deurmat bij de ingang, viltjes onder meubels, beschermmat onder bureaustoelen.**
Vlekken	**Koffie, wijn, vet: uitgewrongen doek en wat synthetisch reinigingsmiddel. Inkt, lak, teer: brandspiritus of aceton (niet in de V-groeven). Was, kauwgom: laten uitharden en met een kunststof schraper verwijderen.**
Statische elektriciteit	**Een relatieve vochtigheid van ongeveer 50% of meer vermindert statische lading.**

HOEVEELHEDEN

METING PER M² — 8% snijverlies

OPPERVLAK	GEFACTUREERD
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

> **BELANGRIJK**
>
> Behalve de waterbestendige reeksen mag laminaat niet in natte of zeer vochtige ruimtes (badkamer, sauna) worden gelegd. Geen enkele reeks is geschikt voor inloopdouches, sauna's, zwembaden of ruimtes met een vloerput.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.