VINYLGOLV — KOLLEKTION 4

Florence Oak vinylpanel

Florence ek vinylpanel — Forte-kollektionen laminatgolv, klicka på installation.

STYV SPC-VINYL 6,5 MM | VINYLE | REAKTION VID BRAND BFL-S1



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D12AC85P**
Dartank-EAN	**3701839358054**
Material	**Styv SPC-vinyl 6,5 mm**
Säljenhet	**Kvadratmeter (m²)**

ÖVERSIKT

Presentation

Styv 5,5 mm vinylbräda med integrerat 1 mm IXPE-underlag, användning 23 / 33, 100 % vattentålig.

FÖRDELAR

01
100 % vattentålig
Styv mineralkärna som inte påverkas av vatten: perfekt i kök, hall och badrum.

02
Stabil och styv
Dimensionsstabil styv kärna: svällning ≤ 0,15 % efter 24 h nedsänkning.

03
Användningsklass 33
Klass 33: tål intensiv kommersiell användning.

04
Brandklass Bfl-s1
Klassning Bfl-s1 enligt EN 13501-1.

05
Hållbara färger
Ljusäkthet klass ≥ 6 och fläckbeständighet klass 5.

06
Integrerat underlag
1 mm fabriksmonterat underlag: inget extra underlag behövs.

PRODUKTEGENSKAPER

Material	**Vinyle**

MATERIALET

Styv SPC-vinyl 6,5 mm

Styv 5,5 mm vinylbräda med integrerat 1 mm IXPE-underlag, användning 23 / 33, 100 % vattentålig.

Typ av golvbeläggning	**Styv SPC-vinyl**
Användningsklass	**23 / 33**
Tjocklek	**6,5 mm**
Integrerat underlag	**1 mm**

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
Reaktion vid brand	EN 13501-1	**Bfl-s1**
Vattentålighet		**100 % vattentålig**
Nötningsklass	EN 13329	**T**
Slagtålighet	EN 13329 ; EN 17368	**Liten kula ≥ 1600 mm; stor kula ≥ 1600 mm**
Reptålighet	EN 438-2	**≤ MSR-A2**
Kontorsstolshjul	ISO 4918	**Typ W, 25 000 cykler**
Möbelben	EN 424	**Inga synliga skador**
Elektrostatisk laddning	EN 1815	**1,3 kV** (krav ≤ 2,0 kV)
Svällning efter 24 h	ISO 24336	**≤ 0,15 %** (immersion 24 h à 20 °C · krav ≤ 0,25 %)
Värmemotstånd	EN 12996	**0,062 m²·K/W**
Fläckbeständighet	EN 438	**Klass 5 (grupp 1 och 2); klass 4 (grupp 3)**
Ljusäkthet	EN ISO 4892-2	**Klass ≥ 6 (gråskala)**
Formaldehydemission	EN 717-1	**E1 (0,050 mg HCHO/m³)**
Halkmotstånd	EN 13893	**DS**

TEKNISKA DOKUMENT

CE

CE-märkning
EN 14041:2004/AC:2006
På begäran

GARANTIE

Tillverkarens garantivillkor — vinylgolv
2024
På begäran

GOLVVÄRME

Golvvärme

Tillåtna system	Värme ingjuten minst 12 mm under underlagets yta, flytande läggning. Ej ingjutna elfilmer eller mattor avråds.
Temperatur	Golvytans temperatur ≤ 27 °C; golvgivare rekommenderas.
Läggning	Stäng av värmen 24 h före, under och 24 h efter läggning; ny avjämning: genomför först uppvärmningsprotokollet.
Återstart	Höj gradvis, i steg om 5 grader, till normal drift.

MONTERING

LOKALER
Inomhusrum med kontrollerad temperatur, 20–25 °C före och under läggning; därefter 10–50 °C.

ACKLIMATISERING
Behövs oftast inte; om kartongerna utsatts för under 10 °C eller över 40 °C de senaste 12 h, låt dem stå stängda i 12 h i rumstemperatur.

PLANHET
Avvikelser ≤ 5 mm under 3 m rätskiva och ≤ 1 mm på 20 cm; spackla gropar och fogar över 4 mm.

BETONGUNDERLAG
Betong minst 60 dagar, torr och ren; fukt ≤ 2,5 % (CM-metod), pH ≤ 9; ångspärr av PE ≥ 0,15 mm rekommenderas.

UNDERLAG
Integrerat underlag: lägg inte till något extra (risk för låsningen och garantin).

RÖRELSEFOGAR
10 mm kantspel längs väggar och runt fasta delar; rörelseprofiler över 400 m² eller 20 m längd.

OLÄMPLIGA UNDERLAG
Heltäckningsmatta, mjuk vinyl på skum, annat flytande golv; översvämningsutsatta ytor, bastu och utomhus.

Läggning

1. **1** Kontrollera brädorna i dagsljus (kulör, glans, kanter); blanda 3–4 kartonger; räkna med 5–10 % spill.
2. **2** Ta bort sockel och möbler, dammsug noga; kapa dörrkarmar så att golvet kan röra sig fritt.
3. **3** Lägg brädorna i huvudljusets riktning; sista raden minst 50 mm bred.
4. **4** Börja till vänster, sponten mot dig, med kilar mot väggen; lås kortsidan genom att knacka med gummiklubba.
5. **5** Förskjut ändfogar minst 20 cm; inga bitar kortare än 30 cm i början eller slutet av en rad.
6. **6** Fäst aldrig köksskåp eller tunga föremål på golvet: det måste kunna röra sig fritt.
7. **7** Avsluta med sockel fäst i väggen med lite spel, och T-profiler mot andra golv.

Förvaring

- **Plant** Förvara kartongerna plant, aldrig på kant, skyddade mot stötar.
- **Hantering** Tung produkt: använd vagn och rätt lyftteknik.

SKÖTSEL

Skötsel och underhåll

Dagligen	**Mjuk borste eller dammsugare; torka upp spill direkt.**
Fuktigt	**Fuktig mopp och rengöring för vinylgolv. Ångmopp tillåten: lägsta effekt, mjuk dyna, aldrig mer än 5 s på samma ställe.**
Undvik	**Slipmedel, blekmedel, vax; mattor med latex- eller gummibaksida (missfärgning); att dra tunga föremål.**
Skydd	**Filttassar under möbler och dörrmatta utanför entrén.**

MÄNGDER

MÄTNING PER M² — 8 % kapspill

YTA	FAKTURERAT
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

> **VIKTIGT**
>
> Trots att golvet tål vatten är det ingen spärr mot fukt från underlaget: på mineraliskt underlag krävs fortfarande ångspärr. Passar inte i bastu, översvämningsutsatta ytor eller utomhus.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.