SOL VINYLE — COLLECTION 4

# Panneau vinyle Chêne Japandi

Panneau vinyle Chêne Japandi — sol stratifié collection Forte, pose clic.

VINYLE RIGIDE SPC 6,5 MM | VINYLE | RÉACTION AU FEU BFL-S1



## IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Référence Dartank | **D12AC88P** |
| EAN Dartank | **3701839358023** |
| Matériau | **Vinyle rigide SPC 6,5 mm** |
| Unité de vente | **Mètre carré (m²)** |

## PRÉSENTATION

## Présentation

Lame vinyle rigide de 5,5 mm avec sous-couche IXPE de 1 mm intégrée, usage 23 / 33, 100 % résistante à l'eau.

## POINTS FORTS

**01**
### 100 % résistant à l'eau
Âme minérale rigide insensible à l'eau : idéale en cuisine, entrée et salle de bain.

**02**
### Stable et rigide
Âme rigide dimensionnellement stable : gonflement ≤ 0,15 % après 24 h d'immersion.

**03**
### Classe d'usage 33
Classe 33 : supporte un usage commercial intensif.

**04**
### Réaction au feu Bfl-s1
Classement Bfl-s1 selon EN 13501-1.

**05**
### Couleurs durables
Solidité à la lumière de classe ≥ 6 et résistance aux taches de classe 5.

**06**
### Sous-couche intégrée
Sous-couche de 1 mm intégrée en usine : aucune sous-couche supplémentaire à poser.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | |
|---|---|
| Matière | **Vinyle** |

## LE MATÉRIAU

### Vinyle rigide SPC 6,5 mm

Lame vinyle rigide de 5,5 mm avec sous-couche IXPE de 1 mm intégrée, usage 23 / 33, 100 % résistante à l'eau.

| | |
|---|---|
| Type de revêtement | **Vinyle rigide SPC** |
| Classe d'usage | **23 / 33** |
| Épaisseur | **6,5 mm** |
| Sous-couche intégrée | **1 mm** |

## PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

| Caractéristique | Norme | Résultat |
|---|---|---|
| Réaction au feu | EN 13501-1 | **Bfl-s1** |
| Résistance à l'eau | | **100 % résistant à l'eau** |
| Classe d'abrasion | EN 13329 | **T** |
| Résistance au choc | EN 13329 ; EN 17368 | **Petite bille ≥ 1600 mm ; grande bille ≥ 1600 mm** |
| Résistance à la rayure | EN 438-2 | **≤ MSR-A2** |
| Chaise à roulettes | ISO 4918 | **Type W, 25 000 cycles** |
| Pied de meuble | EN 424 | **Aucun dommage visible** |
| Charge électrostatique | EN 1815 | **1,3 kV** (exigence ≤ 2,0 kV) |
| Gonflement après 24 h | ISO 24336 | **≤ 0,15 %** (immersion 24 h à 20 °C · exigence ≤ 0,25 %) |
| Résistance thermique | EN 12996 | **0,062 m²·K/W** |
| Résistance aux taches | EN 438 | **Classe 5 (groupes 1 et 2) ; classe 4 (groupe 3)** |
| Solidité à la lumière | EN ISO 4892-2 | **Classe ≥ 6 (échelle de gris)** |
| Émission de formaldéhyde | EN 717-1 | **E1 (0,050 mg HCHO/m³)** |
| Glissance | EN 13893 | **DS** |

## DOCUMENTS TECHNIQUES

CE

**Marquage CE**

EN 14041:2004/AC:2006

Sur demande

GARANTIE

**Conditions de garantie — sols vinyle**

2024

Sur demande

## CHAUFFAGE AU SOL

### Chauffage au sol

| | |
|---|---|
| Systèmes admis | **Chauffage noyé à au moins 12 mm sous la surface du support, en pose flottante. Films ou nattes électriques non noyés déconseillés.** |
| Température | **Température de surface du sol ≤ 27 °C ; sonde de sol recommandée.** |
| Pose | **Couper le chauffage 24 h avant, pendant et 24 h après la pose ; chape neuve : protocole de mise en chauffe préalable.** |
| Remise en chauffe | **Remonter progressivement, par paliers de 5 degrés, jusqu'au régime normal.** |

## MISE EN ŒUVRE

### LOCAUX
Pièces intérieures à température contrôlée, maintenues entre 20 et 25 °C avant et pendant la pose ; ensuite entre 10 et 50 °C.

### ACCLIMATATION
Non nécessaire en général ; si les cartons ont été exposés sous 10 °C ou au-dessus de 40 °C dans les 12 h précédentes, les laisser 12 h fermés à température ambiante.

### PLANÉITÉ
Écarts ≤ 5 mm sous la règle de 3 m et ≤ 1 mm sous 20 cm ; ragréer les creux et joints de plus de 4 mm.

### SUPPORT BÉTON
Béton d'au moins 60 jours, sec et propre ; humidité ≤ 2,5 % (méthode CM), pH ≤ 9 ; film pare-vapeur PE ≥ 0,15 mm conseillé.

### SOUS-COUCHE
Sous-couche intégrée : ne pas en ajouter (risque pour le verrouillage et la garantie).

### DILATATION
Joint périphérique de 10 mm le long des murs et autour des éléments fixes ; profilés de dilatation au-delà de 400 m² ou 20 m de long.

### SUPPORTS EXCLUS
Moquette, vinyle souple sur mousse, autre sol flottant ; zones inondables, saunas et extérieur.

### Mise en œuvre

1. **1** Contrôler les lames à la lumière du jour (teinte, brillance, chants) ; mélanger 3 à 4 cartons pendant la pose ; prévoir 5 à 10 % de chutes.
2. **2** Déposer plinthes et meubles, dépoussiérer soigneusement ; raboter les huisseries pour laisser le sol libre.
3. **3** Orienter les lames dans le sens de la lumière principale ; dernière rangée d'au moins 50 mm de large.
4. **4** Commencer à gauche, languette côté poseur, avec des cales contre le mur ; verrouiller le petit côté en tapotant au maillet caoutchouc.
5. **5** Décaler les joints d'about d'au moins 20 cm ; aucune coupe de moins de 30 cm en début ou fin de rangée.
6. **6** Ne jamais fixer de meubles de cuisine ou d'éléments lourds sur le sol : il doit rester libre de travailler.
7. **7** Finir avec des plinthes fixées au mur en laissant un léger jeu, et des profils en T aux jonctions avec d'autres sols.

### Stockage et manutention

- **À plat** Stocker les cartons à plat, jamais sur chant, à l'abri des chocs.
- **Manutention** Produit lourd : utiliser un chariot et des gestes de levage adaptés.

## ENTRETIEN

### Entretien

| | |
|---|---|
| Quotidien | **Balai à poils doux ou aspirateur ; essuyer immédiatement les liquides renversés.** |
| À l'humide | **Serpillière humide et nettoyant pour sol vinyle. Nettoyeur vapeur toléré : puissance minimale, patin doux, jamais plus de 5 s au même endroit.** |
| À proscrire | **Abrasifs, eau de Javel, cire ; paillassons à dos latex ou caoutchouc (décoloration) ; traîner des objets lourds.** |
| Protection | **Patins feutre sous les meubles et paillasson à l'extérieur de l'entrée.** |

## QUANTITÉS

**MÉTRÉ AU M²** — découpe 8 %

| SURFACE | FACTURÉ |
|---|---|
| 5 m² | 5,4 m² |
| 10 m² | 10,8 m² |
| 20 m² | 21,6 m² |
| 50 m² | 54 m² |

## À SAVOIR

Résistant à l'eau, ce sol n'est pas une barrière contre l'humidité du support : un film pare-vapeur reste nécessaire sur dalle minérale. Il ne convient pas aux saunas, aux zones inondables ni à l'extérieur.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.