PAVIMENTI IN VINILE

Pannello in vinile rovere Lirico

Pannello in vinile Lirico Oak — Pavimento in laminato della collezione Flow, installazione a clic.

VINILE RIGIDO SPC 6 MM CON MATERASSINO INTEGRATO | VINYLE



IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D12SO80P**
EAN Dartank	**3701839357057**
Materiale	**Vinile rigido SPC 6 mm con materassino integrato**
Unità di vendita	**Metro quadrato (m^2)**

PRESENTAZIONE

Presentazione

Doga in vinile rigido da 5 mm con anima minerale e materassino da 1 mm integrato, bisellatura su 4 lati, 100% resistente all'acqua, compatibile con riscaldamento a pavimento.

PUNTI DI FORZA

01
100% resistente all'acqua
Anima minerale rigida insensibile all'acqua: ideale in cucina, ingresso e bagno.

02
Materassino integrato
Materassino da 1 mm integrato in fabbrica: nessun materassino aggiuntivo.

03
Posa click senza colla
Giunzione a click in posa flottante: rapida, pulita e smontabile.

04
Riscaldamento a pavimento
Compatibile con riscaldamento a pavimento annegato, fino a 27 °C in superficie.

05
Classe d'uso 33
Classe 33: sopporta un uso commerciale intenso.

06
Garanzia 20 anni
Garanzia del produttore di 20 anni per uso residenziale.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Materiale	**Vinyle**

IL MATERIALE

Vinile rigido SPC 6 mm con materassino integrato

Doga in vinile rigido da 5 mm con anima minerale e materassino da 1 mm integrato, bisellatura su 4 lati, 100% resistente all'acqua, compatibile con riscaldamento a pavimento.

Tipo di rivestimento	**Vinile rigido SPC**
Classe d'uso	**23 / 33**
Spessore	**6 mm**
Materassino integrato	**1 mm**
Bisello	**4 lati**
Sistema di giunzione	**Click, posa flottante**

PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

Caratteristica	Norma	Risultato
Resistenza all'acqua		**100% resistente all'acqua**
Riscaldamento a pavimento		**Compatibile, superficie ≤ 27 °C**

DOCUMENTI TECNICI

GARANTIE

Condizioni di garanzia del produttore — pavimenti in vinile

2024

Su richiesta

GARANZIA

Garanzia

20 anni
Uso residenziale

Da 5 a 7 anni secondo la gamma, su richiesta
Uso commerciale

Posa conforme alle istruzioni con accessori approvati; garanzia riservata al primo acquirente, su fattura.
Condizioni

Difetti estetici visibili prima della posa, usura anomala, graffi e urti, danni da acqua (perdite, allagamenti), umidità del supporto.
Esclusioni

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Riscaldamento a pavimento

Sistemi ammessi	Riscaldamento annegato almeno 12 mm sotto la superficie del supporto, posa flottante. Sconsigliati film o tappetini elettrici non annegati.
Temperatura	Temperatura superficiale ≤ 27 °C; sonda a pavimento consigliata.
Posa	Spegnere il riscaldamento 24 h prima, durante e 24 h dopo la posa; massetto nuovo: eseguire prima il protocollo di riscaldamento.
Riaccensione	Aumentare gradualmente, a scatti di 5 gradi, fino al regime normale.

POSA IN OPERA

LOCALI
Locali interni a temperatura controllata, tra 20 e 25 °C prima e durante la posa; in seguito tra 10 e 50 °C.

ACCLIMATAZIONE
In genere non necessaria; se le scatole sono state esposte sotto i 10 °C o sopra i 40 °C nelle 12 h precedenti, lasciarle chiuse 12 h a temperatura ambiente.

PLANARITÀ
Scostamenti ≤ 5 mm sotto staggia da 3 m e ≤ 1 mm su 20 cm; rasare avvallamenti e fughe oltre 4 mm.

SUPPORTO IN CALCESTRUZZO
Calcestruzzo di almeno 60 giorni, asciutto e pulito; umidità ≤ 2,5% (metodo CM), pH ≤ 9; barriera al vapore PE ≥ 0,15 mm consigliata.

MATERASSINO
Materassino integrato: non aggiungerne altri (rischio per l'incastro e la garanzia).

DILATAZIONE
Giunto perimetrale di 10 mm lungo le pareti e attorno agli elementi fissi; profili di dilatazione oltre 400 m² o 20 m di lunghezza.

SUPPORTI ESCLUSI
Moquette, vinile morbido su schiuma, altri pavimenti flottanti; zone allagabili, saune ed esterni.

Posa

1. **1** Controllare le doghe alla luce del giorno (tonalità, brillantezza, bordi); mescolare 3–4 scatole durante la posa; prevedere il 5–10% di sfridi.
2. **2** Rimuovere battiscopa e mobili, aspirare a fondo; rifilare i telai delle porte per lasciare libero il pavimento.
3. **3** Orientare le doghe nel senso della luce principale; ultima fila larga almeno 50 mm.
4. **4** Iniziare da sinistra, linguetta verso il posatore, con distanziatori contro la parete; bloccare il lato corto battendo con mazzuolo in gomma.
5. **5** Sfalsare i giunti di testa di almeno 20 cm; nessun pezzo inferiore a 30 cm a inizio o fine fila.
6. **6** Non fissare mai mobili da cucina o elementi pesanti sul pavimento: deve restare libero di muoversi.
7. **7** Rifinire con battiscopa fissati alla parete lasciando un leggero gioco e profili a T nelle giunzioni con altri pavimenti.

Stoccaggio

- **In piano** Stoccare le scatole in piano, mai di costa, al riparo dagli urti.
- **Movimentazione** Prodotto pesante: usare un carrello e tecniche di sollevamento corrette.

MANUTENZIONE

Cura e manutenzione

Quotidiano	**Scopa a setole morbide o aspirapolvere; asciugare subito i liquidi versati.**
A umido	**Mop umido e detergente per vinile. Vapore tollerato: potenza minima, panno morbido, mai più di 5 s nello stesso punto.**
Da evitare	**Abrasivi, candeggina, cera; zerbini con fondo in lattice o gomma (scolorimento); trascinare oggetti pesanti.**
Protezione	**Feltrini sotto i mobili e zerbino all'esterno dell'ingresso.**

QUANTITÀ

METRATURA AL M² — taglio 8 %

SUPERFICIE	FATTURATO
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

> **IMPORTANTE**
>
> Pur resistente all'acqua, questo pavimento non è una barriera contro l'umidità del supporto: su massetto minerale resta necessaria una barriera al vapore. Non adatto a saune, zone allagabili né esterni.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.