PAVIMENTO IN VINILE — COLLEZIONE 4

Pannello vinilico Rovere Universe

Pannello vinilico Oak Universe – pavimento in laminato collezione Forte, installazione a clic.

VINILE RIGIDO SPC 6,5 MM | VINYLE | REAZIONE AL FUOCO BFL-S1



IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D12AC87P**
EAN Dartank	**3701839358030**
Materiale	**Vinile rigido SPC 6,5 mm**
Unità di vendita	**Metro quadrato (m²)**

PRESENTAZIONE

Presentazione

Doga in vinile rigido da 5,5 mm con materassino IXPE da 1 mm integrato, uso 23 / 33, 100% resistente all'acqua.

PUNTI DI FORZA

01
100% resistente all'acqua
Anima minerale rigida insensibile all'acqua: ideale in cucina, ingresso e bagno.

02
Stabile e rigido
Anima rigida dimensionalmente stabile: rigonfiamento ≤ 0,15% dopo 24 h di immersione.

03
Classe d'uso 33
Classe 33: sopporta un uso commerciale intenso.

04
Reazione al fuoco Bfl-s1
Classificazione Bfl-s1 secondo EN 13501-1.

05
Colori duraturi
Solidità alla luce classe ≥ 6 e resistenza alle macchie classe 5.

06
Materassino integrato
Materassino da 1 mm integrato in fabbrica: nessun materassino aggiuntivo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Materiale	**Vinyle**

IL MATERIALE

Vinile rigido SPC 6,5 mm

Doga in vinile rigido da 5,5 mm con materassino IXPE da 1 mm integrato, uso 23 / 33, 100% resistente all'acqua.

Tipo di rivestimento	**Vinile rigido SPC**
Classe d'uso	**23 / 33**
Spessore	**6,5 mm**
Materassino integrato	**1 mm**

PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

Caratteristica	Norma	Risultato
Reazione al fuoco	EN 13501-1	**Bfl-s1**
Resistenza all'acqua		**100% resistente all'acqua**
Classe di abrasione	EN 13329	**T**
Resistenza all'urto	EN 13329 ; EN 17368	**Sfera piccola ≥ 1600 mm; sfera grande ≥ 1600 mm**
Resistenza al graffio	EN 438-2	**≤ MSR-A2**
Sedia a rotelle	ISO 4918	**Tipo W, 25.000 cicli**
Piede di mobile	EN 424	**Nessun danno visibile**
Carica elettrostatica	EN 1815	**1,3 kV** (requisito ≤ 2,0 kV)
Rigonfiamento dopo 24 h	ISO 24336	**≤ 0,15 %** (immersion 24 h à 20 °C · requisito ≤ 0,25 %)
Resistenza termica	EN 12996	**0,062 m²·K/W**
Resistenza alle macchie	EN 438	**Classe 5 (gruppi 1 e 2); classe 4 (gruppo 3)**
Solidità alla luce	EN ISO 4892-2	**Classe ≥ 6 (scala dei grigi)**
Emissione di formaldeide	EN 717-1	**E1 (0,050 mg HCHO/m³)**
Scivolosità	EN 13893	**DS**

DOCUMENTI TECNICI

CE

Marcatura CE

EN 14041:2004/AC:2006

Su richiesta

GARANTIE

Condizioni di garanzia del produttore — pavimenti in vinile

2024

Su richiesta

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Riscaldamento a pavimento

Sistemi ammessi	**Riscaldamento annegato almeno 12 mm sotto la superficie del supporto, posa flottante. Sconsigliati film o tappetini elettrici non annegati.**
Temperatura	**Temperatura superficiale ≤ 27 °C; sonda a pavimento consigliata.**
Posa	**Spegnere il riscaldamento 24 h prima, durante e 24 h dopo la posa; massetto nuovo: eseguire prima il protocollo di riscaldamento.**
Riaccensione	**Aumentare gradualmente, a scatti di 5 gradi, fino al regime normale.**

POSA IN OPERA

LOCALI
Locali interni a temperatura controllata, tra 20 e 25 °C prima e durante la posa; in seguito tra 10 e 50 °C.

ACCLIMATAZIONE
In genere non necessaria; se le scatole sono state esposte sotto i 10 °C o sopra i 40 °C nelle 12 h precedenti, lasciarle chiuse 12 h a temperatura ambiente.

PLANARITÀ
Scostamenti ≤ 5 mm sotto staggia da 3 m e ≤ 1 mm su 20 cm; rasare avvallamenti e fughe oltre 4 mm.

SUPPORTO IN CALCESTRUZZO
Calcestruzzo di almeno 60 giorni, asciutto e pulito; umidità ≤ 2,5% (metodo CM), pH ≤ 9; barriera al vapore PE ≥ 0,15 mm consigliata.

MATERASSINO
Materassino integrato: non aggiungerne altri (rischio per l'incastro e la garanzia).

DILATAZIONE
Giunto perimetrale di 10 mm lungo le pareti e attorno agli elementi fissi; profili di dilatazione oltre 400 m² o 20 m di lunghezza.

SUPPORTI ESCLUSI
Moquette, vinile morbido su schiuma, altri pavimenti flottanti; zone allagabili, saune ed esterni.

Posa

1. **1** Controllare le doghe alla luce del giorno (tonalità, brillantezza, bordi); mescolare 3–4 scatole durante la posa; prevedere il 5–10% di sfridi.
2. **2** Rimuovere battiscopa e mobili, aspirare a fondo; rifilare i telai delle porte per lasciare libero il pavimento.
3. **3** Orientare le doghe nel senso della luce principale; ultima fila larga almeno 50 mm.
4. **4** Iniziare da sinistra, linguetta verso il posatore, con distanziatori contro la parete; bloccare il lato corto battendo con mazzuolo in gomma.
5. **5** Sfalsare i giunti di testa di almeno 20 cm; nessun pezzo inferiore a 30 cm a inizio o fine fila.
6. **6** Non fissare mai mobili da cucina o elementi pesanti sul pavimento: deve restare libero di muoversi.
7. **7** Rifinire con battiscopa fissati alla parete lasciando un leggero gioco e profili a T nelle giunzioni con altri pavimenti.

Stoccaggio

- **In piano** Stoccare le scatole in piano, mai di costa, al riparo dagli urti.
- **Movimentazione** Prodotto pesante: usare un carrello e tecniche di sollevamento corrette.

MANUTENZIONE

Cura e manutenzione

Quotidiano	**Scopa a setole morbide o aspirapolvere; asciugare subito i liquidi versati.**
A umido	**Mop umido e detergente per vinile. Vapore tollerato: potenza minima, panno morbido, mai più di 5 s nello stesso punto.**
Da evitare	**Abrasivi, candeggina, cera; zerbini con fondo in lattice o gomma (scolorimento); trascinare oggetti pesanti.**
Protezione	**Feltrini sotto i mobili e zerbino all'esterno dell'ingresso.**

QUANTITÀ

METRATURA AL M² — taglio 8 %

SUPERFICIE	FATTURATO
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

> **IMPORTANTE**
>
> Pur resistente all'acqua, questo pavimento non è una barriera contro l'umidità del supporto: su massetto minerale resta necessaria una barriera al vapore. Non adatto a saune, zone allagabili né esterni.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.