FARBEN

Farbe BREEZY PURPLE

Farbe BREEZY VIOLET – Acryllatexfarbe (Kanada).

MATTE ACRYL-INNENFARBE | ENTFLAMMBARKEIT NICHT ENTFLAMMBAR



IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D2PN475**
Dartank-EAN	**3701839345948**
Material	**Matte Acryl-Innenfarbe**
Farben	**Bleu**
Verkaufseinheit	**pot**

ÜBERBLICK

Übersicht

Wasserbasierte 100 % Acryl-Wandfarbe für innen mit tiefmattem, reflexfreiem Finish. Farbe und Grundierung in einem: kaschiert Unebenheiten des Untergrunds und bietet die Waschbeständigkeit eines glänzenderen Finishs. In einer großen Palette gebrauchsfertiger Farbtöne erhältlich.

VORTEILE

01
Tiefmatt

Glanzloses Mattfinish (1–5 % bei 60°), satt und gleichmäßig.

02
Farbe und Grundierung in einem

Auf intakten, bereits gestrichenen Flächen ist keine Grundierung nötig.

03
Deckkraft

Hervorragende Deckkraft, die kleine Unebenheiten kaschiert.

04
Abwaschbar

Ausgezeichnete Waschbeständigkeit und hohe Fleckenbeständigkeit.

05
Schnelltrocknend

Berührungstrocken in 30–60 min, überstreichbar nach 2–4 h.

06
Geruchsarm, wasserbasiert

VOC unter 100 g/L, nicht entflammbar, Werkzeug mit Wasser reinigen.

DAS MATERIAL

Matte Acryl-Innenfarbe

Wasserbasierte 100 % Acryl-Innenwandfarbe, glanzlos matt, Farbe und Grundierung in einem.

Produktart	**Wasserbasierte 100 % Acryl-Innenfarbe, Farbe und Grundierung in einem**
Einsatzbereich	**Innenbereich — Wände von Wohnräumen (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Flur), mäßige Beanspruchung; Neu- oder Renovierungsarbeiten**
Rohdichte	**1400 kg/m³ ± 20 kg/m³**
Bindemittel	**100 % Acryl-Emulsion**
Verdünnungsmittel	**Wasser**
Pigmente	**Titandioxid, inerte Füllstoffe und andere**
Aussehen / Finish	**Matt, glanzlos — deckend**
Glanz bei 60°	**1–5 %**
Glanz bei 85°	**3–5 %**
Festkörpergehalt (Volumen)	**40 % ± 1 %**
Ergiebigkeit pro Anstrich	**10–11 m²/L**
Untergründe	**Alle bereits gestrichenen Flächen (wasser- oder lösemittelbasiert) nach Vorbereitung; neue Untergründe nach geeigneter Grundierung**
Verdünnung	**Gebrauchsfertig — nicht verdünnen**
Anzahl der Anstriche	**2**
Berührungstrocken	**30–60 min**
Überstreichbar nach	**2–4 h**
Verarbeitungstemperatur	**15–25 °C**
Relative Luftfeuchte bei Verarbeitung	**30–50 %**
Werkzeuge	**Nylon-Polyester-Pinsel; fusselfreie Rolle 10–13 mm; Airless-Düse 0,017–0,019 Zoll**
Werkzeugreinigung	**Warmes Seifenwasser**

LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

Eigenschaft	Norm	Ergebnis
Entflammbarkeit		**Nicht entflammbar**
Flammpunkt		**Nicht zutreffend**
Waschbeständigkeit		**Ausgezeichnete Waschbeständigkeit, hohe Fleckenbeständigkeit** (Valeur qualitative fabricant ; aucune classe EN 13300 déclarée)
Wartezeit bis zur ersten Reinigung		**30 jours**
Lagerfähigkeit		**5 ans** (Environ ; au frais, au sec, local ventilé, à l'abri du gel)
VOC-Gehalt	Normes environnementales canadiennes (COV)	**≤ 100 g/L** (Inférieur à 100 g/L)
Geruch		**Geruchsarm**

GARANTIE

Garantie

Der Hersteller garantiert die Übereinstimmung mit dem technischen Merkblatt bei bestimmungsgemäßer Verarbeitung; die Garantie umfasst nur die Produktqualität, nicht die Verarbeitungsbedingungen.

VERARBEITUNG

TEMPERATUR	RELATIVE LUFTFEUCHTE	BELÜFTUNG	UNTERGRUND
+15 °C bis +25 °C.	30–50 %.	Während Verarbeitung und Trocknung lüften, Zugluft vermeiden.	Sauber, tragfähig, trocken, frei von Staub, Fett, Wachs, Schimmel und Kreidung.

Verarbeitung

1. **1. Reinigen** Untergrund mit geeignetem Reiniger waschen; Schimmel mit verdünnter Bleichlauge (1 Teil auf 3 Teile Wasser) behandeln.
2. **2. Schaben und schleifen** Abblätternde Farbe entfernen, mit Körnung 120–220 schleifen (vorzugsweise nass) und Staub absaugen.
3. **3. Spachteln** Löcher und Risse mit Spachtelmasse füllen; auf gestrichenen Flächen keinen Fugenzement verwenden (beeinträchtigt die Haftung).
4. **4. Bei Bedarf grundieren** Neuer Putz oder Gipskarton: wasserbasierte Sperrgrundierung; rohes Holz: geeignete Grundierung, Äste mit Schellack absperren; poröser Beton: Betonbeschichtung. Auf intaktem Altanstrich nicht nötig.
5. **5. Farbe vorbereiten** Gründlich aufrühren; nicht verdünnen und nicht mit anderen Farben oder Lösemitteln mischen. Werkzeug vor Gebrauch in Wasser anfeuchten.
6. **6. Auftragen** Satt, aber nicht zu dick auftragen, in Feldern von ca. 60 × 120 cm: ein „W“ rollen, ohne Absetzen ausfüllen, dann von unbestrichen zu bestrichen glätten.
7. **7. Zweiter Anstrich** 2–4 h zwischen den Anstrichen; zwei Schlussanstriche sorgen für Haltbarkeit und ein gleichmäßiges Bild. Abdeckband nach jedem Anstrich entfernen.
8. **8. Werkzeug reinigen** Überschuss entfernen, dann mit warmem Seifenwasser auswaschen.

Lagerung

- **Bedingungen** Kühl, trocken und gut belüftet; vor Frost schützen.
- **Haltbarkeit** Ca. 5 Jahre.
- **Reste** Produktreste gemäß den Vorgaben der Gemeinde entsorgen (Wertstoffhof).

PFLEGE

Pflege

Wartezeit	**30 Tage nach dem Anstrich bis zur ersten Reinigung warten.**
Reinigung	**Nicht scheuernder Reiniger und weiches Tuch.**

MENGEN

ABMESSUNGEN

ABMESSUNG
Tester 0,45 L
0,946 L
3,78 L

FARBEN UND OPTIONEN

Farben

Bleu

HINWEISE

- **Feuchträume** Für Küchen und Bäder ein glänzenderes Finish bevorzugen.
- **Schleifen** Trockenschleifen alter Anstriche kann gefährlichen Staub freisetzen: nass schleifen oder Maske tragen.
- **Sicherheit** Kann die Augen reizen; Kontakt vermeiden, bei Spritzern gründlich mit klarem Wasser spülen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sicherheitsdatenblatt beachten.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.