FÄRGER

Färg COWBOYSTÖVLAR

Färg COWBOYSTÖVLAR — akryllatexfärg (Kanada).

MATT AKRYLAT INOMHUSFÄRG | BRANDFARLIGHET EJ BRANDFARLIG



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D2PN190**
Dartank-EAN	**3701839348994**
Material	**Matt akrylat inomhusfärg**
Färger	**Orange**
Säljenhet	**pot**

ÖVERSIKT

Översikt

Vattenburen 100 % akrylat väggfärg för inomhus med djupt matt, reflexfri finish. Färg och grundfärg i ett: döljer ojämnheter i underlaget och ger tvättbarheten hos en blankare finish. Finns i ett brett utbud av färdigbrutna kulörer.

FÖRDELAR

01
Djupt matt
Glanslös matt finish (1–5 % vid 60°), fyllig och jämn.

02
Färg och grundfärg i ett
Ingen grundfärg behövs på tidigare målade ytor i gott skick.

03
Täckförmåga
Utmärkt täckförmåga som döljer mindre ojämnheter.

04
Tvättbar
Utmärkt tvättbarhet och hög fläckbeständighet.

05
Snabbtorkande
Torr att vidröra på 30–60 min, övermålningsbar efter 2–4 h.

06
Låg lukt, vattenburen
VOC under 100 g/L, ej brandfarlig, verktyg rengörs med vatten.

MATERIALET

Matt akrylat inomhusfärg

Vattenburen 100 % akrylat väggfärg för inomhus, glanslös matt, färg och grundfärg i ett.

Produkttyp	**Vattenburen 100 % akrylat inomhusfärg, färg och grundfärg i ett**
Användningsområde	**Inomhus — väggar i boutrymmen (vardagsrum, matsal, sovrum, hall), måttligt slitage; nybyggnad eller underhåll**
Densitet	**1400 kg/m³ ± 20 kg/m³**
Bindemedel	**100 % akrylatemulsion**
Spädningsmedel	**Vatten**
Pigment	**Titandioxid, inerta fyllmedel m.m.**
Utseende / finish	**Matt, glanslös — täckande**
Glans vid 60°	**1–5 %**
Glans vid 85°	**3–5 %**
Torrhalt (volym)	**40 % ± 1 %**
Åtgång per strykning	**10–11 m²/L**
Underlag	**Alla tidigare målade ytor (vatten- eller lösningsmedelsburna) efter förbehandling; nya underlag efter lämplig grundfärg**
Spädning	**Färdig att använda — späd inte**
Antal strykningar	**2**
Torr att vidröra	**30–60 min**
Övermålningsbar efter	**2–4 h**
Appliceringstemperatur	**15–25 °C**
Relativ luftfuktighet vid applicering	**30–50 %**
Verktyg	**Pensel i nylon-polyester; luddfri roller 10–13 mm; airlessmunstycke 0,017–0,019 tum**
Rengöring av verktyg	**Ljummet tvålvatten**

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
Brandfarlighet		**Ej brandfarlig**
Flampunkt		**Ej tillämpligt**

Egenskap	Standard	Resultat
Tvättbarhet		**Utmärkt tvättbarhet, hög fläckbeständighet** (Valeur qualitative fabricant ; aucune classe EN 13300 déclarée)
Väntetid före första rengöring		**30 jours**
Hållbarhet		**5 ans** (Environ ; au frais, au sec, local ventilé, à l'abri du gel)
VOC-halt	Normes environnementales canadiennes (COV)	**≤ 100 g/L** (Inférieur à 100 g/L)
Lukt		**Låg lukt**

GARANTI

Garanti

Tillverkaren garanterar att produkten överensstämmer med produktbladet vid användning enligt anvisningarna; garantin omfattar endast produktens kvalitet, inte appliceringsförhållandena.

MONTERING

TEMPERATUR	RELATIV LUFTFUKTIGHET	VENTILATION	UNDERLAG
+15 °C till +25 °C.	**30–50 %.**	**Vädra under applicering och torkning, undvik drag.**	**Rent, fast, torrt, fritt från damm, fett, vax, mögel och kritning.**

Applicering

1. **1. Rengör** Tvätta ytan med lämpligt rengöringsmedel; behandla mögel med utspädd klorin (1 del till 3 delar vatten).
2. **2. Skrapa och slipa** Ta bort flagnande färg, slipa med korn 120–220 (helst våtslipning) och dammsug.
3. **3. Spackla** Fyll hål och sprickor med spackel; undvik fogcement på målade ytor, det försämrar vidhäftningen.
4. **4. Grunda vid behov** Ny puts eller gipsskiva: vattenburen spärrgrund; obehandlat trä: lämplig grundfärg, kvistar förseglas med schellack; porös betong: betongbeläggning. Behövs inte på gammal färg i gott skick.
5. **5. Förbered färgen** Rör om ordentligt; späd inte och blanda inte med andra färger eller lösningsmedel. Fukta verktygen med vatten före användning.
6. **6. Applicera** Applicera rikligt utan att överbelasta, i fält om ca 60 × 120 cm: rolla ett ”W”, fyll i utan att lyfta rollern och jämna ut från omålat mot målat.
7. **7. Andra strykningen** Vänta 2–4 h mellan strykningarna; två färdigstrykningar ger hållbarhet och jämnt utseende. Ta bort maskeringstejpen efter varje strykning.
8. **8. Rengör verktygen** Ta bort överskottet och tvätta i ljummet tvålvatten.

Förvaring

- **Förhållanden** Svalt, torrt och välventilerat; skyddas mot frost.
- **Hållbarhet** Cirka 5 år.
- **Rester** Lämna rester enligt kommunens anvisningar (återvinningscentral).

SKÖTSEL

Skötsel

Väntetid	**Vänta 30 dagar efter målning före första rengöringen.**
Rengöring	**Icke-slipande rengöringsmedel och mjuk trasa.**

MÄNGDER

MÅTT

DIMENSION
Tester 0,45 L
0,946 L
3,78 L

FÄRGER OCH ALTERNATIV

Färger

- Orange

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- **Våtutrymmen** Välj en blankare finish för kök och badrum.
- **Slipning** Torrslipning av gammal färg kan frigöra farligt damm: våtslipa eller bär andningsskydd.
- **Säkerhet** Kan irritera ögonen; undvik kontakt, skölj noga med rent vatten vid stänk. Förvaras oåtkomligt för barn. Se säkerhetsdatabladet.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.