FARBEN

# Farbe HARLEQUIN

Farbe HARLEQUIN – Acryllatexfarbe (Kanada).

MATTE ACRYL-INNENFARBE | ENTFLAMMBARKEIT NICHT ENTFLAMMBAR




## IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Dartank-Artikelnummer | **D2PN124** |
| Dartank-EAN | **3701839349656** |
| Material | **Matte Acryl-Innenfarbe** |
| Farben | **Vert** |
| Verkaufseinheit | **pot** |

## ÜBERBLICK

### Übersicht

Wasserbasierte 100 % Acryl-Wandfarbe für innen mit tiefmattem, reflexfreiem Finish. Farbe und Grundierung in einem: kaschiert Unebenheiten des Untergrunds und bietet die Waschbeständigkeit eines glänzenderen Finishs. In einer großen Palette gebrauchsfertiger Farbtöne erhältlich.

## VORTEILE

### 01
**Tiefmatt**

Glanzloses Mattfinish (1–5 % bei 60°), satt und gleichmäßig.

### 02
**Farbe und Grundierung in einem**

Auf intakten, bereits gestrichenen Flächen ist keine Grundierung nötig.

### 03
**Deckkraft**

Hervorragende Deckkraft, die kleine Unebenheiten kaschiert.

### 04
**Abwaschbar**

Ausgezeichnete Waschbeständigkeit und hohe Fleckenbeständigkeit.

### 05
**Schnelltrocknend**

Berührungstrocken in 30–60 min, überstreichbar nach 2–4 h.

### 06
**Geruchsarm, wasserbasiert**

VOC unter 100 g/L, nicht entflammbar, Werkzeug mit Wasser reinigen.

DAS MATERIAL

## Matte Acryl-Innenfarbe

Wasserbasierte 100 % Acryl-Innenwandfarbe, glanzlos matt, Farbe und Grundierung in einem.

| | |
|---|---|
| Produktart | **Wasserbasierte 100 % Acryl-Innenfarbe, Farbe und Grundierung in einem** |
| Einsatzbereich | **Innenbereich — Wände von Wohnräumen (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Flur), mäßige Beanspruchung; Neu- oder Renovierungsarbeiten** |
| Rohdichte | **1400 kg/m³ ± 20 kg/m³** |
| Bindemittel | **100 % Acryl-Emulsion** |
| Verdünnungsmittel | **Wasser** |
| Pigmente | **Titandioxid, inerte Füllstoffe und andere** |
| Aussehen / Finish | **Matt, glanzlos — deckend** |
| Glanz bei 60° | **1–5 %** |
| Glanz bei 85° | **3–5 %** |
| Festkörpergehalt (Volumen) | **40 % ± 1 %** |
| Ergiebigkeit pro Anstrich | **10–11 m²/L** |
| Untergründe | **Alle bereits gestrichenen Flächen (wasser- oder lösemittelbasiert) nach Vorbereitung; neue Untergründe nach geeigneter Grundierung** |
| Verdünnung | **Gebrauchsfertig — nicht verdünnen** |
| Anzahl der Anstriche | **2** |
| Berührungstrocken | **30–60 min** |
| Überstreichbar nach | **2–4 h** |
| Verarbeitungstemperatur | **15–25 °C** |
| Relative Luftfeuchte bei Verarbeitung | **30–50 %** |
| Werkzeuge | **Nylon-Polyester-Pinsel; fusselfreie Rolle 10–13 mm; Airless-Düse 0,017–0,019 Zoll** |
| Werkzeugreinigung | **Warmes Seifenwasser** |

## LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

| Eigenschaft | Norm | Ergebnis |
|---|---|---|
| Entflammbarkeit | | **Nicht entflammbar** |
| Flammpunkt | | **Nicht zutreffend** |
| Waschbeständigkeit | | **Ausgezeichnete Waschbeständigkeit, hohe Fleckenbeständigkeit** (Valeur qualitative fabricant ; aucune classe EN 13300 déclarée) |
| Wartezeit bis zur ersten Reinigung | | **30 jours** |
| Lagerfähigkeit | | **5 ans** (Environ ; au frais, au sec, local ventilé, à l'abri du gel) |
| VOC-Gehalt | Normes environnementales canadiennes (COV) | **≤ 100 g/L** (Inférieur à 100 g/L) |
| Geruch | | **Geruchsarm** |

## GARANTIE

### Garantie

Der Hersteller garantiert die Übereinstimmung mit dem technischen Merkblatt bei bestimmungsgemäßer Verarbeitung; die Garantie umfasst nur die Produktqualität, nicht die Verarbeitungsbedingungen.

## VERARBEITUNG

| TEMPERATUR | RELATIVE LUFTFEUCHTE | BELÜFTUNG | UNTERGRUND |
|---|---|---|---|
| +15 °C bis +25 °C. | 30–50 %. | Während Verarbeitung und Trocknung lüften, Zugluft vermeiden. | Sauber, tragfähig, trocken, frei von Staub, Fett, Wachs, Schimmel und Kreidung. |

### Verarbeitung

1. **1. Reinigen** Untergrund mit geeignetem Reiniger waschen; Schimmel mit verdünnter Bleichlauge (1 Teil auf 3 Teile Wasser) behandeln.
2. **2. Schaben und schleifen** Abblätternde Farbe entfernen, mit Körnung 120–220 schleifen (vorzugsweise nass) und Staub absaugen.
3. **3. Spachteln** Löcher und Risse mit Spachtelmasse füllen; auf gestrichenen Flächen keinen Fugenzement verwenden (beeinträchtigt die Haftung).
4. **4. Bei Bedarf grundieren** Neuer Putz oder Gipskarton: wasserbasierte Sperrgrundierung; rohes Holz: geeignete Grundierung, Äste mit Schellack absperren; poröser Beton: Betonbeschichtung. Auf intaktem Altanstrich nicht nötig.
5. **5. Farbe vorbereiten** Gründlich aufrühren; nicht verdünnen und nicht mit anderen Farben oder Lösemitteln mischen. Werkzeug vor Gebrauch in Wasser anfeuchten.
6. **6. Auftragen** Satt, aber nicht zu dick auftragen, in Feldern von ca. 60 × 120 cm: ein „W“ rollen, ohne Absetzen ausfüllen, dann von unbestrichen zu bestrichen glätten.
7. **7. Zweiter Anstrich** 2–4 h zwischen den Anstrichen; zwei Schlussanstriche sorgen für Haltbarkeit und ein gleichmäßiges Bild. Abdeckband nach jedem Anstrich entfernen.
8. **8. Werkzeug reinigen** Überschuss entfernen, dann mit warmem Seifenwasser auswaschen.

### Lagerung

- **Bedingungen** Kühl, trocken und gut belüftet; vor Frost schützen.
- **Haltbarkeit** Ca. 5 Jahre.
- **Reste** Produktreste gemäß den Vorgaben der Gemeinde entsorgen (Wertstoffhof).

## PFLEGE

### Pflege

| | |
|---|---|
| Wartezeit | **30 Tage nach dem Anstrich bis zur ersten Reinigung warten.** |
| Reinigung | **Nicht scheuernder Reiniger und weiches Tuch.** |

## MENGEN

## ABMESSUNGEN

| ABMESSUNG |
|---|
| Tester 0,45 L |
| 0,946 L |
| 3,78 L |

## FARBEN UND OPTIONEN

### Farben

Vert

## HINWEISE

- **Feuchträume** Für Küchen und Bäder ein glänzenderes Finish bevorzugen.
- **Schleifen** Trockenschleifen alter Anstriche kann gefährlichen Staub freisetzen: nass schleifen oder Maske tragen.
- **Sicherheit** Kann die Augen reizen; Kontakt vermeiden, bei Spritzern gründlich mit klarem Wasser spülen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Sicherheitsdatenblatt beachten.

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.